

MasterAir 150 MHK

Prefabrikované guľôčky.

POŽÍVAJTE

- **MasterAir 150 MHK** sú elastické duté mikrogulôčky vhodné ako prísada na zvýšenie odolnosti malty a betónu proti mrazu a chemickým rozmrazovacím látkam.
- **MasterAir 150 MHK** sa používa na zabezpečenie výroby malty a betónu s vysokou odolnosťou proti mrazu a chemickým rozmrazovacím prostriedkom namiesto použitia prevzdušňovacej prísady.

PÔSOBENIE

MasterAir 150 MHK nemá žiadny vplyv na proces tuhnutia cementu a je výhodou pre používateľa aj v náročných podmienkach, keď je použitie prevzdušňovacieho prostriedku obťažné.

TECHNICKÉ ÚDAJE

surovinová základňa	Acrylnitril-Polymer
farba a konzistencia	bezfarebný, pastózny
hustota (+20 °C)	cca 0,2 g/cm ³
obsah chloridov	0,2 % hm.
obsah alkálií	0,1 % hm. Na ₂ O ekv.

DÁVKOVANIE

- Odporúčané dávkovanie je 1,5-5 kg/m³ betónu.
- Podľa individuálnych potrieb závisí pridané množstvo od požadovaných vlastností betónu a musí byť v súlade s testom podľa definovanej špecifikácie abZ.
- Kontaktujte technický servis našej spoločnosti.

SPRACOVANIE

- **MasterAir 150 MHK** sa pridáva hlavne s kamenivom, v každom prípade pred pridaním superplastifikačnej prísady.
- Miešanie sa obmedzí na nevyhnutne potrebný čas.
- Obsah **MasterAir 150 MHK** v betóne nie je možné určiť meraním obsahu vzduchu v čerstvom betóne tlakovou metódou.

- Zistenie **MasterAir 150 MHK** je možné premytím čerstvého betónu v súlade s normou ASTM C-173/C-173M-01. Na základe tejto normy určíme v rámci prvotného posúdenia hodnotu Roll-A-Meter v závislosti od požadovanej dávky.

BALENIE

- plastové vrece 2 kg (8 vriec v balení)
- 12 balení na paletu

SKLADOVANIE

- Chráňte pred mrazom a znečistením.
- Chráňte materiál pred vysychaním vo vreciach.
- Zmrazený materiál sa pomaly rozmrazuje a môže sa opätovne použiť bez obmedzenia.
- Pri bežnom skladovaní (uzavretá nádoba, +20 °C) je trvanlivosť 24 mesiacov.
- Pri skladovaní dodržiavajte predpisy o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami (môže dôjsť k znečisteniu vody).

BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

Dôsledne dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov.

SKÚŠKY A CERTIFIKÁTY

ETA-13/0391 „Elastické mikrosféry ako prímies do betónu“. Z-3.212-2048 „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) s použitím MasterAir 150 MHK s ETA - 13/0391“. Prímies s obsahom alkálií je v súlade s bodom 4.3.2 (1) „Alkali-Richtlinie“ (pri najvyššej odporúčanej hodnote dávkovania je množstvo alkálií vnesených do betónu, vyjadrené ako ekvivalent Na₂O, ≤ 0,02 % hmotn. vzhľadom na cement).

TECHNICKÁ PODPORA

S technickou podporou a ďalšími informáciami Vám rád poradí zodpovedný odborník – technický poradca.

MBS CZ-SK s.r.o. organizačná zložka Slovensko
Mierová 32, SK 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov
Manažér prevádzky tel.: +420 724 755 574

Zákaznícky servis (príjem objednávok)
tel.: +420 724 147 741 +420 724 916 877
e-mail: prisady@masterbuilders.com

www.master-builders-solutions.com/sk-sk

Tu uvedené informácie sú pravdivé, predstavujú naše najlepšie znalosti a sú založené nielen na laboratórnej práci, ale aj na skúsenostiach v teréne. Vzhľadom na mnohé faktory ovplyvňujúce výsledky poskytujeme tieto informácie bez záruk alebo patentovej zodpovednosti. Ďalšie informácie vám poskytne miestny odborný zástupca. Pracovné podmienky a rozsah použitia výrobkov sú odlišné. Karta technických údajov poskytuje všeobecné pokyny na spracovanie materiálu. Spracovateľ je povinný skontrolovať vhodnosť a možnosť použitia výrobku na určený účel. V prípade požiadaviek nad rámec všeobecných pokynov je potrebné vyhľadať radu odborných a technických poradcov predávajúceho, ktorá je poskytnutá na žiadosť kupujúceho ako súčasť zákazníckeho servisu a riadi sa všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ak sa kupujúci pri aplikácii a zabudovaní výrobkov do stavby odchýli od technických podmienok, skladovacích podmienok, pokynov výrobcu a ich životnosti. Aktuálne informácie o produktoch spoločnosti, ako aj všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.master-builders-solutions.sk-sk.
Vydané: Október 2024. S novým vydaním staré vydanie stráca platnosť.