

Dulux®

AcraTex®

سبک-وزن

راهنمای زیرلایه ها



Worth doing, worth Dulux.®

این راهنما مروری بر زیرلایه های کلیدی ارائه می‌کند که معمولاً تجربه‌ای را ارائه می‌کنند که درک سطح ابتدائی از موارد زیر را ارائه می‌دهد: ویژگی‌های فیزیکی و تخریکی، نیازهای سیستم پوشش کلیدی، الزامات مشخصات حیاتی و گزینه‌های سیستم خوب-بتر-بهترین. طوری در نظر گرفته شده است که تمام زیرلایه ها و جنبه های دقیق مشخصات پوشش را تحت پوشش قرار نمی دهد، بلکه برای ارائه یک نمای کلی از ملاحظات کلیدی در ارائه مشاوره راجع به گزینه های پوشش در نظر گرفته شده است. یک مشخصات پوشش پروژه مناسب باید موارد زیر را در نظر گرفته و برآورده کند:

الزامات زیرلایه عملکردی، تا سطح مورد توقع مشتری. برای دستیابی به آن، مهم است که درک نموده و مشتری را راجع به تقاضاهای زیرلایه و برقراری ارتباط با گزینه های سیستم موجود (آگاه کنید) تا مشتری بتواند انتخاب آگاهانه راجع به سیستم پوشش برای برآورده کردن نیازمندی های خود داشته باشد. برای مشخصات دقیق پروژه، یک مشخصات پروژه مناسب باید شامل توافق محدوده و انتظارات عملکرد مشتری باشد.

محدوده

کانکرت آنوکلو (AAC) هوادهی شیده

FIBRE CEMENT

پلی استایرن منبسط شده (EPS)

قبل پوشش داده شده است

نیازهای کلیدی سیستم پوشش	الزامات مشخصات حیاتی					توصیه DULUX		
	ترک خوردگی ها	شوره زدن	چسبندگی	جذب کابین	پنهان شدن	خوب	بتر	بهترین
کارایی هزینه دیوار تمام شده در مقایسه با خشت به سیستم های هموار کردن سریع، رویشی کردن، تکیه دارد (نه رندرهایی ساخت بالا) حفاظت از ترک های بندها: نیاز به "عشاء" الاستومری یا محافظ بافت دارند هموار کردن "رندر" باید توسط تامین کننده AAC تایید شده باشد: Hebel High Build Skimcoat, Hebel PowerBase, RenderWall FR	...	• رندر AAC به درستی تنظیم شده باشد	•		•• هموار کردن	RenderWall® FR Acratex Acrylic Texture AcraShield® یا AcraSkin® RenderWall AcraBuild® Plus + AcraPrime® WB 2 x AcraShield		Panel (منحیت مثال) Hebel Power (Panel)
	••• یعنی، رندر	• رندر AAC به درستی تنظیم شده باشد	••		•••	RenderWall FR + Acratex Acrylic Texture AcraShield یا AcraSkin	PowerBase LW/ PowerFinish AcraShield یا AcraSkin	Block (منحیت مثال) Hebel Block
ترک خوردگی بند: به سیستم اتصال انعطاف پذیر با نوار جالی تقویت شده نیاز دارد (بند سیمنتی یا سیستم های رندر مناسب نیستند) همسان کردن بندها: اتصال اکریلیک + روکش اکریلیک + بافت اکریلیک مورد نیاز (درزگیری + رنگ مناسب نیست)	•••		•		•••	AcraPatch Coarse (joints) Fastcoat ل Sponge Fine Acrylic Texture + AcraShield		Recessed Edge
چسبندگی: انواع بسیار فشرده (منحیت مثال ExoTec) به پرکننده بتونه نافذ نیاز دارند			•			AcraGuard 2 کت	AcraPrime SB 2 x AcraShield	Express Joint (منحیت مثال) JH ExoTec, (Scyon)
• سیستم روکش و پوشش کاملاً یکپارچه برای تضمین کامل • نصب توسط نصب کننده های Exsulite • پروسه سوال و جواب قابل ردیابی برای سیستم های دارای ضمانت	••• ++ مقاومت در برابر ضربه		••• به EPS		•• هموار کردن	Exsulite Matrix + Full Mesh Exsulite Matrix Levelling Layer Exsulite Acrylic Texture + 2 x Membrane		Exsulite
	••• ++ مقاومت در برابر ضربه	•	••• به EPS		•• هموار کردن	Dulux استفاده از محصولات خود را بر روی EPS های خام (کت نخورده) تایید نمی کند مگر اینکه توسط تامین کننده زیرلایه مربوطه به عنوان گزینه مناسب برای برآورده کردن الزامات سیستم ساختمانی مطابق با BCA شان تایید شده باشد.		پنل خام
	••• ++ مقاومت در برابر ضربه	•	•• به پنل ابتدائی		•• هموار کردن	RenderWall P400 + Full Mesh RenderWall P400 + Acrylic Texture 2 x AcraShield		پنل تامین کننده از قبل پوشش داده شده (منحیت مثال, Focal Point RendaPanel, MasterWall Panel or RMAX ThermaWall)
	••• ++ مقاومت در برابر ضربه	•	••• به EPS		•• هموار کردن	RenderWall P400 + Full Mesh RenderWall P400 + Acrylic Texture 2 x AcraShield		بلوک پر شده عمده (منحیت مثال) Formcraft یا Ecoblock
پاک کار کنید، استریل کنید و پوشش بالایی را انجام دهید: • درمان کپک (سفید کننده) و مواد شوینده • شستشوی با فشار بالا • استریل کردن سطح با PrepTreat بعد از سفید کننده و شستشوی با فشار بالا • در صورتی که سطح پودر-دار نباشد نیازی به بتونه نیست	زیرلایه مربوطه و الزامات پروژه					در تمام سیستم های رنگ کردن مجدد، مشخصات از جمله آماده سازی و بتونه کاری نسبت به شرایط است.		
مراحل ترمیم معمولی: • تمام مواد نرم و پوسته پوسته را جدا کنید و سپس منابع ورودی آب را شناسایی و ترمیم کنید (مانند مجرای آب طراحی، شستشوی، ترک خوردگی عمده) • وصل نموده و خوب بسازید • پرکننده-بتونه (مرتبط با شرایط سطح و عناصر وصل شده) • 2 عدد روکش الاستومری (AcraSkin یا AcraShield) یا طبق مشخصات AcraSkin WP	زیرلایه مربوطه و الزامات پروژه					2 کت AcraShield فیلم تقویت-شده خاص و ساخت فیلم بالاتر 2 کت AcraSkin حداکثر ساخت فیلم و مقاومت در برابر ترک، در یک پراخت 2-1 ضد آب "نوع رنگ".	2 تا 3 عدد رنگ استاندارد ضخامت فیلم خشک برای مقاومت در برابر ترک خوردگی و ضد کاربته شدن	وضعیت خوب (پودر-دار نیست)
						2 کت AcraSkin AcraSkin WP		وضعیت بد (تقایص، پودر-دار)

◀ سیستم مطلوب برای محیط ساحلی 2 لایه AcraShield یا AcraSkin است.

راهنمای زیرلایه های سبک-وزن

محدوده	زیرلایه	توضیحات	نظرات تکنیکی
AAC) کانکریت آتوکلاو هوادهی شده	Panel (منحیث مثال Hebel Power Panel)	پانل کانکریت هوادهی شده (عرض 600)، پیچ ثابت شده روی چوب های افقی (کلاه بالا)، چسبانده شده با چسب سیمنتی بستر نازک	تراز پنل: برای کارایی سیستم پوشش و هزینه دیوار نهایی بسیار مهم است سیمنت معیاری پلستر مناسب نیست: (خیلی قوی) و ممکن است به AAC آسیب برساند چسب پانل انعطاف پذیر نیست: اتصالات ممکن است ترک بخورند اگر کاملاً چسبانده نشوند و اتصال های کنترل کننده (CJS) در تمام دهانه های مهم با کلاه های بالایی نصب نشوند که اتصال های کنترل کننده (CJS) را پل نمی کنند.
	Block (منحیث مثال Hebel Block)	بلوک های کانکریتی هوادهی (AAC)، که در الگوی باند برانکارد خشتی قرار گرفته اند، با چسب سیمنتی بستر نازک (بدون اتصالات ملات) به هم چسبانده شده اند	نیاز به هموار کردن دارد رندر ابتدائی سیمنت معیاری رندر مناسب نیست (خیلی قوی) و ممکن است به پانل AAC آسیب برساند
FIBRE CEMENT	Recessed Edge	سیمنت فیبر 7.5 میلی متری "Blue Board" با recessed edges برای سیستم اتصال هموار. به عنوان "ساخت و ساز سبک" طبقه بندی شده است	بسیار پویا: هر دو قاب و ورق منبسط و منقبض می شوند تراز قاب و ورق: علاوه سیستم بافت، برای جلوگیری از نقشه برداری بند نور جانبی بسیار مهم است
	Express Joint (منحیث مثال JH ExoTec, Scyon)	الیاف سیمنت لبه مربعی 9 میلی متر (+) با شبکه بند 10 میلی متری (+). بعضی از انواع پانل دارای نمایه سطحی با بافت سبک هستند	سیستم تثبیت و شستشو: نسبت به توصیه های تامین کننده به طور معمول از طریق فیکسینگ پرکننده اپوکسی شسته و ریگمال می شود که برای تکمیل نوع رنگ در نظر گرفته شده است
پلی استایرن منبسط شده (EPS)		دمای سبک وزن کاملاً یکپارچه محلول روکش • نصب از طریق نصب کنندگان Exsulite® • تضمین کامل سیستم	درجه بندی شده آتش سوزی جنگلات  BAL 29 سازگار با BCA  CODEMARK® الزامات انطباق • اجزای کامل سیستم Exsulite • طراحی زهکشی حفره Exsulite • نصب کنندگان ثبت شده Exsulite
	پنل خام	پانل پلی استایرن منبسط شده (EPS) بر روی اسکلت چوبی یا فلزی که نیاز به سیستم ضد ضربه و ضد آب و هوا دارد، نصب شده است. به عنوان EIFS (سیستم های پایان عایق بیرونی) با موفقیت سیستم های مشابه در ایالات متحده، نیوزیلند و اروپا بیان می شود. به عنوان "ساخت و ساز سبک" طبقه بندی شده است	انطباق کد ساختمانی استرالیا (BCA) انطباق با الزامات BCA مستلزم صدور تاییدیه مستقل برای معیارهای طراحی نوع ساخت و ساز مربوطه می باشد از جمله: • جزء کامل سیستم و جزئیات نصب • شستشو و مدیریت زهکشی داخلی • ضربه سیستم پوشش و ضد آب و هوا • قراردادی ها توسط سازنده تایید و نظارت می شوند تا مطابق با راهکارهای BCA باشند.
	پنل تامین کننده از قبل پوشش داده شده (منحیث مثال، Focal Point RendaPanel, یا MasterWall Panel, یا RMAX ThermaWall)	راجع به پنل خام EPS به جز موارد زیر: • پنل ها در کارخانه با جال اختصاصی تقویت شده و آماده برای هموار کردن و سیستم بافت عرضه می شوند. • سیستم کامل ساختمان باید توسط تامین کننده زیرلایه/سیستم تعریف و حمایت شود	سیستم پوشش باید دارای یک سیستم پوشش ابتدائی با چسبندگی طولانی مدت به فوم EPS باشد. باید توسط تامین کننده زیرلایه به حیث یک گزینه مناسب تایید شود
	بلوک پر شده عمده (منحیث مثال Formcraft Ecoblock یا)	بلوک باهم بند-شده، میان-خالی EPS، داخل پر شده با کانکریت. EPS اساساً به عنوان قالب "از دست رفته" عمل می کند (به این معنی که "قالب" در جای خود باقی می ماند تا ظاهر آن پوشش داده شده باشد). طبقه بندی به عنوان قالب کانکریت عایق (ICF)	
فبلا پوشش داده شده است	وضعیت خوب (پودر دار نیست)	رنگ مجدد برای حفظ و مراقبت: یافت اکریلیک یا رنگ اکریلیک، عدم خرابی رنگ. عدم سطح پودر-دار	گزینه های تضمین تمدید شده در مشخصات مذاکره اصلی کامل آکراتکس : • 7+7، 10+10 یا پیشنهاد مادام العمر
	وضعیت بد (نقایص، پودر-دار)	رنگ کردن مجدد برای ترمیم: نقص سیستم گزارش شده است	بازسازی نما: نیاز به بازرسی و بررسی تکنیکی پروژه دارد مرحله 1: جزئیات پروژه و عکس های نقص را به آکراتکس مسئول ایالتی و/یا بخش تکنیکی آکراتکس روان کند

چه چیزی نیاز دارید؟

DuSpec+ منبع تکنیکی آنلاین برای مشخص‌کننده‌ها و کسبه کارها است که دسترسی سریع و آسان را به معلومات تکنیکی به‌روز محصول و مشخصات سیستم در برندهای پیشرو بازار ما را فراهم می‌کند - همگی در یک مکان مناسب.

توصیه های مواد Dulux® Acratex® راهنمایی برای کمک به شما در کشف احتمالات است.

برای یک درک جامع و کشف همه ترکیبات موجود، از پلتفرم اختصاصی ما، DuSpec+ دیدن کنید.



آماده سازی زیرلایه

روش های مناسب و محصولاتی برای تهیه زیرلایه های مختلف را قبل از اجرای پوشش پیدا کنید.

برای آماده سازی مرا اسکن کنید



زیرلایه ها

دستورالعمل ها و توصیه های پوشش برای سطوح و زیرلایه های مختلف را پیدا کنید.

برای زیرلایه ها مرا اسکن کنید



اوراق معلومات

برای کمک به شما جهت پیدا کردن جزئیات تکنیکی دقیق برای هر محصول طراحی شده است.

برای اوراق معلوماتی مرا اسکن کنید



مشخصات

مشخصات تفصیلی سیستم برای انتخاب و استفاده از محصول مناسب.

برای مشخصات مرا اسکن کنید



DuSpec+ duspecplus.com.au

راجع به Dulux Acratex در acratex.com.au

خدمات مشتری 13 23 77 بیشتر بدانید

Dulux®
Acratex®

Dulux, Acratex, . ABN 67 000 049 427, DuluxGroup (Australia) Pty Ltd یک بخشی از Dulux Acratex
Worth doing, value Dulux و AcraBuild, AcraPrime, AcraShield, AcraSkin, DuSpec+, Exsultite, RenderWall
علامت تجاری ثبت شده DuluxGroup (استرالیا) Pty Ltd CodeMark یک علامت تجاری ثبت شده کامپوزیت استرالیا است.