



DECOLIT® BW 251



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Gewicht <i>EN ISO 2286-2</i>	325 g/m ²
• Finish	Halbgglanz
• Schwerebrennbarkeit	M1-F3 / NFP 92-507 B1 / DIN 4102-1 M1 / UNE 23.727 Classe 1 / UNI 8456
• Temperaturbeständigkeit	-20/+70°C

TECHNISCHE BESONDERHEITEN

• Garn <small>TERSUISSE</small>	550 dtex PES HT
• Dicke (mm) <i>DIN 53855</i>	0,30
• Reisskraft (Kette/Schuss) <i>EN ISO 1421</i>	140/150 daN/5 cm
• Weiterreisskraft (Kette/Schuss) <i>DIN 53363</i>	15/18 daN

ZUSATZINFORMATIONEN

- Opakversion von Decolit® 251 mit einseitig dunkler Beschichtung.



Alle beschichteten Ferrari Stamoid® Textilien aus hochfestem Polyester sind 100% rezyklierbar (ausgenommen Schutzfolie Sign it®)

Decolit®, Expolit® und sign it® sind eingetragenen Warenzeichen von Ferrari - mai 07

Diese technischen Daten sind mit einer Toleranz von +/- 5% angegeben.