

Schmincke

Norma[®]
PROFESSIONAL

Sorte / Series 11

Feinste Künstler-Ölfarben

Finest artists' oil colours



- 84 Farbtöne inkl. einzigartiger Spezialtöne
- Verwendung von nachwachsenden Rohstoffen
z. B. hochwertige, reine pflanzliche Öle
- Ausschließlich höchste Lichtechtheiten (4 + 5 Sterne)
- Harmonische Trocknung und ausgewogene Konsistenz innerhalb der Farbtöne
- Höchste Ergiebigkeit durch maximale Pigmentkonzentration

Norma® Professional – Höchste Ergiebigkeit durch maximale Pigmentkonzentration: Qualität rezeptiert und produziert „Made in Germany“

Das coloristisch ausgewogene Sortiment der Norma® Professional feinsten, reinen Künstler-Ölfarben besteht aus 84 brillanten klassischen und modernen Farbtönen inklusive 27 hochwertigen Lasurtönen und einzigartigen Spezialtönen. Hierzu zählen neben hoch lichtechten und deckenden Chromgelbtönen auch so besondere Töne wie Mohnrot, Kobalttürkis, Achatbraun, Schweinfurter Grün, Neutralschwarz, Gold, Silber, Bronze und andere. Alle 84 Farbtöne verfügen über höchste Lichtechtheiten (4 + 5 Sterne).

Die ökologisch bewusste Rezeptierung beinhaltet die Verwendung vieler natürlicher, nachwachsender Rohstoffe wie z. B. pflanzliche Öle und Additive. Hochwertige, rein pflanzliche Ölkombinationen sorgen für eine gute Haftung, eine optimale Pigmentaufnahme sowie verminderte Giltungstendenzen. Die in Höchstkonzentration eingesetzten besten klassischen sowie technisch neuesten Pigmente garantieren höchste Ergiebigkeit sowie eine außergewöhnliche Leuchtkraft und Brillanz aller Töne.

Eine schonende Herstellung, traditionell auf Drei-Walzenstühlen angerieben, mit einer 3-monatigen Reifezeit vor der Abfüllung, garantiert eine optimale Entfaltung der Rohstoffe in der reinen Ölfarbe.

Alle Farben verfügen über eine ausgewogene, cremig-buttrige Konsistenz und damit über beste Vermaaleigenschaften und optimale Werkspuren. Die feinste Rezeptur sorgt für eine verkürzte, harmonisch verlaufende Trocknung aller Töne, ein Garant für brillante, widerstandsfähige Oberflächen.

Norma® Professional wird in drei verschiedenen Gebindegrößen angeboten:

Alle 84 Farbtöne sind in Tuben zu 35 ml erhältlich, 48 Töne in 120 ml sowie 12 Töne zusätzlich in 200 ml.

Die Preisgruppen gestalten sich übersichtlich: Es gibt 3 Preisgruppen, wobei 50% der Farben in PG 1 zu finden sind. Für den hohen Bedarf können 5 Liter-Großgebände auf Anfrage über den Fachhandel bezogen werden.

Informationen zu den zahlreichen Hilfsmitteln für die Ölmalerei finden Sie in unserer Broschüre „Hilfsmittel für die Malerei“ (95 450) und in dem Schmincke Hilfsmittel-Finder auf www.schmincke.de

- 84 shades including unique special colours
- Use of renewable raw materials e.g. pure high-quality plant oils
- Only highest lightfastness (4 + 5 stars)
- The drying process occurs evenly and there is an even consistency among all colours
- Maximum efficiency by using the highest concentration of pigments

Norma® Professional – Highest spreading rate by maximum pigment concentration: quality formulated and produced “Made in Germany”

The balanced selection of colours which makes up the Norma® Professional range of fine, pure oil colours for artists consists of 84 brilliant modern and traditional colours, including 27 high quality transparent and unique special colours. Here in addition to highly lightfast chromium yellow colours which achieve a high degree of coverage, there are also special colours; amongst others these include poppy red, cobalt turquoise, agate brown, Schweinfurter green hue, neutral black, gold, silver and bronze. All 84 shades display the maximum degree of light fastness (4 + 5 stars).

The environmentally-aware formulation includes the use of many naturally renewable raw materials e.g. plant oils and additives. Combinations of pure high quality plant oils produce good adhesion, optimum absorption of the pigment and less tendency to yellow. The best of both traditional and modern pigments are used in the highest possible concentrations; this guarantees the maximum efficiency and an extraordinary degree of luminosity and brilliance with all colours.

Patient manufacture using grinding with a traditional three-cylinder mill is followed by a three month maturation period before packaging. This guarantees the optimum development of the raw materials within the pure oil colours. All colours display a balanced creamy buttery consistency and as a result demonstrate the best properties when mixing paints together and produce the optimum texture. The finest formulation makes sure that the drying process is shortened and proceeds evenly for all colours – a guarantee of a brilliant resistant surface. Norma® Professional is offered in three different sizes of packaging: **all 84 colours are available in 35 ml tubes, 48 colours in 120 ml tubes and additionally 12 colours in 200 ml tubes.**

The pricing groups are clearly laid out. There are three price groups: 50% of the colours are to be found price group 1. For larger requirements 5-litre sized packages can be obtained on request via retailers for artists' colours.

More information about oil painting mediums is available in our brochure “Painting Mediums” (95 450) and online in the Schmincke Medium Finder at www.schmincke.de



84 Farben/colours in 35 ml
48 Farben/colours in 120 ml
12 Farben/colours in 200 ml



Zeichenerklärung

Um Sie bestmöglich über die Eigenschaften der Norma® Professional Künstler-Ölfarben zu informieren, erhalten Sie zu jedem Farbton individuelle Angaben auch durch verschiedene Symbole (★□). Hierzu einige Anmerkungen:

Color Index (C. I.) und Pigmentnamen

Das Color Index System ist ein international gültiger Standard für die Bezeichnung von Farbstoffen und Pigmenten. Im C.I. wird über eine Buchstaben-Zahlenkombination die Zuordnung zu einer Pigment- und Farbtongruppe erreicht (C.I.-Name). So bedeutet z. B. PO 20: Pigment Orange 20.

Gruppe der Color Index Namen:

PW = Pigment white PB = Pigment blue
 PY = Pigment yellow PG = Pigment green
 PO = Pigment orange PBr = Pigment brown
 PR = Pigment red PBk = Pigment black
 PV = Pigment violet

Symbols and testing

To inform you in the best possible way about Schmincke Norma® Professional finest artists' oil colours we use individual descriptions and also different symbols: (★□). Some remarks in this framework:

Color Index (C. I.) and Pigment names

The Color Index system is an international standard to denominate dyes and pigments. In the C.I. a combination of letters and numbers indicate the colour category (C.I.-Name) i.e. PO 20 means Pigment Orange 20.

The groups of Color Index names are:

PW = Pigment white PB = Pigment blue
 PY = Pigment yellow PG = Pigment green
 PO = Pigment orange PBr = Pigment brown
 PR = Pigment red PBk = Pigment black
 PV = Pigment violet

Deckkraft und Lasureigenschaft

Das Deckvermögen einer pigmentierten Farbe ist nicht nur abhängig von der Dicke der aufgetragenen Farbschicht, sondern auch von der Oberflächenstreuung und Teilchengröße des Pigments sowie von der Höhe des Lichtbrechungsvermögens der Farbe. Für unsere visuelle Beurteilung wurden alle Farben dem gleichen Prüfverfahren unterworfen: standardisierter Aufstrich auf schwarz-weiß gestreifter Deckfähigkeits-Prüfkarte. Dies erlaubt eine Klassifizierung mit den folgenden 4 Symbole:

☐ lasierend ☒ halbdeckend
☒ halblasierend ☒ deckend

Opacity and glazing properties

The opacity of a pigmented colour is not only depending on the thickness of the colour application but also on the kind and concentration of the pigment as well as on the kind of binder in the colour. All colours have been submitted to the same testing method: standardized application on black and white striped saturated base. This allows a classification with the following 4 symbols:

☐ transparent ☒ semi-opaque
☒ semi-transparent ☒ opaque

Lichtechtheit

Unter der Lichtechtheit von Malfarben versteht man die Beständigkeit einer Farbe im Tageslicht. Lichtechtheit bezieht sich somit nicht isoliert auf Pigmente, sondern stets auf das Gesamtsystem – Pigment/Bindemittel/Additive. Beim Bewerten wirken eine ganze Reihe von Einflüssen mit, wie z.B. Sonneneinstrahlung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftsauerstoff oder der Gasgehalt der Luft. Größe und Zusammensetzung der verschiedenen Einflüsse variieren in Abhängigkeit von der Tages- und Jahreszeit sowie den geographischen Gegebenheiten.

In Anlehnung an die Textilindustrie wird für unsere Tests als Vergleichsmaßstab die sogenannte Blauskala („Wollskala“) verwendet. Sie besteht aus acht mit unterschiedlich lichtechten, genormten Farbstoffen eingefärbten Wollgewebestreifen. Die Lichtechtheit wird durch Zahlen ausgedrückt, wobei 1 eine sehr geringe, 8 die höchste Lichtechtheit bedeutet. Die Darstellung der Lichtechtheit wird von uns in einem 5-Sterne-System parallel zur Wollskala durchgeführt. Dies erlaubt eine präzisere Differenzierung vor allem im hochlichtbeständigen Bereich als mit den vielfach üblichen nur 3 oder 4 Stufen.

Lightfastness

This describes the durability of a colour in daylight. The lightfastness therefore is not only referring to the pigment, but always to the total system – pigment/binding medium/additives. A number of influencing factors play a role too, like intensity of sunlight, temperature, moisture, oxygen or gas content of the air. The importance and combination of the various influencing factors vary depending on daytime and season as well as on geographic factors.

In connection with the textile industry we use as an objective scale the so called **blue wool scale**. This testing method consists of 8 wool stripes tinted with different lightfast dyes. The lightfastness is expressed in numbers. 1 means very low, 8 is the highest lightfastness according to the measurable changes of the 8 wool stripes in a given time. We translate those findings into our 5-star system. This allows a more precise differentiation especially in the more lightfast categories than with the usual 3 or 4 steps.

Wollskala	Sterne	
8	★★★★★	höchste Lichtechtheit
7	★★★★	sehr gute Lichtechtheit
5 + 6	★★★	gute Lichtechtheit
4	★★	befriedigende Lichtechtheit
3	★	ausreichende Lichtechtheit
1 + 2	–	lichtunbeständig

Blue wool scale	Stars	
8	★★★★★	extremely lightfast
7	★★★★	good lightfastness
5 + 6	★★★	lightfast
4	★★	limited lightfastness
3	★	less lightfast
1 + 2	–	not lightfast

Lichtbeständigere Farbsysteme erfordern sehr lange Prüfzeiten unter natürlichem Licht. Für die Prüfung pigmentierter Farbsysteme werden daher auch beschleunigende Intensivbelichtungsgeräte eingesetzt. Sie erlauben nicht nur eine schnellere Bewertung, sondern vermitteln gut nachvollziehbare Ergebnisse, unabhängig von Ort, Klima, Jahres- und Tageszeit. Als Strahlenquelle enthalten diese Geräte heute Xenonbogenlampen, deren Strahlung man durch Verwendung und Kombination von Filtern verschiedener Art dem Tageslicht anzugleichen versucht. Langzeitbelichtung auf dem Firmendach ergänzt diese präzisen Messungen.

Lightfast colour systems require very long testing periods under natural light. For the testing of pigmented colour systems we therefore also use intensive exposure instruments to speed up this process. This does not only allow faster classification, but also permits to obtain reproducible results independent of location, climate and time. Such testing instruments contain Xenon light, which are adapted to daylight by using filters. Longterm exposure on the roof represents additional testing.

- ★★★★★ höchste Lichtechtheit/extremely lightfast
 ★★★★ sehr gute Lichtechtheit/good lightfastness
 ★★★ gute Lichtechtheit/lightfast
 ★★ befriedigende Lichtechtheit/limited lightfast
 ★ ausreichende Lichtechtheit/less lightfast
- ☐ lasierend/transparent
☒ halblasierend/semi-transparent
☒ halbdeckend/semi-opaque
☒ deckend/opaque

① Preisgruppe/Price group

84 Farbtöne in 35 ml-Tuben/84 colours in tubes 35 ml

● 48 Farbtöne in 120 ml-Tuben/48 colours in tubes 120 ml

○ 12 Farbtöne in 200 ml-Tuben/12 colours in tubes 200 ml

Die Farbkarten dieses Prospektes sind ein 5-Farben-Offsetdruck – also fast farbgenau. Wegen ständiger Bemühungen um weitere Verbesserungen und wegen gelegentlicher Veränderungen im Rohstoff-, insbesondere Pigmentmarkt sind aufgrund unterschiedlicher Druckdaten begrenzte Farbtönschwankungen zwischen Farbkarten und Etiketten sowie Textabweichungen möglich. Nur die Farbaufstriche der Originalfarbkarte sind farbeverbindlich.

This brochure has been printed in a 5-colour offset print – that means tones are only nearly identical with original colours. Due to steady efforts for further improvements and changes in the raw material and pigment field slight colour deviations are possible. Differences in wording are possible between printed colour charts and labels according to differing printing dates. Only the applied colours of the original colour chart are binding.

Farbton Colour	Nr. Name No. Name	Pigment(e) Pigment(s)	C.I.-Nr. C.I.-No.	Beschreibung Description
	110 Lasurweiß transparent white ② ★★★★★ ☒	Titandioxid Titanium dioxide	PW 6	Titanweiß mit ultrafeinem Primärkorn, halblasierend, ideal zum Setzen von Lichtern. Titanium white with ultrafine primary grain. Ideally suited for highlights.
	112 Zinkweiß ● zinc white ② ★★★★★ ☒	Zinkoxid Zinc oxide	PW 4	Reines halbdeckendes Weiß, ideal zum Aufhellen von Bunttönen. Pure white, ideal for lightening colours.
	114 Titanweiß ● titanium white ○ ① ★★★★★ ☒	Titandioxid Zinkoxid Titanium dioxide Zinc oxide	PW 6 PW 4	Reines brillantes hochdeckendes Weiß mit höchstem Färbevermögen. Pure, brilliant and opaque white with highest tinting power.
	116 Deckweiß ● opaque ○ white ① ★★★★★ ☒	Zinksulfid Zinc sulphide	PW 7	Klares Weiß zum dezenten Aufhellen von Bunttönen. Besonders zum Aufhellen von Preußischblau. Clear white for soft lightening of colours; especially for lightening Prussian blue.
	118 Zink Titanweiß ● zinc titanium white ① ★★★★★ ☒	Titandioxid Zinkoxid Titanium dioxide Zinc oxide	PW 6 PW 4	Höheres Aufhell- und Deckvermögen als Zinkweiß. Higher lightening power and opacity than zinc white.
	220 Hautton ● flesh tint ○ ① ★★★★★ ☒	Titandioxid Zinkoxid Eisenoxid Eisenoxidhydrat Titanium dioxide Zinc oxide Iron oxide Hydrated iron oxide	PW 6 PW 4 PR 101 PY 42	Ein rotbrauner, warmer Ton, ideale Basis zum Ermischen weiterer Hauttöne. A warm, reddish shade; ideally suited for mixing more flesh tints.
	222 Neapelgelb rötlich Naples yellow reddish ② ★★★★★ ☒	Titandioxid Zinkoxid Kadmium-Sulfoselenid Rutil (Ti / Ni / Sb) Titanium dioxide Zinc oxide Cadmium-sulphoselenide Rutil (Ti / Ni / Sb)	PW 6 PW 4 PO 20 PY 53	Idealer Ton für die Portraitmalerei. Ideally suited for portrait painting.
	224 Neapelgelb dunkel Naples yellow deep ② ★★★★★ ☒	Rutil (Ti / Cr / Sb) Rutil (Ti / Cr / Sb)	PBr 24	Hochdeckendes, warmes, ockerfarbenes Gelb. Highly opaque, warm ochre shaded yellow.
	226 Neapelgelb hell ● Naples yellow light ② ★★★★★ ☒	Rutil (Ti / Ni / Sb) Rutil (Ti / Cr / Sb) Rutil (Ti / Ni / Sb) Rutil (Ti / Cr / Sb)	PY 53 PBr 24	Hellere und gelbere Variante von Neapelgelb dunkel. Lighter and more yellowish than Naples yellow deep.

	228 Chromgelbton hell chrome yellow hue light	Rutil (Zn / Sn) Rutil (Zn / Sn)	PY 216	Hochdeckendes leicht stumpfes Gelb. Nachstellung des giftigen echten Chromgelb hell, jedoch bräunlicher als das Original. Highly opaque, slightly dull. Imitation of the toxic real chrome yellow light – a bit more brownish than the original shade.
③ ★★★★★■				
	230 Chromgelbton mittel chrome yellow hue medium	Rutil (Zn / Sn) Rutil (Zn / Sn)	PY 216	Hochdeckendes leicht stumpfes Gelb. Nachstellung des giftigen echten Chromgelb mittel. Highly opaque, slightly dull. Imitation of the toxic real chrome yellow middle.
③ ★★★★★■				
	232 Chromgelbton dunkel chrome yellow hue deep	Rutil (Zn / Sn) Rutil (Zn / Sn)	PY 216	Hochdeckendes orangebraunes stumpfes Gelb. Nachstellung des giftigen echten Chromgelb dunkel. Highly opaque, slightly dull. Imitation of the toxic real chrome yellow deep.
③ ★★★★★■				
	234 Jaune brillant brilliant yellow light	Zinkoxid Rutil (Ti / Cr / Sb) Rutil (Ti / Ni / Sb) Zinc oxide Rutil (Ti / Cr / Sb) Rutil (Ti / Ni / Sb)	PW 4 PBr 24 PY 53	Traditioneller Farbton. Sehr helles, beiges Gelb. Traditional shade. Very light and beige yellow.
① ★★★★★☐				
	236 Zitronengelb lemon yellow	Monoazogelb Monoazo yellow	PY 3	Das klassische, brillante grünstichige Gelb in der Ölmalerei. Classical shade for oil painting; brilliant yellow with green tinge.
① ★★★★★☐				
	238 Kadmiumgelb citron cadmium yellow lemon	Kadmium-Zink-Sulfid Cadmium-zinc-sulphide	PY 35	Hochdeckendes, farbstarkes, brillantes grünstichiges Gelb. Highly opaque, brilliant yellow with green tinge and high tinting power.
③ ★★★★★■				
	240 Kadmiumgelb cadmium yellow	Titandioxid Zinkoxid Kadmium-Zink-Sulfid Titanium dioxide Zinc oxide Cadmium-zinc-sulphide	PW 6 PW 4 PY 35	Eine Variante von Kadmiumgelb hell. Weniger farbstark und halbdeckend. A variation to cadmium yellow. Less tinting power and semi-opaque.
② ★★★★★☐				
	242 Kadmiumgelb hell cadmium yellow light	Kadmium-Zink-Sulfid Cadmium-zinc-sulphide	PY 35	Hochdeckendes, farbstarkes, brillantes Basis Gelb. Highly opaque, brilliant basic yellow with high tinting power.
③ ★★★★★■				
	244 Kadmiumgelb dunkel cadmium yellow deep	Kadmium-Sulfoselenid Cadmium-sulphoselenide	PO 20	Hochdeckendes, farbstarkes, brillantes Gelborange. Highly opaque, brilliant yellow with orange tinge; high tinting power.
③ ★★★★★■				
	246 Brillantgelb brilliant yellow	Bisacetessigarylid Disazo Bismutvanadat Bisacetoacetyride Disazo Bismuth vanadate	PY 155 PY 184	Warmes, halbdeckendes, brillantes Basis Gelb. Warm semi-opaque brilliant basic yellow.
③ ★★★★★☐				
	248 Indischgelb Indian yellow	Nickelkomplex Nickel complex	PY 153	Traditionelles, lasierendes Orangegelb. Traditional, translucent orange yellow.
① ★★★★★☐				

	300 Kadmiumorange ● cadmium orange	Kadmium-Sulfoselenid Cadmium-sulphoselenide	PO 20	Hochdeckendes, farbstarkes, brillantes Orange. Highly opaque, brilliant orange with high tinting power.
③ ★★★★★■				
	302 Brillantorange ● brilliant orange	Zinkoxid Bismutvanadat Pyrazolochinazon Zinc oxide Bismuth vanadate Pyrazoloquinazolone	PW 4 PY 184 PO 67	Halbdeckendes, brillantes Orange. Rötlicher als Kadmiumorange. Semi-opaque, brilliant orange; more reddish than cadmium orange.
② ★★★★★■				
	304 Mohnrot ● poppy red	Diketo-Pyrrolo-Pyrrol Diketo-Pyrrolo-Pyrrole	PO 71	Fein lasierendes, leuchtendes Orangerot. Fine, translucent and glowing orange red.
① ★★★★★ □				
	306 Zinnoberrot hell ● vermillion red light	Pyrazolochinazon Diketo-Pyrrolo-Pyrrol Pyrazoloquinazolone Diketo-Pyrrolo-Pyrrole	PO 67 PR 255	Klassisches, brillantes Rot. Sehr gelbstichig. Classical, brilliant red with yellow tinge.
② ★★★★★■				
	308 Zinnoberrot ● dunkel vermillion red deep	Diketo-Pyrrolo-Pyrrol Benzimidazon Diketo-Pyrrolo-Pyrrole Benzimidazolone	PR 255 PO 62	Die etwas bläulichere und dunklere Variante von Zinnoberrot hell. A darker and more bluish shade of vermillion red light.
② ★★★★★■				
	310 Kadmiumrot hell ● cadmium red light	Kadmium-Sulfoselenid Cadmium-sulphoselenide	PO 20	Hochdeckendes, farbstarkes, brillantes Rot. Highly opaque, brilliant red with high tinting power.
③ ★★★★★■				
	312 Kadmiumrot ● cadmium red	Kadmium-Sulfoselenid Zinkoxid Cadmium-sulphoselenide Zinc oxide	PO 20 PW 4	Eine Variante von Kadmiumrot hell. Weniger farbstark und deckend. A variation to cadmium red light. Less tinting power and opaque.
① ★★★★★■				
	314 Kadmiumrot ● dunkel cadmium red deep	Kadmium-Sulfoselenid Cadmium-sulphoselenide	PR 108	Sehr tiefes, blaustichiges, hochdeckendes Rot. Very deep, highly opaque red with bluish tinge.
③ ★★★★★■				
	316 Krapphell ● madder light	Chinacridon Quinacridone	PR 207	Sehr helles, lasierendes, gelbstichiges Rot. Ideales Basisrot zum Ermischen brillanter Orangetöne. Very light, translucent red with yellow tinge. Ideally suited to mix brilliant orange shades.
② ★★★★★ □				
	318 Krapprot ● madder red	Chinacridon Diketo-Pyrrolo-Pyrrol Quinacridone Diketo-Pyrrolo-Pyrrole	PR 207 PR 264	Tiefes, lasierendes, brillantes Rot. Deep, translucent and brilliant red.
① ★★★★★ □				
	320 Krapp Rubin ● madder ruby	Diketo-Pyrrolo-Pyrrol Diketo-Pyrrolo-Pyrrole	PR 264	Sehr tiefes, lasierendes, brillantes Rot. Very deep, translucent and brilliant red.
② ★★★★★ □				

	342 Krappdunkel ● alizarin crimson hue	Perylenrot Perylene red	PR 179 Lasierendes, tiefes, braunstichiges Rot. Translucent, deep red with brown tinge.
② ★★★★★ □			
	344 Karminrot ● carmine red	Perylenrot Chinacridon Perylene red Quinacridone	PR 179 Halblasierendes, brillantes blaustichiges Rot. PV 19 Semi-transparent, brilliant red with blue tinge.
② ★★★★★ □			
	346 Rubinrot ● ruby red	Chinacridon Quinacridone	PR 122 Lasierender Basiston, zum Ermischen brillanter Violettöne. Translucent basic shade for mixing brilliant violet shades.
① ★★★★★ □			
	348 Magenta ● magenta	Chinacridon Zinkoxid Quinacridone Zinc oxide	PR 122 Halbdeckender Basiston, zum Ermischen brillanter Violettöne. PW 4 Semi-opaque basic shade for mixing brilliant violet shades.
① ★★★★★ ■			
	350 Kobaltviolett cobalt violet hue	Apatit (Sr) Apatite (Sr)	PV 62 Sehr reines, blaustichiges Violett. Eine Nachstellung von echtem Kobaltviolett mit einer neuen Pigmentklasse. Very pure violet with bluish tinge. Imitation of the real cobalt violet with a new pigment type.
③ ★★★★★ ■			
	352 Tiefviolett ● violet dark	Dioxazin Dioxazine	PV 23 Sehr fein lasierendes, farbstarkes, brillantes Blauviolett. Very fine, translucent and brilliant bluish violet with high tinting power.
② ★★★★★ □			
	400 Indanthronblau indanthrene blue	Indanthron Indanthrone	PB 60 Fein lasierender, dunkler, rotstichiger Blauton, entspricht dem ehemaligen Delftblau. Fine, translucent deep blue shade with red tinge; corresponds to the former Delft blue.
① ★★★★★ □			
	402 Ultramarinblau ● dunkel ○ ultramarine blue deep	Ultramarin Ultramarine	PB 29 Klassisches, fein lasierendes, tiefes, reines, rotstichiges Blau; etwas rötlicher in der Ausmischung. Classical, fine, translucent deep and pure blue with red tinge, slightly more reddish in mixtures.
① ★★★★★ □			
	404 Ultramarinblau ● hell ultramarine blue light	Ultramarin Ultramarine	PB 29 Heller und etwas weniger rotstichig als Ultramarin dunkel. Lighter and a little less reddish than ultramarine blue deep.
① ★★★★★ □			
	406 Königsblau ● royal blue	Titandioxid Ultramarin Titanium dioxide Ultramarine	PW 6 Ein sehr rotstichiges Hellblau. PB 29 A very reddish light blue.
① ★★★★★ ■			
	408 Kobaltblau dunkel cobalt blue deep	Phenakit (Co / Zn / Si) Phenakite (Co / Zn / Si)	PB 74 Sehr tiefes, halblasierendes, klares Blau. Very deep, translucent and clear blue.
③ ★★★★★ □			



410 Kobaltblau hell Spinell (Co, Al)
cobalt blue light Spinel (Co, Al)

PB 28 Halbdeckendes, reines, rotstichiges Blau.

Semi-opaque, pure blue with red tinge.

③ ★★★★★■



412 Kobaltblauton Ultramarin
● **cobalt blue hue** Phthalocyanin
Zinkoxid
Ultramarine
Phthalocyanine
Zinc oxide

PB 29 Nachstellung vom dunklen Kobaltblau.

PB 15:6

PW 4 Imitation of cobalt blue deep.

① ★★★★★■



414 Kobaltcoelinblau Spinell
cobalt cerulean (Co, Sn)
blue Spinel
(Co, Sn)

PB 35 Grünstichiges Mittelblau. Ideal für mediterrane Malerei.

Greenish middle blue; ideal for mediterranean painting.

③ ★★★★★■




416 Indigo Indanthron
● **indigo** Eisenoxid
Indanthrone
Iron oxide

PB 60 Farbstarkes, sehr tiefes Blau.

PR 101

Very deep blue with high tinting power.

① ★★★★★■



418 Preußischblau Eisencyankomplex
● **Prussian blue** Iron cyan complex
○

PB 27 Das traditionelle Blau in der Ölmalerei. Extrem farbstark und tief. Früher die Basis zum Ermischen jeglicher Grüntöne. Neigt wegen seiner hohen Pigmentierung zum Bronzieren.

Traditional blue for oil painting. Extremely deep blue with high tinting power. Served in former times for mixing green shades. Tends to bronzing due to the high pigmentation.

① ★★★★★■



420 Phthaloblau Phthalocyanin
phthalo blue Phthalocyanine

PB 15:3 Lasierender Basiston zum Ermischen brillanter Grüntöne.

Translucent basic shade for mixing brilliant green shades.

① ★★★★★□



422 Coelinblau Zinkoxid
● **cerulean blue** Phthalocyanin
Chromoxidhydrat
Titandioxid
Zinc oxide
Phthalocyanine
Hydrated chromium oxide
Titanium dioxide

PW 4
PB 15:3
PG 18
PW 6

Sehr leuchtendes Mittelblau. Ideal für die Landschaftsmalerei.

Very brilliant medium blue; ideal for landscape painting.

① ★★★★★■



424 Azurblau Titandioxid
● **azure blue** Zinkoxid
Phthalocyanin
Titanium dioxide
Zinc oxide
Phthalocyanine

PW 6
PW 4

Sehr leuchtendes Hellblau. Ideal für die Landschaftsmalerei.

PB 15:3 Very brilliant light blue; ideal for landscape painting.

① ★★★★★■




426 Kobalttürkis Spinell (Co, Ni, Zn, Ti)
cobalt Spinel (Co, Ni, Zn, Ti)
turquoise

PG 50

Deckendes, farbstarkes Türkis mit höchster Farbbrillanz.

Opaque turquoise with high tinting power and highest brilliance.

③ ★★★★★■



500 Phthalogrün Phthalocyanin
● **phthalo green** Phthalocyanine

PG 7

Fein lasierendes, brillantes, blaustichiges, nicht ermisches dunkles Grün.

Fine, translucent brilliant green with blue tinge; cannot be mixed.

① ★★★★★□



502 Chromoxidgrün Chromoxidhydrat
feurig Hydrated chromium
chromium oxide
oxide green
brill.

PG 18

Feuriges, halblasierendes, blaustichiges Grün mit geringer Färbekraft.

Glowing, semi-transparent green with blue tinge; small tinting power.

① ★★★★★■



504 Smaragdgrün
emerald green

Chromoxidhydrat
Phthalocyanin
Spinell (Co, Ni, Zn, Ti)
Titandioxid
Hydrated chromium oxide
Phthalocyanine
Spinell (Co, Ni, Zn, Ti)
Titanium dioxide

PG 18
PG 36
PG 50
PW 6

Klares, halbdeckendes Mittelgrün.
Clear, semi-opaque medium green.

① ★★★★★ ☒



506 Schweinfurter
Grünton
Schweinfurt
green hue

Rutil (Zn / Sn)
Spinell (Co / Al)
Spinell (Co / Zn)
Chromoxidhydrat
Rutil (Zn / Sn)
Spinell (Co / Al)
Spinell (Co / Zn)
Hydrated chromium oxide

PY 216
PB 28
PG 19
PG 18

Gut deckendes, leicht stumpfes Grün.
Opaque, slightly dull green.

③ ★★★★★ ☒



508 Permanentgrün
permanent
green

Benzimidazol
Phthalocyanin
Benzimidazolone
Phthalocyanine

PY 151
PG 7

Mittleres, reines Grün.
Medium, pure green.

② ★★★★★ ☒



510 Permanent-
gelbgrün
permanent
yellowish-green

Bismutvanadat
Phthalocyanin
Azo-Nickelkomplex
Bismuth vanadate
Phthalocyanine
Azo-nickel-complex

PY 184
PG 36
PY 150

Sehr gelbes, helles, leuchtendes Grün. Ähnt einem Maigrün.
Very yellow, light and glowing green; similar to a may green.

③ ★★★★★ ☒



512 Olivgrün
olive green

Eisenoxidhydrat
Indanthron
Azo-Nickel Komplex
Hydrated iron oxide
Indanthrone
Azo-nickel complex

PY 42
PB 60
PY 150

Ein deckendes, stumpfes, tiefes, gelbstichiges Grün.
Opaque, dull and deep green with yellow tinge.

① ★★★★★ ☒



514 Saftgrün
sap green

Indanthron
Azo-Nickel Komplex
Indanthrone
Azo-nickel complex

PB 60
PY 150

Tiefes, lasierendes Dunkelgrün.
Deep, translucent green.

① ★★★★★ ☐



516 Chromoxidgrün
stumpf
chromium
oxide green

Chromoxid
Chromium oxide

PG 17

Stumpfes, hochdeckendes, farbstarkes Grün; deutlich farbstärker und ergiebiger in der Ausmischung.
Highly opaque, slightly dull green with high tinting power, more tinting power in mixtures with white.

② ★★★★★ ☒



518 Grüne Erde
green earth

Eisenoxid
Erdpigmente
Chromoxidhydrat
Iron oxide
Earth pigments
Hydrated chromium oxide

PY 42
PBr 7/
PG 23
PG 18

Farbschwaches Grün. Ideal zum Anlegen von Schatten.
Green with low tinting power, ideally suited for painting shadows.

① ★★★★★ ☐



600 Lichter Ocker
natur
raw light ochre

Erdpigment
Earth pigment

PY 42/
PY 43

Echter Ocker. Halbdeckendes, warmes Gelbbraun. Ideal zum Brechen von Weiß.
Real ochre. Semi-opaque, warm brown with yellow tinge. Ideal for slight darkening of white shades.

① ★★★★★ ☒



602 Gelber Ocker
yellow ochre

Eisenoxidhydrat
Rutil (Ti, Cr, Sb)
Hydrated iron oxide
Rutil (Ti, Cr, Sb)

PY 42
PBr 24

Deckender, warmer, sehr gelbstichiger Ockerton.
Opaque, warm ochre shade with yellow tinge.

① ★★★★★ ☒



604 Lasurocker
transparent
ochre

Eisenoxidhydrat
Hydrated iron oxide

PY 42

Sehr fein lasierendes Gelbbraun.
Very fine translucent yellowish brown shade.

② ★★★★★ ☐



606 Goldocker
golden ochre

Erdpigmente
Earth pigments

PY 42
PBr 7/
PY 43

Mit Naturerden pigmentierter, dunkler, warmer, rotstichiger Ocker.
Deep, warm, red tinged ochre shade, pigmented with natural earth.

① ★★★★★■




608 Siena natur
● raw Sienna

Erdpigment
Earth pigment

PBr 7/
PY 43

Echte Siena, mittlerer warmer Branton.
Real Sienna, medium warm brown.

① ★★★★★■



610 Siena gebrannt
● burnt Sienna

Erdpigment
Earth pigment

PBr 7

Echte Siena gebrannt. Leuchtendes, tiefes Rotbraun.
Real burnt Sienna. Glowing and deep red brown.

① ★★★★★■



612 Englischrot
English red

Eisenoxid
Iron oxide

PR 101

Farbstarkes, hochdeckendes Braunrot.
Highly opaque brownish red with high tinting power.

① ★★★★★■



614 Terra rosso
red earth

Eisenoxid
Iron oxide

PR 101

Farbstarkes, hochdeckendes Braunrot. Tiefer und rötlicher als Englischrot.
Highly opaque brownish red with high tinting power, deeper and more red than English red.

① ★★★★★■




616 Caput mortuum
caput mortuum

Eisenoxid
Iron oxide

PR 101

Hochdeckendes, farbstarkes, violettstichiges, dunkles Rotbraun. Etwas heller in der Weißausmischung.
Highly opaque, deep red brown with violet tinge. Slightly lighter in mixtures with white.

① ★★★★★■




618 Lasurrotbraun
● transparent red brown

Eisenoxid
Iron oxide

PR 101

Fein lasierendes, mahagoni farbenes, tiefes Braun.
Fine, transparent, deep brown with mahogany shade.

① ★★★★★□



620 Achatbraun
Agate brown

Eisenoxid
Iron oxide

PR 101

Fein lasierendes, brillantes, tiefes Orangebraun.
Fine, transparent, brilliant and deep orange brown.

① ★★★★★□



622 Umbra natur
● raw umber

Erdpigment
Earth pigment

PBr 7

Mit Naturerden pigmentierter, mittlerer, farbschwacher, Branton. Ideal zum Brechen von Weiß.
Brown with medium tinting power. Ideal for slight darkening of white shades.

① ★★★★★■



624 Umbra gebrannt
● burnt umber

Erdpigment
Earth pigment

PBr 7

Echte Umbra gebrannt. Sehr deckendes, tiefes Schwarzbraun.
Real burnt umber; very opaque and deep black brown.

① ★★★★★■



626 Vandyckbraun
● Vandyke brown

Eisenoxid
Perylenrot
Ruß
Iron oxide
Perylene red
Lamp black

PR 101
PR 179
PBk 7

Halbdeckendes, sehr tiefes Schwarzbraun.
Semi-opaque, deep black brown.

① ★★★★★■



700 Neutralschwarz
neutral black

Perylenrot
Phthalocyanin
Perylene red
Phthalocyanine

PR 179
PG 7

Sehr tiefes, lasierendes Schwarz. Ideal zum weichen Abdunkeln von Bunttönen. Ohne Schwarzpigment.

Very deep, transparent black. Ideal for soft darkening coloured shades – without black pigment.

① ★★★★★



702 Eisenoxid-
schwarz
black iron oxide

Eisenoxid
Iron oxide

PBk 11

Hochdeckendes, farbstarkes, bräunliches Schwarz.

Highly opaque, brown black with high tinting power.

① ★★★★★



704 Elfenbein-
schwarz
ivory
black

Verkohlungsprodukt
tierischer Herkunft
Carbonized bones of
animals

PBk 9

Traditionelles, deckendes Tiefschwarz.

Traditional, opaque deep black.

① ★★★★★



706 Paynesgrau
Payne's grey

Verkohlungsprodukt
tierischer Herkunft
Dioxazin
Na, Al Silicat
Carbonized bones of
animals
Dioxazine
Na, Al silicate

PBk 9
PV 23
PB 29

Lasierendes, tiefes, rotstichiges Blaugrau. Ideal zum Anlegen von Schatten.

Transparent, deep blue grey with red tinge. Ideally suited for painting shadows.

① ★★★★★



708 Warmgrau
warm grey

Titandioxid
Chromoxid
Eisenoxid
Titanium dioxide
Chromium oxide
Iron oxide

PW 6
PG 17
PR 101

Deckendes, leicht rötliches Grau.

Opaque grey, slightly reddish.

② ★★★★★



710 Kaltgrau
cold grey


Titandioxid
Eisenoxid
Chromoxidhydrat
Eisenoxidhydrat
Titanium dioxide
Iron oxide
Hydrated chromium oxide
Hydrated iron oxide

PW 6
PBk 11
PG 18
PY42

Deckendes, leicht grünliches Grau.

Opaque grey, slightly greenish.

② ★★★★★




800 Silber
silver

Aluminiumpigment
Aluminium pigment

Hochdeckendes, brillantes Silber.

Highly opaque, brilliant silver.

② ★★★★★



802 Klassikgold
classic gold

Glimmer beschichtet
Coated mica

Deckender, brillanter, gelbstichiger Goldton.

Opaque, brilliant gold with yellow tinge.

② ★★★★★



804 Bronze
bronze

Glimmer beschichtet
Coated mica

Deckender, rotstichiger Bronzeton.

Opaque, bronze shade with red tinge.

② ★★★★★



108 Kremserweißton
Flake white hue

Titandioxid
Zinkoxid
Titanium dioxide
Zinc oxide

PW 6
PW 4

Warmer halbdeckender Weißton. Hervorragende bleifreie Alternative für den Klassiker „Kremserweiß“.

Warm semi-opaque white shade. An excellent lead-free alternative to the classic "Cremnitz white".

② ★★★★★

Die beschriebenen Produkteigenschaften und Anwendungsbeispiele sind im Schmincke-Labor getestet. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen technischen Erkenntnissen und Erfahrungen. Aufgrund der Anwendungsvielfalt bezüglich der Maltechniken, Materialien und Verarbeitungsbedingungen sowie zahlreicher möglicher Einflüsse stellen die Informationen allgemeine Anwendungsbereiche dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden; daher ist der Gebrauch der Produkte auf die speziellen Bedingungen des Anwenders abzustimmen und durch Versuche zu überprüfen. Aus diesen Gründen können wir keine Gewährleistung für Produkteigenschaften und/oder Haftung für Schäden übernehmen, die in Verbindung mit der Anwendung unserer Produkte entstehen. Im Idealfall soll eine Ölfarbe dünn-schichtig aufgetragen werden. Für pastosere Spachtel-Techniken oder pastosere Prima-Malereien empfehlen wir unbedingt eine Zugabe von Schmincke Malbutter (50 034). Sie beschleunigt das Durchtrocknen dickerer Ölfarbschichten und verringert so die Gefahr von Rissbildungen oder anderen Schäden.

The described product attributes and application examples have been tested in the Schmincke laboratory. The information is based on our current state of technical findings and experience. Due to the diversity of applications in terms of painting techniques, materials and working conditions, as well as numerous possible influences, this information is based on a general application range. A legally binding guarantee of specific attributes or the suitability for a specific usage purpose cannot be derived from our information; therefore the use of the products must be adapted to the users' individual conditions and tested in trials. For this reason, we cannot provide a warranty for product attributes and/or assume liability for damages that occur in connection with the use of our products. Ideally, oil colours should be applied in thin layers. For paste-like palette knife techniques or „Prima“ painting, we implicitly recommend the use of Schmincke impasto medium (50 034). It accelerates the drying time for thick layers of oil colours and reduces the risk of cracks or other types of damage.

Das Malkasten-Sortiment / The painting set assortment



Art.-Nr./Art.-No. 71 108

Grundsortiment, Kartonset
Basic colour assortment, cardboard set

8 x 20 ml

Farben / Colours:

114, 236, 312, 318, 418, 502, 600, 704



Art.-Nr./Art.-No. 71 110

Grundsortiment, Kartonset/
Basic colour assortment, cardboard set

8 x 35 ml

Farben / Colours:

114, 236, 312, 318, 418, 502, 600, 704



Art.-Nr./Art.-No. 71 310

Dunkler Holzkasten,
1 Palettstecker, 1 Zeichenkohle
+ 2 Pinsel (# 4 + 10)

Dark wooden set,
1 palette plug, 1 drawing charcoal
+ 2 brushes (# 4 + 10)

11 x 35 ml

Farben / Colours:

114, 236, 238, 248, 312, 318,
404, 418, 502, 600, 704



Art.-Nr./Art.-No. 71 115

Edler dunkler Holzkasten,
Titanweiß (114) in 120 ml + 1 x Terpin Reinigungs- und
Verdünnungsmittel (50023) 60 ml, 1 Palettmesser,
1 Palettstecker doppelt, 1 Zeichenkohle, 2 Pinsel (# 4 + 10)

Luxury, dark wooden set,
titanium white (114) 120 ml, 1 x Terpin cleaner (50023) 60 ml,
1 palette knife, 1 double palette plug, 1 drawing charcoal,
2 brushes (# 4 + 10)

15 x 35 ml

Farben / Colours:

236, 240, 248, 304, 312, 318, 404, 418,
424, 502, 514, 600, 610, 624, 704

Hilfsmittel-Broschüre

Aufgrund der großen Schmincke Hilfsmittelvielfalt gibt es eine Hilfsmittel-Broschüre (95 450), die Sie bei Ihrem Fachhändler oder von Schmincke direkt erhalten können. Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise. Technische Informationen und Sicherheitsdatenblätter auf www.schmincke.de

Mediums brochure

Due to the variety of painting mediums Schmincke offers a detailed brochure for this topic (95 450) which you can obtain from your retailer or directly from Schmincke. Please observe instructions for use and SDS at www.schmincke.de



4 012380 036124

H. Schmincke & Co. GmbH & Co. KG · Feinste Künstlerfarben / Finest artists' colours

Otto-Hahn-Str. 2 · D - 40699 Erkrath · Tel. / Phone +49 (0)211/ 25 09 - 0

www.schmincke.de · info@schmincke.de



All our products are
MADE IN GERMANY

