

# Karta techniczna

## Divoroll Clima+ S



14

EN 13859-1

Monier Braas Sp. z o.o. 45-449 Opole, ul. Wschodnia 26

### Charakterystyka techniczna

Właściwości		Jednostka	Wartość
Długość		m	50
Szerokość		m	1,5
Odchyłka szerokości		mm/10 m	< 30
Gramatura		g/m <sup>2</sup>	178 ± 11
Odporność ogniowa		klasa	E
Odporność na przesiąkanie wody		klasa	WI
Współczynnik Sd		m	0,035 ± 0,01
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłużne	N/50 mm	280 ± 30
	poprzeczne	N/50 mm	230 ± 30
Wydłużenie	wzdłużne	%	40 ± 15
	poprzeczne	%	45 ± 15
Wytrzymałość na rozdieranie (gwoździem)	wzdłużne	N	220 ± 30
	poprzeczne	N	250 ± 30
Stabilność wymiarowa		%	< 2
Giętkość w niskiej temperaturze		°C	- 20
Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu	wzdłużne	N/50 mm	250 ± 30
	poprzeczne	N/50 mm	210 ± 30
Wydłużenie po sztucznym starzeniu	wzdłużne	%	35 ± 15
	poprzeczne	%	40 ± 15
Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu		klasa	WI

### Charakterystyka dodatkowa

Wysokość słupa wody		mm	> 3.000
Ekspozycja na UV		miesiące	4
Liczba warstw		-	4
Pasy klejące		-	1
Zakres temperatur		°C	-40 do +80