



Общий обзор

Керамика Vulcabrix ZTA от компании Bradken — идеальный выбор, когда требуется высокая стойкость к истиранию. Vulcabrix ZTA сочетает в себе превосходную стойкость к истиранию с повышенной ударопрочностью и применяется при изготовлении износостойкой футеровки для суровых условий эксплуатации. Плитки из оксида алюминия, легированного диоксидом циркония, завулканизированы с помощью натурального каучука к стальной опорной пластине для создания идеального износостойкого футеровочного покрытия. Vulcabrix ZTA обладает улучшенной стойкостью к истиранию и ударам по сравнению с другими продуктами из оксида алюминия, представленными на рынке.

Характеристики

Используемые для создания Vulcabrix ZTA плитки из оксида алюминия, легированного диоксидом циркония, придают футеровке повышенную стойкость к растрескиванию по сравнению с обычной алюмооксидной футеровкой. Футеровка ZTA также позволяет оптимизировать вес конструкции благодаря более низкой плотности по сравнению с металлической футеровкой.

Помимо наличия приварных шпилек для быстрого и удобного крепления, мы поставляем Vulcabrix ZTA нестандартной формы, со скосом и защитой кромок.

Производство


Порошок оксида алюминия смешивают с порошком диоксида циркония в точном соотношении перед тем, как придать плитке желаемую форму. Добавление диоксида циркония придает плитке повышенную ударопрочность по сравнению с обычной алюмооксидной плиткой. Порошок помещается в пресс-форму, и после горячего прессования при температуре 1500—1600 °C частицы порошка соединяются вместе, образуя прочную плитку. Затем плитки крепятся к стальной опорной пластине методом регулируемого нагрева и прессования, представляющего собой процесс вулканизации резины. Применение резины обеспечивает плитке амортизацию, а также выбор способов крепления к опорной пластине. После этого футеровка готова к последующей обработке и может быть использована в чрезвычайно абразивных средах, от умеренного до сильного ударного воздействия.

Технические характеристики

Твердость	≥ 1300 по Виккерсу (HV) ₂₀	
Открытая пористость	< 0,1 %	
Плотность керамики	4200 кг/м³	
Твердость резинового покрытия	60 по Шору	
Толщина плитки	100 мм	50 мм
Толщина футеровки	112 мм	63 мм



Пресс для изготовления футеровки Vulcabrix



Микроструктура Vulcabrix ZTA



Для дефлектора















