

Icopal GF Murpap

GF 2000

Anvendelse

Ifølge Tegl 17 fra MURO (Murerfagets Oplysningsråd) skal der til fugtisolering uden vandtryk anvendes fugtspærre PF 2000 (Icopal PF Murpap).

Icopal GF Murpap anbefales derfor kun anvendt til opklodsning af f.eks. bagmure og skillevægge af beton/letbeton.

Egenskaber

Icopal GF Murpap er sømfast og har en god formstabilitet. Perforationsmodstanden er begrænset.

Produktdata		Blad nr. 75	
Opbygning	Overside Armering Underside	Bitumen afstrøet med sand. Bitumenimprægneret glasfilt. Bitumen afstrøet med sand	
Vægt		2,0 kg/m ²	
Montage		Icopal GF Murpap udlægges normalt løst uden nogen form for fastgørelse.	
Tekniske data	Enhed	Værdi	Prøvningsmetode
Længde	m	≥ 20,0	EN 1848-1
Bredde	m	0,11	EN 1848-1
Tykkelse	mm	1,8 ± 0,1	EN 1849-1
Trækstyrke, langs Trækstyrke, tværs	N/50 mm	550 ± 25 % 350 ± 25 %	EN 12311-1
Brudforlængelse, langs Brudforlængelse, tværs	%	2,5 ± 25 % 2,5 ± 25 %	EN 12311-1 +
Sømrivstyrke, langs Sømrivstyrke, tværs	N	90 ± 25 % 90 ± 25 %	EN 12310-1
Kuldefleksibilitet	°C	≤ - 10	EN 1109
Vandtæthed	kPa bestået	≥ 2	EN 1928
Vandtæthed efter ældning	kPa bestået	≥ 2	EN 1296 + EN1928
EN 14967			
Icopal AB, Box 848 SE-201 80 Malmö, Sverige			