

Icopal Tagmasse

Anvendelse

Icopal Tagmasse anvendes i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage samt til reparation af mindre utætheder.

Produktdata		Blad nr. 69
Gyldigt fra	01.03.2018	
Dimension Emballage	5,0 l	
Farve	Gråsort	
Opbygning	Specialbitumen, mineralsk fyldstof, mineralske fibre, syntetisk gummi, xylen, mineralsk terpentin.	
Forbrug, l/m²	Ca. 0,75	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 15.000	SV 40.2-89
Fortynding	Skal ej fortyndes. Redskaber renses med mineralsk terpentin.	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	3-3	
Flammepunkt, °C	35	ISO 3679
Tørretid ved 20°C, timer ca.	6	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal Tagmasse omrøres grundigt og påføres med kost i et dækkende lag på 0,5-1,0 mm. Overfladen skal være ren og tør, og evt. huller og revner i den eksisterende tagdækning skal repareres inden overstrygning.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 10 °C, dette gælder både tagflade og produkt.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

PR-nummer. 2124163