

Tabel 5

**Kemiske produkters viskositet**

<b>Materiale</b>	<b>Centipoise (cP) ved 20 °C, ca.</b>
Icopal 2000 Asfaltgrunder*)	3.000
Asfaltgrunder	40
Icopal 2000 Tagasfalt *)	3.000
Icopal 2000 Murasfalt *)	2.500
Tagklæber	700.000
Murasfalt	4.000
Tagasfalt	18.000
Tagkit	200.000
Tagpapklæber	80.000

\*) Denne vare er udpræget thixotrop, det vil sige, den virker ret tyk, men bliver tyndere ved omrøring. Viskositetsangivelserne er kun vejledende.