

## Icopal Murasfalt

### Anvendelse

Icopal Murasfalt anvendes til fugtisolering af murværk og betonkonstruktioner såvel over som under terræn. Produktet kan også anvendes til korrosionsbeskyttelse af metalkonstruktioner og -flader.

Produktdata		Blad nr. 54
<b>Gyldigt fra</b>	01.03.2018	
<b>Dimension</b> Emballage	2,5 5,0 10,0 20,0 l	
<b>Farve</b>	Sort	
<b>Opbygning</b>	Bitumen og mineralsk terpentin	
<b>Forbrug, l/m<sup>2</sup></b>	0,5	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 4000	SV 40.2-89
Fortynding	Mineralsk terpentin	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	37	ISO 3679
Tørretid ved 20°C, timer ca.	7	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

### Montage

Overfladen skal være ren og tør, og underlaget forbehandles med Icopal Asfaltgrunder, som skal være tør inden påføringen af Icopal Murasfalt.  
 Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Pr-nr. 1908900