



Icopal 2000 Murasfalt

Anvendelse

Icopal 2000 Murasfalt anvendes til fugtisolering af murværk og betonkonstruktioner såvel over som under terræn. Produktet kan også anvendes til overstrygning af metaltage.

Produktdata		Blad nr. 51
Gyldigt fra	01.03.2018	
Dimension Emballage	10,0 l	
Farve	Sort	
Opbygning	Vandbaseret bitumenemulsion tilsat kunstgummi og stabiliserende fyldstoffer.	
Forbrug, l/m²	Ca. 0,3	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 2.500	SV 40.2-89
Fortynding	Evt. med vand.	
Opløsningsmiddel	Vand.	
MAL-kode	1-3	
Flammepunkt, °C	-	
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	2	SV 40.3 1989
Frostsikker	Opbevares ved min. 5°C.	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

Montage

Icopal 2000 Murasfalt påføres i tynde lag med kost eller pensel. Overfladen skal være ren og tør. Kan ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C. Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.