

## Icopal Tagasfalt

### Anvendelse

Icopal Tagasfalt anvendes til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage.

Produktdata		Blad nr. 53
<b>Gyldigt fra</b>	01.03.2018	
<b>Dimension</b> Emballage	5,0 10,0 20,0 l	
<b>Farve</b>	Sort	
<b>Opbygning</b>	Specialbitumen, mineralsk fyldstof, mineralske fibre, aktiv klæbeforbedrer, mineralsk terpentin og kuldestabiliserende olie.	
<b>Forbrug, l/m<sup>2</sup></b>	Ca. 0,6	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 18.000	SV 40.2-89
Fortynding	Icopal Asfaltgrunder eller mineralsk terpentin.	
Opløsningsmiddel	Kl. II-1	
MAL-kode	2-1	
Flammepunkt, °C	40	ISO 3679
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	10	SV 40.3 1989
Frostsikker	Ja	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

### Montage

Icopal Tagasfalt omrøres grundigt og påføres med stiv tagkost i et dækkende lag. Overfladen skal være ren og tør, og evt. huller og revner i den eksisterende tagdækning skal repareres inden overstrygning.

Bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.

Pr-nr. 345739