

## Icopal 2000 Tagasfalt

### Anvendelse

Icopal 2000 Tagasfalt anvendes til overstrygning i forbindelse med vedligeholdelse af eksisterende tagpaptage.

Produktdata		Blad nr. 50
<b>Gyldigt fra</b>	01.03.2018	
<b>Dimension</b> Emballage	10,0 l	
<b>Farve</b>	Sort	
<b>Opbygning</b>	Vandbaseret bitumenemulsion tilsat kunstgummi og stabiliserende fyldstoffer.	
<b>Forbrug, l/m<sup>2</sup></b>	Ca. 0,5.	
Tekniske data		Prøvningsmetode
Viskositet cP	Ca. 3.000	SV 40.2-89
Fortynding	Evt. med vand.	
Opløsningsmiddel	Vand.	
MAL-kode	1-3	
Flammepunkt, °C	-	
Tørretid ved 20 °C, timer ca.	3	SV 40.3 1989
Frostsikker	Opbevares ved min. 5°C.	
Sikkerhed	Der henvises til sikkerhedsdatabladet.	

### Montage

Icopal 2000 Tagasfalt omrøres grundigt og påføres med stiv tagkost i et dækkende lag. Overfladen skal være ren og tør, og evt. huller og revner i den eksisterende tagdækning skal repareres inden overstrygning.

Kan ikke anvendes ved temperaturer under 5 °C.

Bemærk sikkerhedsforskrifterne på emballage.