



ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.  
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A  
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN  
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO  
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

# Chukum

## DESCRIPCIÓN:

La pasta chukum es una mezcla de cemento blanco, productos pétreos de granulometría controlada y aditivos químicos.

## VENTAJAS:

- Recomendado para superficies de alta humedad como albercas y estanques.
- Ideal para un acabado de alta calidad dándole la apariencia natural a cenotes de la región.

## USOS:

Se utiliza como acabado final estilo rustico para todo tipo de superficies. Puede aplicarse en áreas interiores o exteriores como muros, mesetas, fuentes, albercas entre mucho más.

## PREPARACIÓN:

En una cubeta de plástico limpia añada 6 litros de **AGUA DE CHUKUM** por cada 20 kg de pasta chukum, batiendo bien la mezcla asegurándose que no queden grumos. No debe de agregarse ningún tipo de adherente externo.

## PREPARACION DE LA SUPERFICIE:

Limpie la superficie antes de aplicar la pasta chukum, estas deberán estar libre de polvo, contaminación, pintura, alambre o cualquier material que pueda interferir en su aplicación.

Humedezca la pared y aplique la pasta con una llana lisa extendiéndola en la superficie con movimientos de arriba hacia abajo, buscando tener espesores no mayores a 3mm, deje secar levemente y aplique la segunda mano humedeciendo levemente puliendo el producto para obtener las betas deseadas.

Se recomienda aplicar sobre emparche, también puede aplicarse directamente sobre masilla en acabado estucado, para la aplicación en piscinas es recomendable aplicarse sobre masilla para un mejor rendimiento del material, procurando que la superficie este muy bien humectado.

## IMPORTANTE:

- Se recomienda curar las superficies con agua los días posteriores a la aplicación (al menos 5 días).
- En caso de piscinas, llenar 72 horas después de aplicar Chukum.
- Mantenerlas con agua por lo menos 15 días.

## MANTENIMIENTO:

Es importante evitar el lavado con cualquier tipo de ácido o producto corrosivo ya que debido a sus componentes pueden afectar el acabado cementoso. De igual manera, si el Chukum fue aplicado en piscina, se recomienda evitar el uso de cualquier tipo de



**ADHESIVOS Y PINTURAS HERNÁNDEZ, S. A. DE C. V.**  
C 189 No. 218 X 80 Y 80-A  
COL. SAN LUIS SUR DZUNUNCÁN  
MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO  
TEL: (999)-254-01-55, Email: adhepeg2@hotmail.com

agentes corrosivos cuando la piscina se encuentre llena. El lavado preferentemente debe ser solo con agua y detergente. El uso de cloro no esta prohibido.

### ESPECIFICACIONES

<b>Presentación</b>	20 kg y 40 kg
<b>Color</b>	Chukum
<b>Tiempo abierto</b>	40 min
<b>Rendimiento</b>	20 kg rinde 3 a 4 m <sup>2</sup> 40 kg rinde 6 a 8 m <sup>2</sup>

\*el rendimiento es de acuerdo a un espesor de 3mm

### IMAGEN ILUSTRATIVA



### GARANTÍA

Las instrucciones contenidas en la ficha técnica son procedimientos generales de instalación que sirven solamente como referencia en el uso del mismo y no implican ninguna responsabilidad por parte del fabricante, ya que la aplicación del producto y las condiciones de trabajo no están bajo su control y tampoco es posible contemplar todas las variables asociadas con el campo de aplicación, por lo que se recomienda que ante cualquier duda se solicite el apoyo técnico del fabricante, con el propósito exclusivo de recibir sus recomendaciones técnicas.

**PEGASO** garantiza la calidad de sus productos, pero no se responsabiliza de los resultados que se obtengan cuando se incumplan las instrucciones y precauciones descritas en la ficha técnica del producto ya que el uso correcto y la aplicación del mismo son responsabilidad del instalador.