ULTRADENT PRODUCTS, INC. **Vit-l-escence®**

Resina Composta Fotopolimerizável (2101330)

BR| **Descrição e Indicação de Uso:** Vit-l-escence é uma resina micro-híbrida para restauração estética, fotopolimerizável, radiopaca à base de Bis-GMA. Vit-l-escence apresenta 75% do peso de carga e 52% do volume de carga, com um tamanho de partícula médio de 0,7 µm.

Cores de Dentina: Foram desenvolvidas para serem fluorescentes e para reproduzir a dentina. Disponível em 18 cores

Cores de Esmalte: Foram desenvolvidas para serem opalescentes e para reproduzir o esmalte. As opções de esmalte estão disponíveis em 16 cores, como Pearl (Perolados), Translucent (Translúcidas) e Opaques (Opacas).

Relação dos materiais de apoio que acompanham o produto:
Acompanha o produto seu respectivo Manual de Instruções de Uso.

Seringas de 2,5g cada

Indicação de uso: Vit-l-escence é usada para restaurações diretas e indiretas em regiões anteriores e posteriores.

Instruções de uso:
1. Se refrigerado, remova do refrigerador e aguarde o produto alcançar a temperatura ambiente.
2. Determine a cor em um dente úmido e não desidratado.
3. Seguindo a recomendação do fabricante, realize condicionamento ácido e sistema adesivo.
4. OPCIONAL: Uma reina composta fluida pode ser usada como uma camada inicial adaptativa, se desejado.
5. Remova a tampa da seringa e gire a haste no sentido horário para saída da resina. Dispense produto suficiente para chegar ao final de KleenSleeve™ (figura 1).
6. Coloque a Vit-lescence em camadas incrementais, aplicando uma camada inicial de 0,5-1,5 mm de espessura e fotopolimerizando.

Fig. 1 - Exclusivo sistema de seringa KleenSleeve Quadraspense. Chega de impurezas escuras das seringas escuras!

Siga com camadas incrementais de 2 mm, fotopolimerizando após a inserção de cada incremento.
NOTA: Para evitar contaminação cruzada, utilize um instrumento limpo cada vez que um incremento de compósito é removido do seringa.
7. Se estiver utilizando uma luz de fotopolimerização Valo ou outra luz de fotopolimerização de alta qualidade (>600 mW/cm²), polimerize cada camada por 20 segundos. Para luzes com saída (<600 mW/cm²), polimerize cada camada por 40 segundos.
8. Se necessário, modele e defina a anatomia final utilizando brocas de acabamento, carbide multilaminadas ou diamantina.
9. Faça o polimento com discos, taças, pontas ou escovas de polimento (Jiffy® e Jiffy Brush®). Para aumentar a dureza e reduzir o desgaste da superfície, um selante resinoso pode ser aplicado sobre a restauração de acordo com as instruções do fabricante.

Precauções e advertências:
1. Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar o produto.
2. Utilize uma luz de polimerização de alta qualidade para garantir as máximas propriedades físicas do compósito. O material não polimerizado resultará em restaurações de qualidade inferior, e poderá causar irritações pulpares.
3. Dentistas e pacientes devem usar proteção ocular UV durante a fotopolimerização do compósito.
4. Para diminuir o risco de polimerização precoce do compósito, evite a exposição à luz forte durante o procedimento.
5. Para otimizar a adesão entre as camadas de resina, não remova a camada inibidora de oxigênio entre as camadas incrementais do compósito.
6. Assegure que o compósito foi totalmente fotopolimerizado entre cada camada e na área interproximal.
7. As seringas não se destinam à utilização intra-oral. Não injete.
8. Resinas podem ser irritantes. Evite o contato repetido de resinas não polimerizadas com a pele. Não utilize o produto em paciente com alergias conhecidas a acrilatos ou resinas. Em caso de reações alérgicas, dermatites ou erupções cutâneas, consulte um médico.
9. As tampas das seringas devem ser imediatamente recolocadas após cada utilização para evitar a polimerização que pode ocorrer devido à luz ambiente.
10. Para evitar a contaminação cruzada, utilize um instrumento limpo cada vez que um incremento de compósito é removido do seringa.
11. Entre cada utilização, desinfete as seringas com um desinfetante de nível intermediário.
12. Descarte as seringas de forma adequada, conforme a legislação vigente.
13. Mantenha o produto afastado do calor e/ou luz solar direta.
14. Não utilize o produto após a data de vencimento estampada nas embalagens.
15. Mantenha fora do alcance das crianças.

Condições de armazenamento, conservação e/ou manipulação do produto:
Armazenar em temperatura ambiente, protegido de umidade, luz e calor, enquanto estiver com o lacre fechado.
Após aberto, conservar a temperatura de refrigeração, entre 2 e 8°C, quando não estiver em uso.

Condições para descarte:
- Caso a embalagem esteja violada não utilizar o produto. Descartar e utilizar outro que esteja com embalagem íntegra.
- Após a sua utilização, o produto deverá ser descartado em locais próprios para descarte de materiais odontológicos.

Requisitos essenciais de segurança e eficácia de produtos de saúde.
Vit-l-escence quando utilizado para o fim a que foi projetado, e quando manuseado pelo dentista seguindo as instruções de uso, não apresenta riscos ao paciente nem ao dentista.

NOTA: Para obter as fichas de segurança e informações adicionais sobre a utilização de Vit-l-escence e de outros produtos relacionados, visite **www.ultradent.com.br** .

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL.

VALIDADE

REF
NÚMERO DO CATÁLOGO

LOT
NÚMERO DO LOTE

PROIBIDO REPROCESSAR

CONSULTAR AS INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO

CUIDADO, CONSULTAR OS DOCUMENTOS ACOMPANHANTES

27°C
2°C
TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO ACONSELHADA (2°C A 27°C)

SOMENTE PARA USO PROFISSIONAL

MANTER DISTÂNCIA DO CALOR/LUZ SOLAR

MANTER FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

CUIDADO

ANVISA nº: 80279910022

Responsável técnico: Claudia Cavani Kurozawa
CRQ/ SP nº: 04261572

Fabricado por:
Ultradent Products Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, UT 84095 USA
Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.
CNPJ: 06.295.846/0001-82
Alameda Ezequiel Mantoanelli, 2121
Itaici – Indaiatuba – SP
CEP: 13340350
0800 773 5100

Importado e distribuído por:
Ultradent do Brasil Produtos Odontológicos Ltda.
www.ultradent.com.br

51413.4 220720