FORMA™ S
Light-Cured Composite

EN

Product Description

FORMA™ S is a Bis-GMA-based restorative composite. FORMA S composite is designed for restorations in anterior and posterior teeth and is suitable for occlusal surfaces. Its formula contains a zirconia/silica inorganic filler combination and barium glass. All FORMA S shades are radiopaque. FORMA S composite has a radiopacity value of 3.3 mm of aluminum. Aluminum has a radiopacity equivalent to that of dentin and 2 mm of aluminum is equivalent to enamel.
FORMA S composite is filled 74–79% by weight and 66–71% by volume with a particle size range of 14 nm to 3.0 µm for all shades. FORMA S composite is a nanohybrid composite with nanoparticles embedded within the composite's formulation.

FORMA S Composite Shade	VITA® Shade Guide	
	VITA® classical A1-D4® farveskala	VITA® 3D-MASTER® farveskala
A1B, A1D, A1E A2B, A2D, A2E A3B, A3D, A3E A3.5B B1B, B1D C2D	FORMA S tilbyder disse shades (B) match the **VITA® classical A1-D4® Shade Guide**. Dentin- (D) og emalje- (E) nuancerne opnåes ligeledes ved brug af muligheden matching af den specifikke patients tandfarve.	
BL1 BL2 WD WE XWE	Dentin: Tandfarvet gingival end OM1 Emalje: Hvidt incisalkanten (med skarre opacitet end XWE)	OM1 mod incisalkanten (med skarre opacitet end XWE) OM1 midterste tredjedel TM1 mod incisalkanten OM1 mod incisalkanten
OPAQUER	Used as a backer to block out and cover darker substrates	
TRANS INCISAL	Mimics average enamel structure which lacks chroma	

FORMA S composite can be used on patients of all ages and conditions requiring direct and indirect restorations in both the anterior and posterior regions. Any restrictions regarding patient populations can be found below in the Contraindications section.
For all products described, carefully read and understand all instructions and SDS information prior to use.

Delivery Form(s)

- 4 g Multi-use syringe with Quadrapense™ Tip
- 0.2 g Single-use capsule

Indications for Use/Intended Purpose

FORMA™ S composite is used for direct and indirect restorations in both the anterior and posterior regions.

Contraindications

- Do not use on patients with known sensitivity to methacrylates or other resins. If dermatitis, rash, or other allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly and have patient consult their physician.
- For patients or users with allergies, review, refer to product allergen document available at ultradent.com/resources/product-allergens. If allergic reaction is observed, rinse exposed area thoroughly with water and have the patient consult their physician.

Warnings and Precautions

- Resins can be sensitizing. Do not use on patients with a known sensitivity to acrylates or other resins. If allergic reaction, dermatitis, or rash develops, have patient consult their physician.
- Syringes are not for intraoral use.
- To avoid cross-contamination, use clean gloves and a clean instrument
- Redirect overhead light to prevent premature polymerization.
- To optimize bond to each succeeding layer, do not remove oxygen inhibition layer between incremental layers of composite
- Ensure composite is completely polymerized between layers
- Patient and dental professionals must wear protective eyewear with side shields
- If the product is ingested, drink large amounts of water and contact a physician. If the product is aspirated, seek immediate medical attention.

Stepwise Instructions

Preparation

1) Apply bonding agent in accordance according to manufacturer's instructions.

NOTE: If expressing composite in larger increments is desired, the Quadrapense tip may be removed by twisting it counterclockwise. The tip should be reattached for resisting it clockwise. If the Quadrapense tip is left off for long periods of time in storage, the composite may dry out.

Use - Direct Restorations

1) Open cap and twist handle (stem) clockwise to express desired amount of composite. Restrainer will lessen with each twist.
2) Place composite in increments not exceeding 0.5–1.5 mm thick and cure. Follow with up to 2 mm thick increments; curing after each increment. For curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds. A final cure of 20 seconds is recommended.
3) After final increment is placed, sculpt and light cure.
4) Shape, finish, and polish restoration per normal method.
5) Immediately replace cap after dispensing composite to prevent polymerization from ambient light.

Use – Indirect Restorations

1) Make impression of prepared tooth and opposing dentition.
2) Prepare master cast and articulate opposing cast using preferred technique.
3) Place composite in increments not exceeding 0.5–1.5 mm thick and cure. Follow with up to 2 mm increments; curing after each increment. For curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds.
4) Use final increments to create proximal contours and ensure marginal adaptation. A final cure of 20 seconds is recommended.
5) Remove restoration. Clean off residual die stone and trim marginal flash. Additions can be made by roughening restoration surface, applying adhesive, and placing composite as needed.
6) Sandblast internal aspect of restoration with 50 µm alumina abrasive.
7) Seat restoration onto master cast and evaluate fit, occlusion, and contours. Shape, finish, and adjust occlusion using preferred method.
8) Bond restoration intraorally per adhesive manufacturer's instructions.
9) Following cementation, make necessary occlusal adjustment and polish adjusted surfaces.

Use - Singles (capsule), Direct Restoration

1) Keep capsule cap on until use.
2) Snap capsule firmly into composite gun before trying to express.
3) Until dose capsules are designed for single patient use only. Do not reuse to avoid the risk of cross contamination. Discard capsule after use.
4) Place composite in incremental layers applying the first layer approximately 0.5–1.5 mm thick and cure. Follow with up to 2 mm increments; curing after each increment. For curing lights with an intensity of ≥ 800 mW/cm2 in the wavelength region of 385–515 nm, cure each layer for 10 seconds. A final cure of 20 seconds is recommended.
5) After final increment is placed, sculpt and light cure.
6) Shape, finish, and adjust occlusion using preferred method.

Storage and Disposal

Store according to outer package label.
Dispose of waste according to local rules, guidelines, and regulations.

Miscellaneous Information

Reporting of Serious Incidents

Report any serious incident to the manufacturer and the competent authority.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
The Summary of Safety and Clinical Performance (SSCP) can be found at https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device

1 Trademark of Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

Beschreibung des Produkts

FORMA™ S ist ein restauratives Komposit auf Bis-GMA-Basis. FORMA™ S Komposit ist für Restaurationen an Front- und Seitenzähnen konzipiert und eignet sich für Kauflächen. Es besteht aus einer anorganischen Füllstoffkombination aus Zirkonium und Silikat sowie Bariumglas. Alle FORMA S Farbtöne sind röntgendicht. FORMA S Komposit hat einen Röntgenopazitätswert von 3,3 mm Aluminium. Aluminium hat eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht. Somit hat 1 mm Material mit einer Röntgenopazität, die 1 mm Aluminium entspricht, eine Röntgenopazität, die der von Dentin entspricht, und 2 mm Aluminium entsprechen Zahnschmelz.
FORMA S Komposit ist für alle Farbtöne zu 74–79 Gew.-% und zu 66–71 Vol.-% gefüllt, mit einem Partikelgrößenbereich von 14 nm bis 3,0 µm. FORMA S Komposit ist ein Nanohybridkomposit mit Nanopartikeln, die in das Komposit eingebettet sind.

FORMA S Komposit Farbton	VITA® Farbskala	
	VITA® Classic A1-D4® -Farbskala	VITA® 3D-MASTER™ Farbskala
A1B, A1D, A1E A2B, A2D, A2E A3B, A3D, A3E A3.5B B1B, B1D C2D	Die FORMA S Grundfarbtöne (B) entsprechen der **VITA® classic A1-D4® Farbskala**. Die Dentin- (D) und Schmelzfarbe(E) (Farbtöne variieren in ihrer Opazität, um eine Anpassung an die individuellen Zähne des Patienten zu ermöglichen.	
BL1 BL2 WD WE XWE		OM1 wirkt feinteilig gringvalv OM1 wirkt in Richtung Zervix opazitär TM1 mit Inzisalkante OM1 mit Inzisalkanten
OPAQUER	Wird als erste Schicht verwendet, um dunklere Substrate abzudecken und zu kaschieren	
TRANS INCISAL	Ahmt die durchscheinende Schmelzstruktur nach, die keine Chromatizität hat	

FORMA S Komposit eignet sich für Patienten jeden Alters und bei allen Indikationen, die direkte und indirekte Restaurationen sowohl im Frontzahn- als auch im hinteren Zahnbereich erfordern. Etwaige Einschränkungen hinsichtlich der Patientenpopulationen finden Sie unten im Abschnitt Gegenanzeigen.
Lesen und beachten Sie vor der Anwendung aller beschriebenen Produkte sorgfältig alle Gebrauchshinweise und Informationen im Sicherheitsdatenblatt.

Verabreichungsform(en)

- 4 g Mehrwegspritze mit Quadrapense™-Spitze
- 0,2 g Einwegkapsel

Anwendungsbereiche/Verwendungszweck

FORMA™ S Komposit wird für direkte und indirekte Restaurationen sowohl im Front- als auch im hinteren Zahnbereich verwendet.

Kontraindikationen

- Nicht bei Patienten anwenden, die empfindlich auf Methacrylate oder andere Kunststoffe reagieren. Bei Auftreten von Dermatitis, Ausschlag oder einer anderen allergischen Reaktion die betroffene Stelle gründlich ausspülen und den Patienten anweisen, seinen Arzt zu konsultieren.
- Für Patienten oder Anwender mit Allergien in Bezug auf Allergen: Bezeichen Sie das Dokument zu Produktallergenen, das unter ultradent.com/resources/product-allergens verfügbar ist. Kommt es zu einer allergischen Reaktion, daran spülen Sie den betroffenen Bereich gründlich mit Wasser ab und bitten Sie die betroffene Person, sich an den Hausarzt zu wenden.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Harze können sensibilisierend wirken. Nicht bei Patienten mit bekannter Empfindlichkeit gegenüber Acrylaten oder sonstigen Harzstoffen anwenden. Sollte es zu einer allergischen Reaktion, Dermatitis oder einem Hautausschlag kommen, muss der Patient seinen Arzt aufsuchen.
- Die Spritzen sind nicht zur intraoralen Anwendung bestimmt
- Um Kreuzkontaminierung zu vermeiden, saubere Handschuhe und saubere Instrumente
- Lenken Sie das Oberlicht in eine andere Richtung, um eine vorzeitige Polymerisation zu verhindern.
- Um die Verbindung an jede nachfolgende Schicht zu optimieren, entfernen Sie nicht die Sauerstoffinhibitionsschicht zwischen den inkrementellen Schichten des Komposits.
- Sichern Sie, dass das Komposit zwischen den Schichten vollständig polymerisiert ist.
- Patient und zahnärztliches Personal müssen eine Schutzbrille mit Seitenschutz tragen
- Falls das Produkt verschluckt wurde, viel Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Wenn das Produkt in die Luftröhre gelangt, sofort einen Arzt aufsuchen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Vorbereitung

1) Applizieren Sie das Bondmittel gemäß den Anweisungen des Herstellers auf die Präparation auf.

HINWEIS: Wenn Komposit in größeren Mengen entnommen werden soll, kann der Quadrapense-Ansatz durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt werden. Der Ansatz sollte wieder aufgesetzt werden, indem er im Uhrzeigersinn gedreht wird. Wenn der Quadrapense-Ansatz über einen längeren Zeitraum entfernt bleibt, kann das Komposit austrocknen.

Anwendung – Direkte Restaurationen

1) Kappe öffnen und Griff (Gewinde) im Uhrzeigersinn drehen, um die gewünschte Menge Komposit auszupressen. Der Kompressionsring wird mit jeder Drehung kleiner.
2) Komposit in inkrementellen Schichten auftragen, wobei die erste Schicht etwa 0,5–1,5 mm dick ist, und aushärten. Schrittweise bis zu 2 mm aufbauen; nach jedem Schritt aushärten. Für Polymerisationslichter mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm2 im Wellenlängenbereich von 385–515 nm jede Schicht 10 Sekunden lang aushärten. Eine abschließende Aushärtung von 20 Sekunden wird empfohlen.
3) Nach dem Auftragen der letzten Schicht modellieren und aushärten.
4) Okklusion mit der bevorzugten Methode finieren, fertigstellen und anpassen.
5) Die Kappe nach der Entnahme des Komposits sofort wieder anbringen, um eine Polymerisation durch Umgebungslicht zu verhindern.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Vorbereitung

1) Applizieren Sie das Bondmittel gemäß den Anweisungen des Herstellers auf die Präparation.

HINWEIS: Wenn Komposit in größeren Mengen entnommen werden soll, kann der Quadrapense-Ansatz durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn entfernt werden. Der Ansatz sollte wieder aufgesetzt werden, indem er im Uhrzeigersinn gedreht wird. Wenn der Quadrapense-Ansatz über einen längeren Zeitraum entfernt bleibt, kann das Komposit austrocknen.

Anwendung – Direkte Restaurationen

1) Kappe öffnen und Griff (Gewinde) im Uhrzeigersinn drehen, um die gewünschte Menge Komposit auszupressen. Der Kompressionsring wird mit jeder Drehung kleiner.
2) Komposit in inkrementellen Schichten auftragen, wobei die erste Schicht etwa 0,5–1,5 mm dick ist, und aushärten. Schrittweise bis zu 2 mm aufbauen; nach jedem Schritt aushärten. Für Polymerisationslichter mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm2 im Wellenlängenbereich von 385–515 nm jede Schicht 10 Sekunden lang aushärten. Eine abschließende Aushärtung von 20 Sekunden wird empfohlen.
3) Nach dem Auftragen der letzten Schicht modellieren und aushärten.
4) Okklusion mit der bevorzugten Methode finieren, fertigstellen und anpassen.
5) Die Kappe nach der Entnahme des Komposits sofort wieder anbringen, um eine Polymerisation durch Umgebungslicht zu verhindern.

Anwendung – Indirekte Restaurationen

1) Einen Abdruck des präparierten Zahns und der gegenüberliegenden Zähne anfertigen.
2) Das Meistermodell vorbereiten und das Gegenkiefermodell mit der bevorzugten Technik artikulieren.
3) Komposit in inkrementellen Schichten auftragen, wobei die erste Schicht etwa 0,5–1,5 mm dick ist, und aushärten. Schrittweise bis zu 2 mm aufbauen; nach jedem Schritt aushärten. Bei Polymerisationslichtern mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm2 im Wellenlängenbereich von 385–515 nm jede Schicht 10 Sekunden lang aushärten.
4) Die letzten Schichten zur Gestaltung der Approximalkonturen und zur Randanpassung verwenden. Eine abschließende Aushärtung von 20 Sekunden wird empfohlen.
5) Restauration entfernen. Restgips von der vorbereiteten Reste und entfernen Sie den Überschuss an der Präparationsgrenze. Anbringen von Komponentenmaterial, indem die Restaurationsoberfläche aufgeraut, Adhäsiv aufgetragen und Komposit nach Bedarf angebracht wird.
6) Die innenliegende Seite der Restauration mit 50 µm Aluminiumoxid abstrahlen.
7) Die Restauration auf das Meistermodell aufsetzen und Passform, Okklusion und Konturen überprüfen. Okklusion mit der bevorzugten Methode formen, fertigstellen und anpassen.
8) Die Restauration intraoral gemäß den Anweisungen des Adhäsivherstellers befestigen.
9) Nach dem Einsetzen erforderliche okklusale Anpassungen vornehmen und die angepassten Oberflächen polieren.

Anwendungsbeispiele – Einzeln (Kapsel), Direkte Restauration

1) Die Kapsel bis zur Verwendung verschlossen halten.
2) Kapsel vorsichtig in die Kompositpistole einsetzen.
3) Einzeldosis-Kapseln sind nur für die Anwendung bei einem Patienten bestimmt. Nicht wiederverwenden, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu vermeiden. Kapsel nach Gebrauch entsorgen.
4) Komposit in inkrementellen Schichten auftragen, wobei die erste Schicht etwa 0,5–1,5 mm dick ist, und aushärten. Schrittweise bis zu 2 mm aufbauen; nach jedem Schritt aushärten. Bei Polymerisationslichtern mit einer Intensität von ≥ 800 mW/cm2 im Wellenlängenbereich von 385–515 nm jede Schicht 10 Sekunden lang aushärten. Eine abschließende Aushärtung von 20 Sekunden wird empfohlen.
5) Nach dem Auftragen der letzten Schicht modellieren und aushärten.
6) Okklusion mit der bevorzugten Methode finieren, fertigstellen und anpassen.

Lagerung und Entsorgung

Gemäß dem Etikett auf der Außenverpackung lagern.
Entsorgen Sie Abfälle gemäß den geltenden Vorschriften, Richtlinien und Verordnungen.

Sonstige Informationen

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall dem Hersteller und der zuständigen Behörde.

ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
Die Zusammenfassung der Sicherheitsinformationen und klinischen Leistung (SSCP) ist unter https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device abrufbar.

1 Warenzeichen der Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

FORMA™ S
Lichthärtendes Komposit

DE

Description du produit

Toutes les teintes FORMA S sont radiopaques. Le composite FORMA S a une valeur de radiopacité de 3,3 mm d'aluminium. L'aluminium a une radio-opacité équivalente à celle de la dentine. Ainsi, 1 mm de matériau ayant une radio-opacité équivalente à 1 mm d'aluminium a une radio-opacité équivalente à celle de la dentine et 2 mm d'aluminium sont équivalents à l'émail.
Le composite FORMA S est chargé entre 74 et 79 % en poids et entre 66 et 71 % en volume, avec une taille de particules allant de 14 nm à 3,0 µm pour toutes les teintes. Le composite FORMA S est un composite nanohybride dont la formulation contient des nanoparticules.

Teinte composite FORMA S	Guide des teintes VITA®	
	VITA® classical A1-D4® Guide des teintes	VITA® 3D-MASTER® Guide des teintes
A1B, A1D, A1E A2B, A2D, A2E A3B, A3D, A3E A3.5B B1B, B1D C2D	Les teintes Body FORMA S (B) correspondent aux teintes **classique VITA® A1-D4®** (A1 à D4). Les teintes de dentine (D) et d'émail (E) jouent sur opacité pour permettre de personnaliser avec la teinte spécifique du patient.	
BL1 BL2 WD WE XWE		OM1 avec l'extrémité gingivale OM1 vers le bord incisif avec une opacité plus élevée TM1 avec le bord incisif OM1 vers le bord incisif
OPAQUER	Utilisé comme support pour bloquer et recouvrir les substrats plus foncés	
TRANS INCISIF	Imite une structure moyenne de l'émail qui manque de chromaticité	

Le composite FORMA S peut être utilisé chez les patients de tous âges et pour les situations nécessitant des restorations directes et indirectes dans les régions antérieures et postérieures. Toute restriction concernant les populations de patients figure ci-dessous dans la section Contre-indications.
Pour tous les produits décrits et avant toute utilisation, veuillez lire attentivement et veiller à bien comprendre toutes les instructions et les informations de la FDS.

Conditionnement(s)

- Seringue multi-usage de 4 g avec embout Quadrapense™
- Capsule à usage unique de 0,2 g

Indications et usage prévu

Le composite FORMA™ S est utilisé pour les restaurations directes et indirectes dans les régions antérieures et postérieures.

Contre-indications

- Ne pas utiliser chez les patients présentant une sensibilité connue aux méthacrylates ou à d'autres résines. En cas de dermatite, d'éruption cutanée ou d'autre réaction allergique, rincer abondamment la zone exposée et demander au patient de consulter son médecin traitant.
- Pour les patients ou utilisateurs ayant des prédispositions liées aux allergies, consulter le document sur les allergènes du produit disponible à l'adresse ultradent.com/resources/product-allergens. S'en référer à la réaction allergique est observée, rincer abondamment la zone exposée à l'eau et demander au patient de consulter son médecin.

Avertissements et précautions

- Les résines peuvent être sensibilisantes. Ne pas utiliser sur des patients ayant une sensibilité connue aux acrylates ou à d'autres résines. En cas de réaction allergique, de dermatite ou d'éruption cutanée, demander au patient de consulter son médecin.
- Les seringues ne sont pas destinées à une application intraorale.
- Pour éviter toute contamination croisée, utilisez des gants propres et un instrument propre.
- Redirigez le système d'éclairage pour éviter une polymérisation prématurée.
- Pour optimiser l'adhérence à chaque couche suivante, n'enlevez pas la couche inhibée par l'oxygène entre les couches successives de composite.
- S'assurer que le composite est complètement polymérisé entre les couches.
- Le patient et le personnel dentaire doivent impérativement porter des lunettes de protection avec écrans latéraux
- Si le produit est ingéré, faire boire de grandes quantités d'eau et contacter un médecin. Si le produit est inspiré, consulter immédiatement un médecin.

Instructions étape par étape

Préparation

1) Appliquer l'adhésif sur la préparation conformément aux instructions du fabricant.

REMARQUE : Si vous souhaitez appliquer du composite en plus grandes quantités, le embout Quadrapense peut être retiré en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Il doit être remis en place en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le matériau risque de sécher si le embout Quadrapense est laissé trop longtemps hors de l'embout.

Utilisation - Restaurations directes

1) Ouvrir le bouchon et tourner la tige (vis) dans le sens des aiguilles d'une montre pour appliquer la quantité de composite désirée. La résistance diminuera au fur et à mesure de la rotation.
2) Appliquer le composite par incréments ne dépassant pas une épaisseur maximale de 2 mm, en effectuant une polymérisation après chaque couche. Pour les lampes à polymériser d'une intensité ≥ 800 mW/cm2 dans la plage de longueurs d'onde comprise entre 385 et 515 nm, polymériser chaque couche pendant 10 secondes. Une polymérisation finale de 20 secondes est recommandée.
3) Après la mise en place de la couche finale, sculptez puis photopolymérisez.
4) Modelez, finissez et ajustez l'occlusion selon la méthode de votre choix.
5) Remettez immédiatement le bouchon en place après la distribution du composite afin d'éviter la polymérisation par la lumière ambiante.

Utilisation - Restaurations indirectes

1) Prenez l'empreinte de la dent préparée et de l'arcade opposée.
2) Préparez le plâtre maître et articulez l'arcade opposée à l'aide de la technique de votre choix.
3) Appliquez le composite par couches successives, en appliquant une première couche d'environ 0,5 à 1,5 mm d'épaisseur, puis procédez à la photopolymérisation. Poursuivez avec des incréments de 2 mm, en photopolymérisant chaque incrément. Pour les lampes à polymériser d'une intensité ≥ 800 mW/cm2 et de longueur d'onde comprise entre 385 et 515 nm, photopolymérisez chaque couche pendant 10 secondes. Une polymérisation finale de 20 secondes est recommandée.
4) Après la mise en place de la couche finale, sculptez puis photopolymérisez.
5) Retirez la restauration. Nettoyez les résidus de plâtre et éliminez la partie marginale mal décelée. Des ajouts peuvent être effectués en rendant la surface de la restauration rugueuse, en appliquant de l'adhésif et en plaçant du composite selon les besoins.
6) Sablage des l'intrados de la restauration avec une poudre d'alumine de 50 µm.
7) Placez la restauration sur le maître modèle et évaluez l'ajustement, l'occlusion et les contours. Modelez, finissez et ajustez l'occlusion selon la méthode de votre choix.
8) Collez la restauration en bouche selon les instructions du fabricant de l'adhésif.
9) Après le scellement, procédez aux ajustements occlusaux nécessaires et polissez les surfaces ajustées.

Utilisation – Unidose (capsule), Direkte Restauration

1) Conservez les compules fermées jusqu'à l'utilisation.
2) Enclenchez fermement la compule contenant dans le pistolet à composite avant d'essayer de l'appliquer.
3) Les compules à dose unitaire sont conçues pour être utilisées pour un seul patient. Ne les réutilisez pas pour éviter tout risque de contamination croisée. Jetez la compule après utilisation.
4) Appliquez le composite par couches successives, en appliquant une première couche d'environ 0,5 à 1,5 mm d'épaisseur, puis procédez à la photopolymérisation. Poursuivez avec des incréments de 2 mm, polymériser après chaque incrément. Pour les lampes à polymériser d'une intensité ≥ 800 mW/cm2 et de longueur d'onde comprise entre 385 et 515 nm, polymérisez chaque couche pendant 10 secondes. Une polymérisation finale de 20 secondes est recommandée.
5) Après la mise en place de la couche finale, sculptez puis photopolymérisez.
6) Modelez, finissez et ajustez l'occlusion selon la méthode de votre choix.

Conservation et élimination

Conserver selon l'étiquette de l'emballage extérieur.
Eliminez les déchets conformément aux règles, directives et réglementations locales.

Informations diverses

Signalez tout incident grave au fabricant et à l'autorité compétente.

ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
Le résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques (SSCP) est disponible à l'adresse https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device

1 Marque déposée de Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

FORMA™ S
Composite photopolymérisable

FR

Productbeschrijving

FORMA™ S is een restauratieve composiet op basis van bis-GMA. FORMA S-composiet is ontworpen voor restauraties in het front en de zijdelingse delen en is geschikt voor occlusale vlakken. De formule bevat een combinatie van anorganische vulstofdeeltjes (zirkoniumoxide/silicium) en bariumglas. Alle FORMA S-kleuren zijn radiopaak. FORMA S-composiet heeft een radiopaciteit die gelijk is aan 3,3 mm aluminium. Aluminium heeft een radiopaciteit die gelijk is aan die van dentine. Dat betekent dat 1 mm composietmateriaal met een radiopaciteit gelijk aan 1 mm aluminium een radiopaciteit heeft gelijk is aan die van dentine; 2 mm aluminium is gelijk aan glazuur.
FORMA S-composiet bestaat voor 74–79% van het totale gewicht en voor 66–71% van het volume uit deeltjes in de grootte van 14 nm tot 3,0 µm. De gehele voor alle kleurtinten. FORMA S-composiet is een nanohybride composiet met nanodeeltjes ingebed in het composietmateriaal.

FORMA S-composietkleuren	VITA® Classical A1-D4®-kleurenkaart	VITA® 3D-MASTER®-kleurenkaart
A1B, A1D, A1E A2B, A2D, A2E A3B, A3D, A3E A3.5B B1B, B1D C2D	De FORMA S Body-kleuren (B) komen overeen met de **VITA® classical A1-D4®-kleurenkaart**. De dentine- (D) en glazuurkleuren (E) maken het mogelijk om de kleur van de individuele patiënt te kunnen nabootsen.	
BL1 BL2 WD WE XWE		OM1 verloopt van gingivaal naar incisaal OM1 wordt in het midden opaker TM1 wordt in incisaal richting opaker OM1 wordt in incisaal richting opaker
OPAQUER	Gebruik om dekkende ondergrond af	
TRANS INCISAL	Boots de gemiddelde glasuurstructuur na, die weinig chroma heeft	

FORMA S-composiet kan worden gebruikt bij patiënten van alle leeftijden en met elke medische toestand. Het is geschikt voor directe en indirecte restauraties in zowel de voor- als achterkant van het mondgebied. Raadpleeg voor eventuele beperkingen met betrekking tot bepaalde patiëntengroepen staan hieronder bij Contra-indicaties.
Lees alle kleuren en veiligheidsinformatiebladen van de genoemde producten zorgvuldig door vóór gebruik en zorg dat u ze begrijpt.

Applicatievorm(en)

- 4 g spuit voor meervoudig gebruik met Quadrapense™ tip
- 0,2 g capsule voor eenmalig gebruik

Indicaties voor gebruik/beoogd doel

FORMA™ S composiet wordt gebruikt voor directe en indirecte restauraties in zowel het front als de zijdelingse delen.

Contra-indicaties

- Gebruik het product niet bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor methacrylaten of andere harsen. Als dermatitis, huiduitslag of een andere allergische reactie optreedt, moet het blootgestelde gebied grondig worden gespoeld en moet de patiënt de ingrs aan raadplegen.
- Voor patiënten of gebruikers met allergieën: raadpleeg het document over allergenen op ultradent.com/resources/product-allergens. Als een allergische reactie wordt waargenomen, spoel het blootgestelde gebied dan grondig met water en laat de patiënt de ingrs aanspreken.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

- Harsen kunnen overgevoeligheidsreacties veroorzaken. Gebruik het product niet bij patiënten met een bekende gevoeligheid voor acrylaten of andere harsen. Als er een allergische reactie, dermatitis of huiduitslag optreedt, laat de patiënt dan de ingrs aanspreken.
- De spuiten zijn niet voor intraoraal gebruik
- Gebruik schone handschoenen en een schoon instrument om kruisbesmetting te voorkomen
- Richt de werklamp in een andere richting om voortijdige polymerisatie te voorkomen
- Om de hechting aan elke volgende laag te optimaliseren, mag u de zuurstofinhibitielaag tussen opeenvolgende lagen composiet niet verwijderen
- Zorg ervoor dat de composiet volledig uitgehard is voordat u de volgende laag aanbrengt
- Patiënten en mondzorgmedewerkers moeten veiligheidsbrillen met zijschermen dragen
- Als het product wordt ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden water en raadpleeg een arts. Roep onmiddellijk medische hulp in, als het product wordt ingeademd.

Stapsgewijze instructies

Voorbereiding

1) Breng bindmiddel (bonding agent) aan op de preparatie volgens de instructies van de fabrikant.

OPMERKING: Als u grotere hoeveelheden composiet wilt gebruiken, kunt u de Quadrapense-tip draaien tegen de klok in om deze te verwijderen. Draai de tip rechtsom om deze weer op de spuit te draaien. Als de Quadrapense-tip tijdens opslag gedurende langere tijd niet is aangebracht, kan de composiet uitdrogen.

Gebruik – Restauraties

1) Open de dop en draai de handgreep (steel) rechtsom om de gewenste hoeveelheid composiet uit te drukken. De weerstand zal bij elke draai minder worden.
2) Breng composiet aan in opeenvolgende lagen, waarbij u de eerste laag ongeveer 0,5–1,5 mm dik aanbrengt en uithardt. Vervolgens mag u lagen van maximaal 2 mm dik aanbrengen. Per laag moet u uithardingstijden van 10 seconden aanhouden bij een lichtintensiteit van ≥ 800 mW/cm2 in het golflengtebereik van 385–515 nm. Voor een laatste uithardingstijd van 20 seconden wordt aanbevolen.
3) Modelleer, finiseer en ajusteer het resultaat volgens de methode die u verkiest.
4) Plaats de dop onmiddellijk terug na het afgeven van de composiet om polymerisatie door omgevingslicht te voorkomen.

Gebruik – indirecte restauraties

1) Maak een afdruk van het geprepareerde gebitselement en de tegenoverliggende dentitie.
2) Maak het modelmodel en stem dat af op het model van de antagonist op de manier die u gewend bent.
3) Breng composiet aan in opeenvolgende lagen, waarbij u de eerste laag ongeveer 0,5–1,5 mm dik aanbrengt en uithardt. Vervolgens mag u lagen van maximaal 2 mm dik aanbrengen. Per laag moet u uithardingstijden van 10 seconden aanhouden bij een lichtintensiteit van ≥ 800 mW/cm2 in het golflengtebereik van 385–515 nm.
4) Gebruik de laatste lagen om approximale contouren en een goede randaansluiting te creëren. Een laatste uitharding van 20 seconden wordt aanbevolen.
5) Haal de restauratie van het model. Verwijder achterblijvende materiaal en snijd overtollig materiaal langs de randen weg. Eventuele aanvullende handelingen zijn mogelijk, zoals opnieuw van het restauratieoppervlak aanbrengen van adhesief en aanbrengen van composiet.
6) Zandstraal de binnenkant van de restauratie met een abrasief met 50 µm aluminiumoxide.
7) Plaats de restauratie op het modelmodel en controleer de passvorm, de occlusie en de contouren. Werk de restauratie af en pas de occlusie aan op de manier die u gewend bent.
8) Hecht de restauratie intraoraal volgens de instructies van de fabrikant van de adhesief.
9) Voer na het cementeren eventueel noodzakelijke occlusale aanpassingen uit en polijst de aangepaste oppervlakken.

Gebruik – capsules, restauratie

1) Laat de dop op de capsule zitten totdat het gebruik ervan nodig is.
2) Klik de capsule stevig in het composietpistool voordat u de composiet probeert uit te drukken.
3) De unit-dose capsules zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik bij één patiënt. Gebruik ze niet nogmaals om het risico op kruisbesmetting te voorkomen. Gooi de capsule weg na gebruik.
4) Applique le composite par couches successives, en appliquant une première couche d'environ 0,5 à 1,5 mm d'épaisseur, puis procédez à la photopolymérisation. Poursuivez avec des incréments de 2 mm, polymériser après chaque incrément. Pour les lampes à polymériser d'une intensité ≥ 800 mW/cm2 et de longueur d'onde comprise entre 385 et 515 nm, polymérisez chaque couche pendant 10 secondes. Une polymérisation finale de 20 secondes est recommandée.
5) Après la mise en place de la couche finale, sculptez puis photopolymérisez.
6) Modelez, finissez et ajustez l'occlusion selon la méthode de votre choix.

Lagring og avhending

Oppbevares i henhold til ytre pakningsetikett.
Kast avfall i henhold til lokale regler, retningslinjer og forskrifter.

Diverse informasjon

Rapporter enhver alvorlig hendelse til produsenten og vedkommende myndighet.
ultradent.com / 1.800.552.5512 / 801.572.4200
Sammendraget av sikkerhet og klinisk ytelse (SSCP) finner du på https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device

1 Varemerke for Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.

FORMA™ S
Lysherdet komposit

NO

Produktbeskrivelse

FORMA™ S er en Bis-GMA-basert restaurerende kompositt. FORMA S kompositt er designet for restaureringer i fremre og bakre tenner og egner seg for okklusale overflater. Formelen inneholder en kombinasjon av uorganisk fyllstoff av zirkonia/silika og bariumglass. Alle FORMA S-farger er røntgentette. FORMA S komposittmasse har en røntgentetthetsverdi på 3,3 mm aluminium. Aluminium har en røntgentetthet som tilsvarer dentin, og 2 mm aluminium tilsvarer emalje.
Dermed har 1 mm materiale med en røntgentetthet tilsvarende 1 mm aluminium en røntgentetthet som tilsvarer dentin, og 2 mm aluminium tilsvarer emalje.
FORMA S-kompositt er fylt 74–79 % etter vekt og 66–71 % etter volum, med et partikkelstørrelsesområde på 14 nm til 3,0 µm for alle nyanser. FORMA S-komposittet er en nanohybrid komposittmasse med nanopartikler begravet i komposittens formulering.

FORMA S-komposittfarger	VITA® fargeskala	
	VITA® klassisk A1-D4® fargeskala	VITA® 3D-MASTER® fargeskala
A1B, A1D, A1E A2B, A2D, A2E A3B, A3D, A3E A3.5B B1B, B1D C2D	FORMA S body-nyanser (B) samsvarer med **VITA® klassisk A1-D4® fargeskala**. Dentin- (D) og Emalje- (E) farger varierer i opasitet for å tillate matching av den spesifikke pasientens tannnyanse.	
BL1 BL2 WD WE XWE		OM1 mot dens grønneste ende OM1 vers le bord incisif avec une opacité plus élevée TM1 mot incisalkanten OM1 mot incisalkanten OM1 mot incisalkanten
OPAQUER	Brukes som bakside for å blokkere og dekke mørkere underlag	
TRANS INCISAL	Etterligner gjennomsnittlig emaljestruktur som mangler krom	

FORMA S-komposittet kan brukes på pasienter i alle aldre og med alle tilstander som krever direkte og indirekte restaureringer i både anterior og posterior region. Eventuelle begrensninger vedrørende pasientpopulasjoner finner du nedenfor i avsnittet Kontraindikasjoner.
For alle produkter som er beskrevet, les nøye og forstå alle instruksjoner og SDS-informasjon før bruk.

Leveringsskjema(er)

- 4 g Mehrwegspritze mit Quadrapense™-Spitze
- 0,2 g engangskapsel

Indikasjoner for bruk / tiltenkt formål

FORMA™ S komposittmasse brukes til direkte og indirekte restaureringer i både fremre og bakre regioner.

Kontraindikasjoner

- Skal ikke brukes på pasienter med kjent følsomhet for metakrylater eller andre harpikser. Ved dermatitt, utsl

FORMA™S
Fénnyel polimerizálható kompozit

Termékleírás
A FORMA™ egy 8%-GMA alapú helyreállító kompozit. A FORMA S kompozitot előző és hátsó fogak helyreállításra tervezték, és sikkadási feldolgozási időt biztosít a dolgozónak. A FORMA kompozit 3,3 mm-es alumínium radioopacitást értékkel rendelkezik. Az alumínium radioopacitása megegyezik a dentinével. Így az 1 mm-es alumíniumnak megfelelő radioopacitást jelent annyi radioopacitása megegyezik a dentinével, a 2 mm-es alumíniumé pedig a zománcnak felel meg.
A FORMA S kompozit 74–79 tömeg%-ban 0,6–71 térfogat% üveg töltőanyagot tartalmaz. A szemcsenként tartalmazott üveg minden szénhidrátot eltávolít 14 mm és 0,35 µm közötti van. A FORMA S kompozit egy nanohibrid kompozit, amelynek kompozit szemcsenként tartalmaz.

FORMA S kompozit színárnyalat	VITA® színskála
	VITA® classical A1–D4® színskála	VITA® 3D-MASTER® színskála
A1B, A1D, A1E A2B, A2D, A2E A3B, A3D, A3E A3.5B B1B, B1D C2D	A FORMA S bro-árnyalatai (B) megfelelnek a VITA® classical A1-D4® színskálának (D) (színkörnyezet kiütközése az opacitásban, hogy lehetővé tegyék az adott színű fogazatokhoz való illeszkedést.	
BL1 BL2 WD WE XWE		Ott találhatók a következő színek: VITA® 3D-MASTER™ színskála: 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 2R1.5, 3M2, 3R2.5, 4M2, 4R2.5, 5M2
OPAQUER	Használja a kívánt árnyalatnak megfelelő opakolót.	
TRANSCENDLSLB	A fogkúszat zománc átlagos szélességét szimulálja, amely nem rendelkezik színmélységgel.	

A FORMA S kompozit minden élethosszú betegnél alkalmazható, valamint minden olyan esetben, amely közvetlen és közvetett helyreállítást igényel. Ilyen például a kis és közepes méretű elülső és hátsó, mind a kitöltések, mind a részleges koronák. Ellenjavallatok szükségtelen.
Az összes kitöltésnek esztétikai határokat előtt figyelemmel okosnak és előrelátónak az összes esztétikai és SDS-információt.

Kiszerelési(ek)
- Többször használható 4 g-os fecskendő Quadrapense™ henger!
- Egyszer használható 0,2 g-os kapszulák

Használati utasítás/Rendeltetésszerű használat
A FORMA™ kompozit az elülső és a hátsó régiókban közvetlen és közvetett helyreállítások használatát.

Ellenjavallatok
- Ne használja olyan betegeknél, akik ismertek érzékenységet a metakrilátokra vagy más összetevőkre.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.

Figyelmeztetések és óvintézkedések
- A gyantát érintőtől okozhatnak. Ne használja olyan betegeknél, akik ismertek érzékenységi bizonyos akrilátokra vagy más összetevőkre.
- A kezelendő területet mindig szárítsa meg a kezelés előtt.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.

Fogyelmeztetések és óvintézkedések
- A gyantát érintőtől okozhatnak. Ne használja olyan betegeknél, akik ismertek érzékenységi bizonyos akrilátokra vagy más összetevőkre.
- A kezelendő területet mindig szárítsa meg a kezelés előtt.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.
- Ne használja olyan esetekben, amelyek során a kezelés nem biztosítható megfelelő szárítás.

Lépésenkénti útmutató
Előkészítések
1) A gyanta szárításának megakadályozása érdekében fel a kitöltanyagot a preparációra.
MEGFIGYELTE: Ha nagyobb mennyiségben kíván kompozitot kinyerni, a Quadrapense hegy az ütemezésnél jóval kisebb erőfeszítés nélkül kinyomja a kívánt mennyiséget. Ha kisebb mennyiségre van szüksége, használja a Quadrapense hegy kisebb nyílását. Ne erőltesse a Quadrapense hegyet hosszú ideig nem használja a tárolás során, a kupakot használja.

Használat – Közvetlen helyreállítás
1) Vegye le a kupakot, és a kívánt mennyiségű kompozit kinyomásához csavarja el a fogantyút (szárul) az üzemszünet jóváhagyott a FORMA™ S kompozit kinyomásához.
2) A kompozitot fokozatosan, több rétegben vigye fel, az első rétegnek 0,5-1,5 mm vastagságúnak fordul fel, és keményítse le. Ezt követően a kompozit kinyomásához csavarja el a fogantyút (szárul) az üzemszünet jóváhagyott. 10 másodpercig polimerizáljon minden rétegnek normál üzemmódban, 385-515 nm hullámhossztartományban, legalább 800 mW/cm² intenzitású polimerizáló készülékkel. A maximális kitöltés 2 mm lehet egyszerre.
3) Az utolsó réteg felette alak formázza meg, majd keményítse le az anyagot.
4) Formázza meg és simítsa le az anyagot, és állítsa be az okklúziót az előzőleg előkészített okklúzióra.

Használat – Közvetett helyreállítás
1) Készítsen lenyomatot az előkészített fogról és a szemközi fogsorról.
2) Készítsen az 1. fényben a kívánt színű modellt a kapcsolódó helyreállított fogról.
3) A kompozitot fokozatosan, több rétegben vigye fel, az első rétegnek 0,5-1,5 mm vastagságúnak fordul fel, és keményítse le. Ezt követően a kompozit kinyomásához csavarja el a fogantyút (szárul) az üzemszünet jóváhagyott a FORMA™ S kompozit kinyomásához. 10 másodpercig polimerizáljon minden rétegnek normál üzemmódban, 385-515 nm hullámhossztartományban, legalább 800 mW/cm² intenzitású polimerizáló készülékkel. A maximális kitöltés 2 mm lehet egyszerre.
4) A provizórikus kitöltést eltávolítása és a margináris adaptáció biztosítása érdekében használja az utolsó rétegeket. A műszer végén 20 másodpercig kikeményítheti.
5) Távolítsa el a restaurációt. Tisztítsa meg az eszközt a maradékról, és vigye le a célét. A polírózz a restaurációs felület érdekében használja a polírozó készletet és szükség esetén kompozit felhelyezésével lehet elvégezni.
6) Homokfúvással és 50 µm-es alumínium-oxid-részecskéjű használatával állítsa helyre a restaurációt belső oldalát. Helyezze a restaurációt a fő bróhelyre, és vizsgálja meg az illeszkedést, az okklúziót és a kontaktust. Formázza meg és simítsa le az anyagot, és állítsa be az okklúziót az előzőleg elkészített okklúzióra.
7) Kapcsolja be a fényforrást, és polimerizáljon 20 másodpercig.
8) Az elkészített kezelőlen végezze el a szükséges okklúziós korrekciót, és polírozza a beállított felületeket.

Használat – Fényzer használati (kapcsolási), közvetlen helyreállítás
1) A kapcsolja kupakját csak közvetlenül a használat előtt vegye le.
2) A kapcsolja betöltéséhez kényelmesen előtt a kapcsolja egy kalibrált mozdulattal pattintsa be a kompozitpisztolyba.
3) Az egyadagos kapcsolják kizárólag egy beteg kezelésére használhatók. Az esetleges keresztszennyeződés elkerülése érdekében ne használja újra a kapcsolját. Használat után dobja ki a kapcsolját.
4) A kompozitot fokozatosan, több rétegben vigye fel, az első rétegnek 0,5-1,5 mm vastagságúnak fordul fel, és keményítse le. Ezt követően a kompozit kinyomásához csavarja el a fogantyút (szárul) az üzemszünet jóváhagyott a FORMA™ S kompozit kinyomásához. 10 másodpercig polimerizáljon minden rétegnek normál üzemmódban, 385-515 nm hullámhossztartományban, legalább 800 mW/cm² intenzitású polimerizáló készülékkel. A maximális kitöltés 2 mm lehet egyszerre.
5) Az utolsó réteg felette alak formázza meg, majd keményítse le az anyagot.
6) Formázza meg és simítsa le az anyagot, és állítsa be az okklúziót az előzőleg elkészített okklúzióra.

Tárolás és átmaradandás
A hűtő csomagolásban található címkének megfelelően tárolja.
A hulladékot a helyi szabványok, irányelvek és előírások szerint semmisítse meg.

Egyéb információk
Minden súlyos esemény jelentését a gyártónak és az illetékes hatóságnak.
ultradent.com | 1.800.552.5512 | 801.572.4200
A biztonsági adatlap a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/tools/eudamed/#/screen/search-device
A 1 Via Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. végzése.

FORMA™S
Ar lampu cietinātams kompozītmateriāls

Izstrādājuma apraksts
FORMA™ S ir ar gaismu kompozītmateriāls uz 8% GMA bāzes. FORMA S kompozītmateriālu ir paredzēts priekšējo un aizmugurējo zobu restaurācijas un ir piemērots sakošanas virsmām. Tā formula satur cirkonija/silīcija nanorganiskas uzpildes daļiņas ar lielu daļiņu izlīdzinātu. Visa FORMA S toņi ir radioneuzkrāsaini. FORMA S kompozītmateriāliem radioloģiskā caurlaidība vērtība ir vā 3,3 mm alumīnija vērtības. Alumīnija un dentīna radioloģiskā caurlaidības vērtības ir līdzvērtīgas. Tādējādi 1 mm materiāla, kura radioloģiskā caurlaidības vērtība ir vienāda ar 1 mm alumīnija vērtību, radioloģiskā caurlaidības vērtība ir līdzvērtīga dentīnam, un 2 mm alumīnija vērtība ir līdzvērtīga emaljas vērtībai.
FORMA S kompozītmateriāls ir piepildīts 74–79 masas % ar 66–71 tilpuma % apmērā, ar dzidrās stikla daļiņām diapazonu no 14 nm līdz 0,35 µm izmēram. FORMA S kompozītmateriāls ir nanohibrīda kompozītmateriāls ar nanodaļiņām, kas ietilpstošo kompozītmateriāla sastāvā.

FORMA S kompozītmateriāla toņi	VITA® atspulgvielu vadības	
	VITA® classical A1–D4® toņu palete	VITA® 3D-MASTER™ toņu palete
A1B, A1D, A1E A2B, A2D, A2E A3B, A3D, A3E A3.5B B1B, B1D C2D	FORMA S bruņasa toņi (B) atbilst VITA® classical A1–D4® toņu palete. Dentīna (D) un emaljas (E) toņi atrāsas pie dažādiem zobārstniecības kā vārtiņu pielāgošanas vienkāršošanai.	
BL1 BL2 WD WE XWE		Kā arī tiek izmantoti šādi VITA® 3D-MASTER™ toņi: 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M2, 2R1.5, 3M2, 3R2.5, 4M2, 4R2.5, 5M2
OPAQUER	Izmantojiet atbilstošu krāsas opakotāju.	
TRANS INCISAL	Imitē griezošo virsmu caurspīdīgu toņa, kuriem nav krāsas piesātinājuma.	

FORMA S kompozītmateriāls ir paredzēts visiem pacientiem, kuriem nepieciešama tiešas un netiešas restaurācijas ar kompozītmateriāliem. Tas ietver gan mazu un vidēja izmēra priekšējo un aizmugurējo zobu restaurācijas, gan aizpildījumus, gan daļējas vainagiņus. Kontrindikācijas nav nepieciešamas.
Attiecībā uz visām estētiskajām prasībām pirms lietošanas rūpīgi izlasiet un izpratiet visus norādījumus un SDS informāciju.

Piegādes veidlapa(-as)
- 4 g atkārtoti lietojama šļirce ar Quadrapense™ uzgali
- 0,2 g vienreizējas lietošanas kapsulas

Lietošanas indikācijas/paredzētais mērķis
FORMA™ kompozītmateriālu izmanto tiešai un netiešai restaurācijai gan priekšējā, gan aizmugurējā daļā.

Kontrindikācijas
- Nelietot pacientiem ar zināmu jutību pret metakrilātiem vai citiem sastāvos. Ja tiek novērots dermatīts, ciešami vai cita alerģiska reakcija, pārtrauciet lietot produktu un konsultējieties ar ārstu.
- Pacientiem vai lietotājiem, kuriem ir bažas par alerģiju, skatiet produkta alerģisku dokumentu, kas pieejams vietnē ultradent.com/resources/product-allergens. Pasniedzu alerģisku materiālu, pasvēlej vietu konsultācijai vai nosūtījumam uz konsultāciju uz konsulte medical.
- Nelietot pacientiem ar zināmu jutību pret metakrilātiem vai citiem sastāvos. Ja tiek novērots dermatīts, ciešami vai cita alerģiska reakcija, pārtrauciet lietot produktu un konsultējieties ar ārstu