



Техникийн мэдээллийн хуудас  
Арт.№ 121625

## SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА

Огноо : 2015.11.30.

хуудас : 2-1

### Техникийн үзүүлэлтүүд :

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Суурь                    | Полиуретан                                                   |
| Нягтаршлын зэрэг         | Тогтвортой тиксотроп хөөс                                    |
| Хатаах механизм          | Чийгшүүлэх полимержилт                                       |
| Гадаргуугийн хальс үүсэх | Ойролцоогоор 8 минут (20°C ба 65% харьцангуй чийгшил)        |
| Хатаах хугацаа           | 20-25 минутын дараа хатаана (20°C ба 65% харьцангуй чийгшил) |
| Хатаах хурд              | Доорх хүснэгтийг харна уу                                    |
| Хөөсний гарц             | Доорх хүснэгтийг харна уу                                    |
| Агшилт                   | Үгүй                                                         |
| Давхар тэлэлтийн нөлөө   | Үгүй                                                         |
| Эсийн /хэсгийн/бүтэц     | Ойролцоогоор 70-80% хаалттай хэсгүүд                         |
| Нягт                     | Ойролцоогоор 23 кг/м³ (бүрэн хатсан)                         |
| Дулааны эсэргүүцэл       | -40°C-аас +90°C хүртэл (бүрэн хатсан)                        |
| Хэрэглээний температур   | От - 25°C до +35°C.                                          |
| Өнгө                     | Цайвар -шаргал                                               |
| Тусгаарлалтын хүчин зүйл | 35 мВт/м·К                                                   |
| Дуу чимээ тусгаарлагч    | Rw - 58 дБ                                                   |
| Гал тэсвэрлэх чадвар     | B3 (2 дахь хэсэг DIN 4102 -ийн дагуу )                       |
| Таслах хүч               | 17 Н/см² (DIN 53427)                                         |
| Шахалтын эсэргүүцэл      | 3 Н/см² (DIN 53421)                                          |
| Гулзайлтын эсэргүүцэл    | 7 Н/см² (DIN 53423)                                          |
| Чийг шингээх чадвар      | 1 об.%( DIN 53429)                                           |

Өндөр температурт хатуурах хугацаа багасч, бага температурт нэмэгддэг.

### Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт:

Soudafoam MAXI Arktika нь нэг бүрэлдэхүүн хэсэгтэй, өөрөө тэлэх чадвартай, хэрэглэхэд бэлэн полиуретан хөөс юм. Газ нь хлорфтор нүүрстөрөгч (фреон) агуулаагүй бөгөөд озоны давхаргад хор хөнөөлгүй юм. Хөөс нь тусгай буугаар ашиглах зориулалттай бөгөөд -25 ° C-аас багагүй температурт ажиллахад хэрэглэнэ.

### DURAVALVE:

Шинэ Duravalve хавхлага нь бүрэн битүүмжлэлийг баталгаажуулж, баллоноос хий алдагдахаас сэргийлэх ба , бүх стандарт хөөсөн буунд нийцсэн. . Duravalve хавхлагатай холбох хөөс нь хадгалах хугацааны туршид хамгийн их гарцыг хадгална.



Техникийн мэдээллийн хуудас  
Арт.№ 121625

### **Шинж чанар:**

- Ихэнх гадаргууд маш сайн наалддаг (Тефлон, полиэтилен, полипропиленээс бусад)
- Өндөр дулаан, дуу чимээ тусгаарлагч шинж чанартай
- Маш сайн дүүргэх хүчин чадалтай
- Угсрах сайн шинж чанартай
- Маш сайн тогтвортой байдал (агшилт, давхар тэлэлтийн нөлөө байхгүй)
- Бага температурт урсахгүй
- хасах температурт ашиглах боломжтой
- Буу хэрэглэснээр тунг маш нарийн тогтоох чадвартай
- Gun & Foam Cleaner бүхий системд ажиллана

*Энэхүү баримт бичигт тусгагдсан зөвлөмжүүд нь бидний туршилт болон туршлагын үр дүн юм. Иймд бидний хяналтаас гадуурх төрөл бүрийн материал, олон тооны өөр өөр хэрэглэх аргаас үүсэх аливаа үр дүнд бид хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа нэгэн тохиолдолд урьдчилсан туршилт хийхийг зөвлөж байна*



Техникийн мэдээллийн хуудас  
Арт.№ 121625

## SOUDAFOAM MAXI АРКТИКА

Огноо : 2015.10.30.

хуудас : 2-2

### Хэрэглэх хүрээ :

- Хаалга, цонхны блок суурилуулах, битүүмжлэх
- Дээврийн байгууламжийн хоосон зай, давхаргыг дүүргэх
- Дуу тусгаарлагч дэлгэц бий болгох
- Тусгаарлагч материал болон дээврийн байгууламжийг наах
- Хөргөлтийн системийн дулаан тусгаарлалтыг сайжруулах

### Сав баглаа боодол:

- Сав баглаа боодол: 870 мл аэрозолийн сав

### Хадгалах:

- Битүү савлагаатай, хуурай сэрүүн газар +5 хэмээс 24 градус хүртэл температурт хадгална

### Гадаргуу:

Төрөл: полиэтилен, полипропиленээс бусад бүх субстрат

Гадаргуугийн чанар: хуурай, тоос шороогүй

Бэлтгэх : Гадаргууг чийгшүүлэх нь наалдацыг сайжруулж, хаталтыг хурдасгаж, илүү нягт хөөсөн бүтэц үүсгэх боломжийг олгоно.

### Хэрэглэх заавар:

- Хэрэглэхийн өмнө баллоныг 30 секундын турш сайтар сэгсэрнэ. Бууны углуурганд баллоныг суулгана. Гарах хөөсний хэмжээг бууны арын боолтыг тохируулах замаар тохируулж

болно. Гадаргууг чийгшүүлнэ ( $> 0^{\circ}\text{C}$  температурт).

### Анхаарах!

Баллоны температур  $> 5^{\circ}\text{C}$  байх ба шаардлагатай бол бүлээн усанд дүрнэ. Заювсрын эзлэхүүний  $2/3$  хүртэл хөөсөөр дүүргэнэ. Тэлэх явцад хөөс нь үлдсэн зайг дүүргэх болно. Полимержихээс өмнө хөөсний давхарга нь 3 см-ээс ихгүй зузаантай байх ёстой. Том хоосон зайг аажмаар, давхаргаар дүүргэнэ. Дараагийн давхаргыг өмнөх давхарга нь полимержиж, усаар чийгшүүлсний дараа ( $> 0^{\circ}\text{C}$  температурт) хэрэглэнэ. Soudal Foam цэвэрлэгч ашиглан бүтээгдэхүүний гадаргуу болон бууны үзүүрээс хатаагүй хөөсийг нэн даруй арилгана. Хатуу хөөс нь хэт ягаан туяанаас хамгаалагдсан байх ёстой, / будаг, гипс эсвэл чигжээсийн тусламжтайгаар/. Ажлын температур:  $-25^{\circ}\text{C}$ -аас  $+25^{\circ}\text{C}$  хүртэл ( $+10^{\circ}\text{C}$ -аас  $+25^{\circ}\text{C}$  хүртэл хэрэглэхийг зөвлөж байна).

### Аюулгүй байдлын зөвлөмжүүд:

- Үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын стандартад нийцсэн үйлдвэрийн арга техникүүд.
- Бээлий, хамгаалалтын шил хэрэглэнэ.
- Хатсан хөөсийг зөвхөн механик аргаар зайлуулж болно, галд шатааж болохгүй!
- Хэрэглэхийн өмнө тэмдэглэгээг анхааралтай уншина уу.

### Анхааруулга :

- Хатаасан PU хөөс нь хэт ягаан туяанаас хамгаалагдсан байх ёстой. Үүнийг будгаар эсвэл чигжээс (силикон, MS-полимер, акрил, полиуретан гэх мэт) давхаргаар хучсан байх ёстой.



Техникийн мэдээллийн хуудас  
Арт.№ 121625

**Хөөсний гарц ба хатах хурд: баллоны температур ойролцоогоор. 18°C**

|                                                 |       |      |        |        |
|-------------------------------------------------|-------|------|--------|--------|
| Ашиглалтын явц дахь баллоны температур: > +5 °C | 20 °C | 0 °C | -10 °C | -25 °C |
| Хөөсний гарц (л) хүртэл                         | 65    | 40   | 35     | 30     |
| Политержилтийн хугацаа (цаг)                    | 1,5   | 3-5  | 8-10   | 10-12  |

*Энэхүү баримт бичигт тусгагдсан зөвлөмжүүд нь бидний туршилт болон туршлагын үр дүн юм. Иймд бидний хяналтаас гадуурх төрөл бүрийн материал, олон тооны өөр өөр хэрэглэх аргаас үүсэх аливаа үр дүнд бид хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа нэгэн тохиолдолд урьдчилсан туршилт хийхийг зөвлөж байна*