

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

TAS/WW/ALU/2023

SWS ALU ДОТОР

Dane techniczne:

Суурь давхарга	Усны уур нэвтрүүлдэггүй өндөр хамгаалалттай мембран
Өнгө	Улаан
Жин	1105 г/м ² (±10%)
Уур нэвтрүүлэх эсэргүүцэл	Sd ≥ 1500 м (PN-EN 12572-2004)
Суналтын бат бөх чанар N/50 мм Уртааш чиглэлд	≥ 190 (PN-EN 12311-2:2013, (арга. A))
Суналтын үед харьцангуй уртсалт, Уртааш чиглэлд	≥ 15% (PN-EN 12311-2:2013, (арга A))
Суурьтай наалдах чанар, N/10 мм (цавуу)	> 4 (PN-EN 1939:2007)
Хэрэглэх температур	-12°C – +35°C
Температурын тэсвэрлэх хүрээ	-40°C – +100°C

Онцлог шинж чанарууд:



Хөнгөн цагаан тугалган давхаргатай, полипропилен даавуугаар бүрсэн уян хатан PE тууз
Уур,хийн нэвтрэлтийг зогсооно

Нягт наалддаг дотоод талын бүрхүүлтэй, ихэнх барилгын материалтай сайн наалддаг

Цавууны давхарга нь торон арматуртай ба хүйтэнд тэсвэртэй

Нэмэлт цавуутай зах нь цонх, хаалганы хүрээнд амархан наалдах боломжийг олгоно

Бүтээгдэхүүн нь хэрэглээнд хялбар байхаар тусгай хайрцагт савлагдсан

Хэрэглээ:

Дотор талаас цонхны холболтын уур тусгаарлах битүүмжлэлд

Барилгын мембран болон уур тусгаарлагч хальснуудыг янз бүрийн гадаргууд наахад

(дээврийн ажил, модон барилга, хийцийн барилга гэх мэт)

Савлагаа:

30 м урт, 90 мм өргөнтэй рулон (код: 137509)

Стандартад нийцэл:

Үндэсний техникийн үнэлгээ:

ИТВ-КОТ-2018/0241, хувилбар II

Хадгалалт: Хүйтэн, хуурай нөхцөлд, +5°C—+25°C температурт
Үйлдвэрийн хаалттай савлагаатайгаар 12 сар хадгална

Хэрэглэх арга:

Цонх суурилуулахын өмнө эсвэл дараа нааж болно (суурилуулахын өмнө наахыг зөвлөмжилнө).

Онгойлтын хүрээ цэвэр, хуурай, бат бөх байх ёстой.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

TAS/WW/ALU/2023

- Хамгаалалтын хуулгыг бага багаар хуулж, хучилт үүсгэлгүйгээр туузыг наана.
- Туузны огтлолцох хэсгүүдийг дор хаяж 3 см давхардуулна.
- Тухайн үед хэрэгтэй хэсгийг л гаргаж хэрэглэнэ.
- Цонхыг суурилуулж, хөндий зайнд хөөс шахна.
- Хөөс хатуурсны дараа дотоод талыг наж, агаартай хэсэггүй байлгах
- Зөөлөн хусуур, резинэн бул ашиглан жигд наана
- Бүтцийн хөдөлгөөнийг нөхөх хангалттай нөөцтэй наах
- Хатах (ойролцоогоор 5 цаг) хүртэл бороонд бүү өртүүл
- Zapewnić wystarczający zakład folii (nie naciągać) dla zniwelowania ruchów konstrukcji budynku.
- Do pełnego utwardzenia (ok. 5 h) chronić spoinę przed deszczem.
- Tynk nie zmienia właściwości fizycznych taśmy.
-
- **Зөвлөмж:**
- • Хэрэв шаардлагатай бол хоёр туузыг бүрэн наалттайгаар хооронд нь нааж, өргөнгөж болно
- • Суулгалт хийсний дараа механик гэмтлээс хамгаал
- .

Анхаар! Энэ баримтанд багтсан заавар, зөвлөмжүүд нь бидний туршлага, практикт суурилсан болно. Гэсэн хэдий ч материал, суурь гадаргуунуудын олон төрөл, мөн хэрэглээний олон янз байдал нь бидний хяналтаас гадуур байдаг тул гарсан үр дүнгийн төлөө ямар нэгэн хариуцлага хүлээх боломжгүй. Иймд бүх тохиолдолд урьдчилан туршилт хийхийг зөвлөж байна.