

SOUDAL



SOUDAFOAM MAXI 70 -10°C

Огноо : 2015.10.21.

хуудас : 2-1

Техникийн үзүүлэлтүүд :

Суурь	Полиуретан
Консистенция/нягтын зэрэг/	Тогтвортой үнэ
Хатаах механизм	Чийгшилтийн полимержилт
Эсийн /хэсгийн/ бүтэц	Ойролцоогоор 70-80% тусгаарлагдсан хэсгүүд
Нягт	Ойролцоогоор 23 кг/м ³ (бүрэн хатсан)
Гадаргуугийн хальс үүсэх	Ойролцоогоор 8 минут (20°C ба 65% харьцангуй чийгшилт)
Хатаах хурд	3 см зайд 60 минут (20 ° C ба 65% харьцангуй чийгшилт)
Хөөсний гарц	1 л баллоноос 70 л хүртэл хөөс
Дулааны эсэргүүцэл	-40 хэмээс +90 хэм хүртэл (бүрэн хатсан)
Хэрэглэгдэх температур	-10 хэмээс +25 хэм хүртэл.
Тусгаарлалтын хүчин зүйл	35 мВт/м·К
Дуу чимээ тусгаарлагч	Rw - 58 дБ
Галд тэсвэрлэх чадвар	B3 (2 дахь хэсгийн DIN 4102 -ийн дагуу)
Таслах хүч	17 Н/см ² (DIN 53427)
Шахалтын эсэргүүцэл	3 Н/см ² (DIN 53421)
Гулзайлтын эсэргүүцэл	7 Н/см ² (DIN 53423)
Чийг шингээх чадвар	1 об.% (DIN 53429)

Өндөр температурт хатуурах хугацаа багасч, бага температурт нэмэгддэг.

Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт :



- Нэг бүрэлдэхүүн хэсэгтэй -CFC агуулаагүй газ-түлш бүхий Soudafoam Maxi 70 Winter нь, өөрөө тэлэх чадвартай, буугаар хэрэглэхэд зориулагдсан хушуутай, ашиглахад бэлэн полиуретан хөөс юм. Газын түлш нь озоны давхаргад огт хор хөнөөлгүй .
- Soudafoam Maxi 70 Winter-ийн хөөсийг -10°C хүртэл температурт ашиглах зориулалттай.
- DURAVALVE:
- Шинэ Duravalve хавхлага нь бүрэн бүтэн битүүмжлэлийг баталгаажуулж, баллоноос хий алдагдахаас сэргийлсэн ба бүх стандарт хөөсөн буунд нийцнэ. Duravalve хавхлагатай холбох хөөс нь хадгалах хугацааны туршид хамгийн их гарцыг хадгална.
- **Шинж чанарууд :**
 - Ихэнх гадаргууд маш сайн наалддаг (Тефлон, полиэтилен, полипропиленээс бусад)
 - Өндөр дулаан, дуу чимээ тусгаарлагч шинж чанартай
 - Маш сайн дүүргэх хүчин чадалтай
 - Угсрахад маш сайн шинж чанарууд
 - Маш сайн тогтвортой байдал (агшилт, давхар тэлэлтийн нөлөө байхгүй)
 - Буу хэрэглэснээр тунгийн хэмжээг маш нарийн тогтоох чанар

Хэрэглээ:

- Хаалга цонх суурилуулах, битүүмжлэх
- Хоосон зайг дүүргэх
- Дээврийн байгууламжийн давхаргыг дүүргэх
- Дуу тусгаарлагч дэлгэц бий болгох
- Тусгаарлалтын материал болон дээврийн байгууламжийг наах
- Хөдөлгүүрийн хэсгийн дуу чимээ тусгаарлагч
- Хөргөлтийн системийн дулаан тусгаарлалтыг сайжруулах

Сав баглаа боодол:

Өнгө: цайвар шар,

Сав баглаа боодол: аэрозолийн сав 870 мл

Энэхүү баримт бичигт тусгагдсан зөвлөмжүүд нь бидний туршилт болон туршлагын үр дүн юм. Иймд бидний хяналтаас гадуурх төрөл бүрийн материал, олон тооны өөр өөр хэрэглэх аргаас үүсэх аливаа үр дүнд бид хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа нэгэн тохиолдолд урьдчилсан туршилт хийхийг зөвлөж байна



Техникийн мэдээллийн хуудас
Арт.№ 118316

SOUDA

SOUDAFOAM MAXI 70 -10°C

Огноо : 2015.10.21.

хуудас : 2-2

Хадгалалт

Битүү савлагаатай, хуурай сэрүүн газар +5-аас +25 хэм хүртэл 24 сар хадгална

Гадаргуу:

Төрөл: полиэтилен, полипропиленээс бусад бүх субстрат

Гадаргуугийн чанар: хуурай, тоос шороогүй

Бэлтгэх арга: Гадаргууг чийгшүүлэх нь наалдацыг сайжруулж, хатууралтыг хурдасгаж, хөөсний илүү нягт бүтцийг бий болгодог.

Хэрэглэх заавар:

Засвар: Soudafoam Professional 60 Winter-ийн тусламжтайгаар хийгдэнэ.

Арга: Хэрэглэхийн өмнө аэрозолийн савыг сайтар сэгсэрч, буутай холбож, шошгон дээрх зааврыг дагана .

Хэрэглэх температур: -10°C-аас +30°C хүртэл.

Цэвэрлэгээ: Буу ба хөөс цэвэрлэгчээр хатахыг хүлээхгүйгээр цэвэрлэнэ.

Аюулгүй байдлын зөвлөмжүүд:

- Үйлдвэрлэлийн аюулгүй байдлын стандартад нийцсэн үйлдвэрийн арга техниүүд
- Бээлий, хамгаалалтын шил хэрэглэнэ.
- Хатсан хөөсийг зөвхөн механик аргаар арилгаж болно, галд шатааж болохгүй!

Анхааруулга :

- Хатуурлыг түргэсгэх, бүтцийг сайжруулахын тулд хөөс түрхэхээсээ өмнө гадаргууг үргэлж чийгшүүлнэ
- Хатаасан PU хөөс нь хэт ягаан туяанаас хамгаалагдсан байх ёстой. Үүнийг будгаар будах эсвэл чигжээс (силикон, MS-полимер гэх мэт) давхаргаар хучих ёстой.

Энэхүү баримт бичигт тусгагдсан зөвлөмжүүд нь бидний туршилт болон туршлагын үр дүн юм. Иймд бидний хяналтаас гадуурх төрөл бүрийн материал, олон тооны өөр өөр хэрэглэх аргаас үүсэх аливаа үр дүнд бид хариуцлага хүлээхгүй. Аливаа нэгэн тохиолдолд урьдчилсан туршилт хийхийг зөвлөж байна

Техникийн мэдээллийн хуудас
Арт.№ 118316