

RAVACOL

MORTIER DE COLLAGE D'ÉLÉMENTS BÉTON



Mise à jour du 01/01/2021

Propriétés

RAVACOL est un mortier hydraulique mono composant, constitué de ciment, de sables calibrés et d'additifs.

Il présente les avantages suivants :

- Adhérence et résistances mécaniques très élevées,
- Diminution du retrait et de la fissuration,
- Produit thixotrope,
- Temps de prise court pour une remise en service rapide.

Domaines d'application

- Collage de bordures en voirie,
- Scellement de mobilier urbain,
- Collage d'appuis.

Caractéristiques

Granulométrie	0 à 1,25 mm
Taux de gâchage	Environ 3,25 L d'eau propre par sac de 25 kg pour obtenir la consistance adaptée
Durée d'emploi à 20°C	20 à 30 min
Température d'emploi	+ 5°C à + 35°C
Densité du mortier frais	2,14

Mise en œuvre

Le support (béton, bitume) doit être dur, sain, cohésif, propre et préalablement humidifié à refus (mais sans flaques lors de l'application).

Éliminer par piquage les parties défectueuses et laisser des arêtes franches sur les bords de la réparation.

Ne pas appliquer sur support gelé ou avec risques de gel dans les 24 heures.

Gâchage : Mécanique ou manuel pour des faibles quantités.

Performances

Adhérence sur béton = 2,6 MPa. Résistances mécaniques en MPa à 20°C :

	3 h	24 h	28 jours
Compression	6	23	41
Flexion	1	3	6


Essais réalisés en laboratoire.

Dosage

2 kg / mm d'épaisseur / m² de produit gâché.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



**Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Stockage

6 mois dans l'emballage fermé à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

Sac de 25 kg
Palettes de 1400 kg, soit 56 sacs

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr