

DECOSYNTEC® 2005

AGENT DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ PURE SYNTHÈSE

Agent de démoulage

Mise à jour du 19/06/2025

Propriétés

DECOSYNTEC® 2005 est un agent destiné aux démoulages différés.

DECOSYNTEC® 2005 forme un film séparateur à l'interface béton/coffrage, permettant un décoffrage aisé.

Formulé à partir de composants respectant la sécurité des utilisateurs, DECOSYNTEC® 2005 possède une très bonne tenue à l'eau et est particulièrement adapté pour les forts étuvages.

Il apporte les avantages suivants :

- La protection contre la corrosion,
- Ne tâche pas,
- Résiste à l'abrasion.

Son utilisation permet l'application ultérieure, selon les règles de l'art, de peintures, enduits, ciment-colle.

DECOSYNTEC® 2005 s'applique sur coffrages métalliques, contreplaqué bakélinisé, bois traités

Domaines d'application

- Chantiers,
- Préfabrication,
- Étuvage jusqu'à 80°C,
- Bétons blancs,
- Bétonnage de grande hauteur,
- Décoffrages difficiles.

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Ambré
Densité	0,86
Point éclair	> 100 °C
Viscosité à 20°C	Entre 16,5 et 20,5 cSt
Biodégradabilité ultime (selon la norme NF EN ISO 9408 – OCDE 301 F)	< 60 %

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		●●
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	●●●●
	COV	●
	BIODÉGRADABILITÉ	●
 Critère favorable  Critère défavorable		

Mise en œuvre

Application sur surfaces propres au pulvérisateur MESTO métal 5 ou 10L, muni d'une buse à jet plat, avec une pression minimale de 4 bars (appareillage TECHNIQUE BETON) ou au chiffon, sous forme d'un film mince et uniforme.

Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs.

Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

Nous consulter pour l'utilisation sur matrice élastomère, polyuréthane ou polystyrène.

Revêtements associés :

15 jours minimum (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

Dosage

Pouvoir couvrant : environ 35 m² par litre.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.

Conditionnement

Container : 1000 L

Fût : 215 L

Jerrycan : 30 L

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr