

BOUCHON HYDROGONFLANT


SYSTEMES ETANCHES



Mis à jour le 11/12/2024

Présentation

Le bouchon d'étanchéité, composé d'un bouchon et d'un joint souple hydro gonflant, garantit une étanchéité à la pression à l'eau dans des coffrages creux fabriqués en PVC, fibres ciment ou en acier.



Le bouchon dur garantit une résistance à la pression jusqu'à 6 bars.

Le joint souple hydrogonflant garantit une étanchéité à 100% jusqu'à 6 bars.




Le bouchon hydrogonflant est rapide et facile à utiliser.

Installation en un seul geste (temps d'installation = 1 seconde), utilisez uniquement un marteau.

Une mauvaise installation impossible grâce à un système d'étanchéité intelligent.

Aucun ragréage ou traitement après montage n'est nécessaire.

Mise en oeuvre

Nettoyer les restes de béton	Mettre en place le bouchon d'étanchéité	Marteler le bouchon vers sa position finale.	Aucun ragréage n'est nécessaire.
			

Caractéristiques techniques

Approprié aux coffrages creux en PVC, fibres-ciment ou en acier.

Material	Bouchon en Polyamide (PA) Joint souple en polymère hydrogonflant Résistant à de nombreux produits chimiques. Consulter notre Service Technique en cas de doute.
Capacité gonflante en contact avec l'eau bétonnée	>400%
Capacité gonflante en contact avec l'eau claire	>500%
Capacité gonflante en contact avec l'eau salée	Approx. 150%
Couleur	Partie dure : couleur du béton (gris) Joint souple : couleur bleu

Dimensions et conditionnement

Code	Désignation	Pour entretoise de Ø interne (mm)	Pcs/sac	Poids/p (kg)
100676	BOUCHON HYDROGONFLANT D22	21.5 – 22.2	100	0.01
100581	BOUCHON HYDROGONFLANT D26	25.5 – 26.2	100	0.02

Certificats

- Rapports détaillés et certificats disponibles sur demande
- La fiche de données de sécurité est disponible sur demande

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr