

PROTECDAL[®]

PRODUIT DE CURE



Mise à jour du 25/03/2026

Propriétés

L'évaporation trop rapide de l'eau des bétons et mortiers est un des facteurs conduisant à la fissuration et à une perte de résistance mécanique.

PROTECDAL, par formation d'une membrane mince et durable, assure une parfaite hydratation du ciment, favorisant ainsi les caractéristiques mécaniques.

PROTECDAL améliore la tenue à l'abrasion et apporte un caractère anti-poussière aux bétons et mortiers.

Domaines d'application

- Bétons routiers,
- Tabliers de ponts,
- Voussoirs,
- Protection des scellements à base de liant hydrauliques (MASTAR[®]),
- Dallages, sols industriels,
- Pistes en béton,
- Bétons coulés par temps chauds

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	0,83
Point éclair	> 39 °C
Plage d'utilisation	De 5 à 35 °C

Mise en œuvre

PROTECDAL s'applique par pulvérisation sur les bétons et mortiers frais, après disparition de l'eau de ressuage (aspect mat du béton).

Il peut s'appliquer en vertical ou en horizontal.

De par son efficacité une seule couche est suffisante.

L'application se fera de façon uniforme en évitant la formation de flaques.

La mise en œuvre ultérieure de revêtement (étanchéité, enduits, mortiers..) se fera après élimination complète du film de PROTECDAL, élimination effectuée par des moyens mécaniques (grenaillage, sablage).

Pour la mise en œuvre de peintures il sera nécessaire de procéder à un test de compatibilité systématique avant application sur PROTECDAL

Performances

Coefficient de protection à 6h	94 %
Coefficient de protection à 24h	83 %

Essais réalisés en laboratoire

Dosage

150 à 250 g/m², soit 3,3 à 5,5 m² / L.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement

Jerrycan de 30 L
Fût de 215 L
Container de 1000 L

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr