



Bandes ACS Active

Bande autocollante d'étanchéité

Date d'actualisation : 19 février 2013

Propriétés

Bande de bentonite autocollante protégée de l'humidité/pluie par un film organique qui se désagrège dans le béton.

- Pose simple et rapide,
- Pas de colle à rajouter,
- Produit fin et souple à couper sur mesure.

Certifié par l'agrément technique allemand de l'organisme MFPA Leipzig pour 20 m de colonne d'eau (2,0 bars), testé jusqu'à une hauteur de 50 m de colonne d'eau.

Domaines d'application

- Imperméabilisation des joints par recouvrement pour les constructions en béton étanche à l'eau sous pression ou non ;
- Rebouchage ou réparation de revêtements de bentonite endommagés ;
- En complément du RECOSTAL 1000FAS ou d'un waterstop métallique classique.

Caractéristiques

Revêtement autocollant de bentonite de sodium de 2 mm d'épaisseur environ ;
Largeur = 50 mm (ACS 50) ou 100 mm (ACS 100) ;
Film protecteur : film transparent sur la face adhésive, marqué d'une bande adhésive Contaflexactiv rouge, film protecteur incolore désintégrant sur la face visible.

Mise en œuvre

Retirer toute la saleté et les contaminants tels que poussière, laitance, huile, graisse, etc., du support.
Retirer le film transparent marqué de la bande adhésive rouge Contaflexactiv de la surface adhésive de la bande Contaflexactiv. Fixer la bande ACS Active sur l'élément et appuyez fermement. Ne retirer pas le film protecteur incolore sur la face visible. Il se désintégrera pendant la cure du béton.

- Joints de recouvrement entre waterstops métalliques simples :

Fixer la bande ACS 100 sur toute la surface de chevauchement (largeur minimale $b = 10$ cm), raccorder les waterstops métalliques et fixer-les avec les clips adaptés (à commander séparément).

- Réparation de revêtements endommagés :

Nettoyez la partie concernée du waterstop métallique, fixez la quantité nécessaire de bande ACS Active et protégez les extrémités du revêtement avec de la bande ACS Active si nécessaire.

- Revêtement subséquent de waterstops métalliques :

Recouvrez les deux bords du waterstop métallique par des bandes ACS Active d'au moins 5 cm de largeur sur le côté exposé à l'eau. Protégez les bords du revêtement avec de la bande adhésive ACS Active supplémentaire.

Approbations

Agrément technique allemand de l'organisme MFPA Leipzig

Sécurité

Aucune mesure spéciale n'est nécessaire.

Stockage

Stocker au sec et protéger de l'exposition au soleil.

Conditionnement

2 rouleaux de 9,00 m par carton (ACS 50) ;
1 rouleau de 9,00 m par carton (ACS 100).

