

JOINTODALLE NV

JOINT MOUSSE

Bande périphérique

Mise à jour du 30/01/2025

Description

Le JOINTODALLE NV est une mousse PE réticulée noir avec une face adhésive.

Domaines d'application

Le JOINTODALLE NV est utilisé comme joint d'étanchéité pour les coffrages de planchers.

Caractéristiques

Composition	Mousse PE réticulée avec une face adhésive
Couleur	Noir
Densité (ISO 845)	143 ± 20 kg/m ³
Résistance à la traction longitudinale (ISO 1926)	2600 ± 600 kPa
Résistance à la traction transversale (ISO 1926)	2100 ± 500 kPa
Allongement longitudinal (ISO 1926)	440 ± 130 %
Allongement transversal (ISO 1926)	440 ± 130 %
Résistance à la compression à 10% (ISO 844)	120 ± 60 kPa
Résistance à la compression à 25% (ISO 844)	160 ± 50 kPa
Résistance à la compression à 50% (ISO 844)	290 ± 90 kPa
Rémanence à la compression, 25%, durée 22h, 0.5h après décharge (ISO 1856-C)	9,0 ± 2,7 %
Rémanence à la compression, 25%, durée 22h, 24h après décharge (ISO 1856-C)	3,0 ± 0,9 %
Variation de dimension (longueur et largeur) (interne)	-5 %
Température maximale d'emploi (interne)	+ 90 °C
Dureté Shore A (ISO 868)	33 ± 3
Dureté Shore 0 (ASTM D2240)	39 ± 5
Dureté Shore 00 (ASTM D2240)	70 ± 7

Adhésif = Acrylique en émulsion	35 g/m ²
Pelage sur inox après 24H - 180 °C (AFERA 5001)	20 N / inch
Pelage PP après 24H - 180 °C (AFERA 5001)	10 N / inch
Tack à la boucle (FINAT 9)	13 N / inch
Résistance au fluage en température (SAFT)	52 °C
Température minimum d'application	5 °C
Résistance de l'adhésif en température	-40 à 100 °C
Température en pointe	+ 120 °C

Conditionnement

Rouleaux de longueur 50 m et largeur 40 mm.
Épaisseur 0,8 mm.
Emballage sous film par 12 rouleaux.

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr