

REKET-CRYL®

ENDUIT DE RAGRÉAGE EN PÂTE Mortiers spéciaux



Mise à jour du 18/10/2024

Propriétés

REKET-CRYL® est un enduit de ragréage en pâte prêt à mélanger avec du plâtre ou du ciment pour la réalisation de ragréage pelliculaire et de débullage.

En mélange avec du plâtre : ragréages intérieurs.
En mélange avec du ciment : ragréages extérieurs abrités.

REKET-CRYL® est composé de résines synthétiques, de charges minérales et d'additifs.

Le ragréage obtenu possède les propriétés suivantes :

- Très bonne adhérence même sur supports très lisses,
- Suppression du poudrage.

REKET-CRYL® existe en 2 versions :

- REVET-CRYL® gros (couvercle vert) : utilisé en dégrossissage pour les ragréages importants (4 à 8 mm),
- REVET-CRYL® fin (couvercle blanc) : utilisé en finition du REVET-CRYL® gros ou pour les ragréages pelliculaires (0 à 4 mm).

Domaines d'application

- Ragréages intérieurs,
- Ragréages extérieurs abrités.

En cas de forte humidité, utiliser REVET-CRYL® HP.

Caractéristiques

Aspect	Pâteux
Couleur	Blanc cassé
Densité de la pâte pure REJET-CRYL® gros	1,74
Densité de la pâte pure REJET-CRYL® fin	1,57
Températures d'application	+5°C à +35 °C
Épaisseur d'application pour le FIN	0 à 4 mm
Épaisseur d'application pour le GROS	4 à 8 mm
Durée d'utilisation avec ciment à 20°C	1 h
Durée d'utilisation avec le plâtre à 20°C	20 min
Délai de recouvrement	7 jours

Mise en œuvre

Nature des supports :

Bétons banchés, panneaux préfabriqués, bétons de granulats légers, enduits traditionnels de liants hydrauliques.

État des supports :

Sains, propres, dépoussiérés, humidifiés, non gras, non gelés et âgés d'au moins 28 jours.

Précautions à prendre :

Dans les cas particuliers d'humidité excessive (eau stagnante due à un écoulement régulier, infiltrations d'eau dans le béton), il est préférable d'utiliser REJET-CRYL® HP.

Mélanger la pâte seule avant d'introduire le ciment ou le plâtre.

- **Travaux extérieurs : mélanger 1 volume de REJET-CRYL® avec ½ à 1 volume de ciment.**
- **Travaux intérieurs : mélanger 1 volume de REJET-CRYL® avec ½ à 1 volume de plâtre.**

Ne pas rajouter d'eau.

Le mélange obtenu sera lisse, homogène et sans grumeaux.

Application à la taloche inox.

Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, ni en cas de gel.

REJET-CRYL® peut rester nu ou être recouvert.

Revêtements ultérieurs :

Peintures insaponifiables, enduits de parement plastiques, papiers peints, enduits de peintre.

Rq : Ne pas appliquer de mortiers hydrauliques.

Performances


Adhérence sur béton	
REJET-CRYL® + ciment (épaisseur 2 mm)	1,4 MPa
REJET-CRYL® + plâtre (épaisseur 4 mm)	1,2 MPa

Dosage

0,8 kg de pâte pure / m² / mm d'épaisseur, soit 1,6 kg / m² / mm d'épaisseur de pâte mélangée au ciment.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



**Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine, hermétiquement fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement

Seau : 25 kg

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr