

FINENDUIT®

ENDUIT DE FINITION EN POUDRE

Ragréage mural



Mise à jour du 28/07/2023

Propriétés

FINENDUIT® est un enduit de finition des murs et des plafonds permettant d'exécuter des finitions et des reprises d'épaisseurs.

Il existe en 2 versions :

- FINENDUIT® FIN pour des reprises d'épaisseurs de 0 à 4 mm,
 - FINENDUIT® GROS pour des reprises d'épaisseurs de 4 à 8 mm.
- Ponctuellement sur 10 mm en obturation de trous de bullage.

Il est composé de liant hydraulique, charges minérales, résines redispersables et adjuvants.

La poudre, une fois gâché à l'eau, se comporte comme une pâte.

FINENDUIT® permet d'obtenir une finition aux qualités suivantes :

- Grande facilité et rapidité d'application,
- Finition très lisse,
- Bon pouvoir garnissant,
- Très bonne adhérence aux supports,
- Bonne résistance à l'humidité et aux intempéries,
- Sans retrait, ni fissuration,
- Bonne résistance aux chocs.

Domaines d'application

Débullage et lissage des :

- Murs intérieurs et extérieurs,
- Plafonds intérieurs et extérieurs.

Supports :

- Béton,
- Béton banché,
- Béton de granulats légers,
- Panneau de béton préfabriqué,
- Enduit traditionnel,
- Éléments de maçonnerie : briques creuses, parpaings.

Revêtements ultérieurs :

- Peintures,
- Enduits,
- Revêtements plastiques,
- Papiers peints.

Caractéristiques

Aspect	Poudre grise
pH du mortier frais	12
Densité du mortier gâché	1,5
Températures d'application	+ 5°C à + 35°C
Épaisseur d'application	• 0 à 4 mm pour le FIN • 4 à 8 mm pour le GROS
Temps d'utilisation de la gâchée à 20 °C	1 h environ
Délai de recouvrement	8 jours

Mise en œuvre

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d'huile, de laitance et de peinture.

Par forte chaleur, humidifier le support avant application.

Préparation du produit :

Le sac de 20 kg de FINENDUIT® est gâché, de préférence avec un malaxeur électrique avec 6,5 à 7,5 L d'eau propre jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène.

FINENDUIT® FIN : Mélange avec 7,3 L d'eau.

FINENDUIT® GROS : Mélange avec 6,7 L d'eau.

Application :

FINENDUIT® peut être appliqué avec une lisseuse ou une taloche métallique.

Quand il commence à tirer, il est lissé par un léger frottement à l'aide d'une taloche feutrée ou d'un morceau de polystyrène.

L'application du FINENDUIT® peut également s'effectuer mécaniquement par projection à consistance adaptée.

Ne pas appliquer sur support gelé ou avec risque de gel dans les 24h.

Performances

Adhérence sur béton lisse > 1,5 MPa.

Résistances mécaniques en MPa avec 7,3 L d'eau par sac de 20 kg de FINENDUIT® FIN :

	7 jours	28 jours
Compression	6,3	8,8
Flexion	1,8	2,4

Essais réalisés en laboratoire.

Temps de prise pour le FINENDUIT® FIN :

	Début	Fin
Mortier gâché (7,3 L d'eau par sac de 20 kg)	12h57	19h47


Essais réalisés en laboratoire.

Dosage

En moyenne 1,7 kg de mortier gâché / m² / mm d'épaisseur.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



**Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

Sac de 20 kg
Palette de 1120 kg, soit 56 sacs

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr

