

TECHNAFAC PH

DÉROUILLANT ET PHOSPHATANT POUR MÉTAUX

Mise à jour du 01/01/2021

Propriétés

TECHNAFAC PH a été élaboré en vue de répondre aux problèmes posés par l'oxydation du métal.

TECHNAFAC PH agit de façon curative en dissolvant la rouille et de façon préventive en passivant les aciers.

Domaines d'application

- Passivation de l'acier,
- Élimination de la rouille.

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	1,51
pH	1
Produit corrosif	

Mise en œuvre

Décapage du matériel :

TECHNAFAC PH s'applique pur sur les aciers à traiter.

Appliquer avec une brosse, un balai, une éponge ou un pinceau (port de gants et de lunettes indispensable).

Laisser agir 5 à 10 min environ, brosser afin d'éliminer les résidus.

Rincer légèrement à l'eau avec une éponge puis sécher l'acier.

Renouveler ces opérations si nécessaire.

Pulvériser PROTEMAT pour assurer une protection ultérieure.

Dosage

Selon le degré de salissure, environ 0,3 litres par m².

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un local ventilé.

Conditionnement

Fût 215 L / 338 kg
Jerrycan 30 L / 32 kg

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr