

VG NET

DÉCAPANT BÉTON ET DÉGRAISSANT MATÉRIEL



Mise à jour du 04/08/2026

Propriétés

VG NET est un nettoyeur très efficace pour éliminer les résidus de béton, de ciment et les huiles de démoulage ou de stockage.

VG NET n'est pas à base d'acide citrique, chlorhydrique ou phosphorique et est certifié sans CMR.

Avantages :

- Décapant plus efficace que les solutions acides conventionnelles,
- Compatible avec de nombreux supports : métaux, verre, caoutchouc, peintures (sous réserve d'essais préalables),
- N'endommage pas les pulvérisateurs,
- Faible volatilité et non inflammable,
- Prêt à l'emploi.

VG Net est biodégradable à 100% après 28 jours* et est idéal en curatif ou quotidien.

*Calculé suivant les données des substances.

Domaines d'application

- Nettoyage et entretien du matériel de chantier,
- Nettoie la laitance,
- Élimine les résidus collants sur les coffrages,
- Élimine les résidus de béton, de ciment, d'huiles de démoulage ou de stockage,
- Fonctionne également pour les chaux hydrauliques, anhydrite, plâtres et autres matériaux pulvérulents.

Caractéristiques

Aspect à 20°C	Liquide
Couleur	Bleu
Odeur	Pomme
pH	1,5 ± 0,5
Densité	1,06 ± 0,02
Solubilité dans l'eau (vol/vol)	Totale
Températures ambiantes et de support	+ 5°C à + 30°C

Mise en œuvre

Supports :

Idéal pour l'entretien du matériel du BTP : banches métalliques, coffrages bois, bennes à béton, étais, centrales BPE, camions toupies...

Mise en œuvre :

Procéder à des essais préalables et porter des équipements de protection.

Utiliser le produit à l'état pur.

Pulvériser le produit uniformément 1 à 2 fois en fonction de l'épaisseur à nettoyer à l'aide d'un pulvérisateur basse pression.

Intervalle entre 2 passes : 15 minutes environ.

Laisser agir le produit de 30 minutes jusqu'à 12 heures.

Rincer la surface traitée au nettoyeur haute pression.

Nettoyer les outils et les équipements utilisés à l'eau immédiatement après emploi.

Privilégier l'entretien du matériel, une fois par semaine.

Précautions d'emploi :

- Ne pas diluer ou mélanger avec d'autres produits,
- Le produit peut altérer les surfaces constituées d'alliages de faible qualité et le matériel électrozingué. Toujours faire un essai préalable,
- Pour une parfaite application, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température de l'air et des supports est comprise entre 5°C et 30°C.
- Éviter l'application par forte pluie ou très forte chaleur.

Dosage

Environ 6 à 8 m² / kg, soit environ 0,12 à 0,17 L / m².

Valeurs données à titre indicatif selon l'encrassement et le support.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre + 5°C et + 30°C (produit réversible en cas de gel).

24 mois à partir de la date de fabrication, dans l'emballage d'origine non ouvert.

Conditionnement

Fût : 215 L

Jerrycan : 20 L

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr