

FINIMUR® GROS

MORTIER DE RAGRÉAGE EN POUDRE Ragréage mural



Mise à jour du 04/07/2023

Propriétés

FINIMUR® GROS est un mortier de ragréage des murs et des plafonds permettant d'exécuter des reprises de fortes épaisseurs de 5 à 20 mm ponctuellement.

Il est composé de liant hydraulique, charges minérales, résines redispersables et adjuvants.

FINIMUR® GROS permet d'obtenir un ragréage aux qualités suivantes :

- Grande facilité et rapidité d'application,
- Très bonne adhérence aux supports,
- Bonne résistance aux variations de températures,
- Sans retrait, ni fissuration,
- Bonne résistance aux chocs.

FINIMUR® GROS existe en blanc.

Domaines d'application

- Murs intérieurs et extérieurs,
- Plafonds.

Supports :

- Béton,
- Béton banché (collage cône béton),
- Béton de granulats légers,
- Panneau de béton préfabriqué,
- Enduit traditionnel,
- Éléments de maçonnerie : briques creuses, parpaings,

FINIMUR® GROS peut rester nu ou être recouvert par :

- Peinture,
- Enduit,
- Revêtements plastiques,
- Papiers peints,
- Carrelages (sur 3 mm au minimum d'épaisseur).

Caractéristiques

Aspect	Poudre grise
Granulométrie	0 à 1,25 mm
Densité de la poudre	1,4
pH du mortier frais	12
Températures d'application	+5°C à +35°C
Épaisseur d'application	5 à 20 mm
Temps d'utilisation de la gâchée à 20 °C	1 h environ
Délai de recouvrement	8 jours

Mise en œuvre

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d'huile, de laitance et de peinture.

Par forte chaleur, humidifier le support avant application.

Préparation du produit :

Mélanger un sac de 25 kg de FINIMUR® GROS avec 3,5 à 4 L d'eau propre, de préférence avec un malaxeur électrique, soit environ 14 à 16 %, jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène.

Laisser reposer la gâchée pendant 2 minutes.

Ne pas appliquer sur support gelé ou avec risque de gel dans les 24h.

Performances

Adhérence sur béton (support sec ou humide) à 28 jours	>1,5 MPa
Adhérence sur béton après cycle de températures à 28 jours	> 1 MPa

Résistances mécaniques en MPa :

Compression	12,9
Flexion	3,8

Essais réalisés en laboratoire.

Dosage

En moyenne 1,7 kg de mortier gâché / m² / mm d'épaisseur.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



**Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

Sac de 25 kg

Palette de 1400 kg, soit 56 sacs

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr