

COLLE HYDROFLEX 275-S

COLLE DE RACCORDEMENT DE BANDES FLEXIBLES ET DE TRAITEMENT DE FISSURES LARGES

Mise à jour du 13/05/2025

Propriétés

La colle monocomposant de raccordement Hydroflex 275-S est constituée de polymères en phase solvantée.

Elle sert au collage des bandes d'étanchéité Hydroflex, de pontage de fissures et de traitement de joints de dilatation dans le bâtiment et le génie civil

Domaines d'application

Colle convenant parfaitement pour le collage des bandes d'Hydroflex entre elles uniquement, elle réagit avec le polymère pour une soudure rapide.

Caractéristiques

Composition	Polymères en phase solvantée
Couleur	incolore
Consistance	Gel thixotrope
Densité	1.25 environ
Temps de séchage	10 à 20 minutes à 20°C
Température d'emploi	+ 8°C à + 40°C
Température de stockage	+ 8°C à + 40°C
Polymérisation complète	Après 7 Jours
Taux de COV	60%

Mise en œuvre

Raccordement entre bandes élastomères :

Pour un assemblage durable, les bandes doivent se chevaucher sur une longueur de 5 cm. Les faces à encoller seront imprégnées avec l'Hydroflex 275-S à l'aide d'un pinceau, puis les 2 bandes seront assemblées immédiatement et maintenues en pression le temps que le polymère agisse (2 à 3 minutes)

L'assemblage peut être posé et collé sur le support après séchage du raccord avec la colle Silipox 826.

L'hydroflex 275-S ne permet pas d'assurer l'adhérence sur d'autres supports que la bande d'étanchéité Hydroflex elle-même.

Dosage

30 à 50 gr. par raccord pour les bandes de 160 et 200 mm.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine à l'abri des rayons du soleil

Conditionnement

Pot de 0,5 kg

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr