



Contaflexactiv ACR

Waterstop métallique avec revêtement hydrogonflant

Date d'actualisation : 24 octobre 2018

Propriétés

Element métallique couvert par une bande de bentonite pour des reprises de bétonnage voile / plafond 1000FAS ainsi que pour raccords d'angles entre éléments ACF ou RECOSTAL.

La bande de bentonite est protégée de l'humidité/pluie par un film organique qui se désagrége dans le béton.

- Pose simple et rapide en une seule étape,
- Double étanchéité : métal + bentonite,
- Produit flexible,
- Produit sans soudure.

Certifié par l'agrément technique allemand de l'organisme MFPA Leipzig pour 20 m de colonne d'eau (2,0 bars), testé jusqu'à une hauteur de 50 m de colonne d'eau.

Domaines d'application

Imperméabilisation des joints de construction dans les constructions soumises à l'eau sous pression ou non.

Caractéristiques

Bande ACR en rouleau composé de :

- Tôle d'acier galvanisé épaisseur = 0,70 mm,
- Revêtement monoface de bentonite de sodium de 2 mm d'épaisseur environ sur toute la surface avec films protecteurs :

- a) film protecteur transparent désintégrant sur toute la surface ;
 - b) bandes rouges de film protecteur recouvrant des parties du revêtement ;
- Largeur = 125, 165, 250 mm ;
Unité de longueur : rouleau de 9,00 m.

Mise en œuvre

Fixer les clips de fixation au treillis tous les 75 cm environ. Introduire le waterstop métallique dans les clips de fixation. La profondeur minimale d'ancrage du waterstop métallique est de 3 cm (revêtement Contaflexactiv sur le côté exposé à l'eau). Dans le cas de murs et de dalles de béton, une profondeur d'ancrage égale à la moitié de celle du waterstop métallique est recommandée.

Joints verticaux et joints de recouvrement : placez les waterstops métalliques avec un chevauchement de 10 cm et fixer-les avec un clip de type KA 18/3. Ne retirez les bandes rouges de film protecteur que sur la surface de chevauchement.

Le film protecteur transparent se désintègre pendant la cure du béton. Les revêtements endommagés peuvent être facilement réparés avec des bandes ACS (à commander séparément).

Approbations

Agrément technique allemand de l'organisme MFPA Leipzig

Sécurité

Porter des gants de protection

Stockage

Stocker au sec et protéger de l'exposition au soleil.

Conditionnement

Type ACR : rouleaux de 9,00 m (clips de fixation à commander séparément).

