

NERGALTEC

ARRÊT DE BÉTONNAGE



Mise à jour du 09/09/2025

Présentation

Le métal déployé nervuré est utilisé dans des applications liées aux travaux de structure, au bétonnage, à la projection de matériaux d'isolation ou au revêtement de cadre en métal / bois.

Le métal déployé nervuré assure la planéité, la rigidité et une bonne adhérence. Il convient également aux travaux de construction majeurs d'armatures, de coffrages pour fondations, dalles, murs, joints. De nombreux revêtements de surface sont disponibles.

Selon le travail à réaliser, il n'est pas nécessaire d'appliquer rapidement un agent d'adhésion ou de collage. Il est également facile à assembler et à ajuster à toutes les dimensions.

Caractéristiques

Référence	905429	905430
Désignation	NERGALTEC MAILLE STANDARD	NERGALTEC MAILLE FINE
Taille de la feuille	2,5 x 0,6 m = 1,50 m ²	2,5 x 0,6 m = 1,50 m ²
Epaisseur	0.25 mm	0.22 mm
Dimensions maille	7 mm x 22,5 mm	5 mm x 11 mm
Espacement de nervure	90 mm - Côte profonde : 4 mm	90 mm - Côte profonde : 4 mm
Type d'acier	Acier galvanisé DC01 Z275	Acier galvanisé DC01 Z275

Conformite aux normes NF EN 13658 1 et NF EN 13658 2

Conditionnement

Code	Désignation	Multiple de vente	Conditionnement standard
905429	NERGALTEC MAILLE STANDARD	20 feuilles /PQ = 30 m ²	1350 m ²
905430	NERGALTEC MAILLE FINE	20 feuilles /PQ = 30 m ²	1200 m ²

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr