

TECHNALATEX®

RÉSINE D'ADHÉRENCE

Résines pour sols



Mise à jour du 26/06/2023

Propriétés

TECHNALATEX® est un additif d'adhérence pour bétons, mortiers et micro-bétons, composé de résines synthétiques en phase aqueuse.

Son utilisation permet d'obtenir les avantages suivants :

- Augmentation de l'adhérence,
- Augmentation des résistances mécaniques,
- Meilleure tenue à l'abrasion,
- Meilleure ouvrabilité,
- Amélioration de l'étanchéité.

Domaines d'application

- Barbotines d'adhérence pour ciment et plâtre, gobetis,
- Mortiers de chapes,
- Réparation, reprofilages,
- Reprise de bétonnage,
- Enduits d'imperméabilisation,
- Chapes rapportées,
- Mortiers de pose (maçonnerie, carrelage),
- Primaire d'adhérence.

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Blanc
Densité	1,01
pH	8,5 ± 0,5
Températures d'utilisation	+5°C à + 35°C
Température du mortier	> + 5°C
Craint le gel	

Mise en œuvre

Nature des supports :

Bétons, mortiers, briques, plâtres.

État des supports :

Propres, sains, dépoussiérés, non gras et débarrassés de toutes parties friables, non gelés et humidifiés préalablement.

Barbotine :

1 volume de ciment + 1 volume de sable propre et sec.

Gâcher à consistance fluide avec TECHNALATEX®.

Appliquer le mélange à la brosse ou au balai sur la barbotine encore poisseuse.

Chape :

Incorporer 10 à 20 % de TECHNALATEX® (par rapport au poids du ciment) dans le mortier ou micro-béton.

Par temps chauds, protéger le mortier.

Réparation :

Imprégner le support avec TECHNALATEX® appliqué à la brosse ou au pinceau.

Gâcher le mortier à consistance plastique avec TECHNALATEX®.

Reprise de bétonnage :

Préparer un mortier : 1 volume de ciment + 2 volumes de sable.

Gâcher à consistance voulue avec TECHNALATEX®.


Appliquer le mortier sur surface humide. Couler le béton.

Dosage

- Barbotine : 0,15 à 0,5 kg / m²,
- Chapes rapportées : 0,35 à 0,8 kg / m² / cm d'épaisseur,
- Primaire : 0,15 à 0,2 L / m².

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



**Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

Conditionnement

Container : 1000 L

Fût : 215 L

Jerrican : 30 L, 20 L et 5 L

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr