

FINIMUR® FIN CLAIR

MORTIERS DE RAGRÉAGE FIN CLAIR Ragréage mural



Mise à jour du 04/07/2023

Propriétés

FINIMUR® FIN CLAIR est un mortier de ragréage des murs et des plafonds permettant d'exécuter des finitions et des reprises d'épaisseurs de 0 à 10 mm ponctuellement.

Il est composé de liant hydraulique, charges minérales, résines redispersables et adjuvants.

FINIMUR® FIN CLAIR permet d'obtenir un ragréage aux qualités suivantes :

- Grande facilité et rapidité d'application,
- Finition très lisse,
- Forte adhérence aux supports,
- Bonne résistance aux variations de températures,
- Sans retrait, ni fissuration,
- Bonne résistance aux chocs.

Domaines d'application

- Murs intérieurs et extérieurs,
- Plafonds.

Supports :

- Béton,
- Béton banché (collage cône béton),
- Béton de granulats légers,
- Panneau de béton préfabriqué,
- Enduit traditionnel,
- Éléments de maçonnerie : briques creuses, parpaings.

FINIMUR® FIN CLAIR peut rester nu ou être recouvert par :

- Peinture,
- Enduit,
- Revêtements plastiques,
- Papiers peints,
- Carrelages (sur 3 mm au minimum d'épaisseur).

Caractéristiques

Aspect	Poudre gris clair
Granulométrie	0 à 0,5 mm
pH du mortier frais	12
Densité du mortier gâché	1,82
Températures d'application	+ 5°C à + 35°C
Épaisseur d'application	0 à 10 mm
Temps d'utilisation de la gâchée	1 h environ
Délai de recouvrement	8 jours

Mise en œuvre

Préparation des supports :

Les supports doivent être propres, sains, dépoussiérés et exempts de toutes traces d'huile, de laitance et de peinture.

Par forte chaleur, humidifier le support avant application.

Préparation du produit :

Mélanger un sac de 25 kg de FINIMUR® FIN CLAIR avec 3,8 à 4,6 L d'eau propre, de préférence avec un malaxeur électrique, jusqu'à l'obtention d'une pâte souple et homogène.

Laisser reposer la gâchée pendant 2 minutes.

Ne pas appliquer sur support gelé ou avec risque de gel dans les 24h.

Performances

Adhérence sur béton à 28 jours	> 1,5 MPa
Adhérence sur béton après cycle de températures à 28 jours	> 1 MPa

Résistances mécaniques en MPa avec 4,5 L d'eau par sac de 25 kg :

	7 jours	28 jours
Compression	13	23
Flexion	2	4,9

Essais réalisés en laboratoire.

Dosage

En moyenne 1,7 kg de mortier gâché / m² / mm d'épaisseur.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



**Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine non ouvert, à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

Sac de 25 kg

Palette de 1400 kg, soit 56 sacs

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr