

CIRTEC®

CIRE DE DÉMOULAGE DIFFÉRÉ MINÉRAL NEUF

Agent de démoulage



Mise à jour du 03/07/2023

Propriétés

CIRTEC® est un produit prêt à l'emploi pour le démoulage différé, qui se présente sous la forme d'une pâte souple.

Son utilisation permet d'obtenir des parements de qualité, par interposition d'un film mince entre le béton et les coffrages métalliques, contreplaqué bakérisé ou brut, bois.

Domaines d'application

- Chantiers,
- Bétons banchés ou coffrés,
- Préfabrication,
- Étuvage < 60°C,
- Structure nervurée,
- Coffrage en attente,
- Coffrage métal, contreplaqué bakérisé,
- Bétons autoplaçants et autonivellants,
- Bétons colorés, bétons blancs.

Caractéristiques

Aspect	Pâte
Couleur	Blanc
Densité	0,8
Point éclair	38°C

Mise en œuvre

Application sur surfaces propres, au chiffon ou à l'éponge.
Toujours éviter un surplus néfaste à l'aspect final ainsi qu'à l'adhérence des revêtements ultérieurs.

Sur les surfaces horizontales, éliminer les excédents avec une raclette caoutchouc.

Revêtements associés : 15 jours minimum après le décoffrage (20°C) sur supports conformes au DTU 26.1.

Faire des essais préalable en cas d'utilisation sur une matrice élastomère, polyuréthane ou polystyrène.

Dosage

Pouvoir couvrant : 30 à 40 m² par litre.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.

Stockage

2 ans dans l'emballage d'origine, à l'abri des fortes chaleurs.
Une température de 25°C rendra le produit un peu plus liquide, sans altérer ses propriétés.

Conditionnement

Tonnelet de 30 L

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr