

TECHNISOL

DURCISSEUR LIQUIDE DE SURFACE

Pour sols



Mise à jour du 26/10/2023

Propriétés

TECHNISOL est un durcisseur chimique prêt à l'emploi utilisé pour supprimer le poudrage des sols en bétons ou mortiers.

Les composants minéraux de TECHNISOL réagissent avec la chaux libre du béton pour former des composés insolubles de grande dureté.

Cette réaction se déroule à la surface du béton sur quelques millimètres de profondeur. Les sols ainsi traités auront :

- Une diminution de la porosité et de la capillarité,
- Une forte réduction du poussilage,
- Une augmentation du durcissement superficiel,
- Une meilleure résistance chimique (huiles, graisses, acides et bases diluées, milieux agressifs),
- Une grande facilité de nettoyage,
- Manipulation aisée et sans danger.

Domaines d'application

- Sols industriels : entrepôts, ateliers, parkings,
- Chapes, dallages,
- Industrie chimique,
- Sols soumis à l'atmosphère marine.

Caractéristiques

Aspect	Liquide
Couleur	Incolore
Densité	1,07
pH	1 à 3
Températures d'application	+ 5°C à + 35°C
Craint le gel	

Mise en œuvre

Nature des supports :
Bétons, mortiers.

État des supports :
Propres, sains, dépoussiérés de toutes parties friables, préalablement humidifiés à refus (mais sans flaque lors de l'application), non gelés et âgés d'au moins 28 jours.

Application :
Application par pulvérisation, à la brosse ou au balai.

TECHNISOL s'applique en 2 couches après séchage de la première.
Lorsque le traitement est terminé (deux couches ou plus selon porosité du support) laver le sol à grande eau.

Mise en service 24 h après traitement.


Précautions d'emploi : Éviter le contact avec acier et aluminium.

Dosage

Selon porosité du support : 0,3 à 0,6 kg / m² pour les 2 couches.

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



**Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Stockage

1 an dans l'emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri du gel.

Conditionnement

Jerrycan : 5 et 30 kg
Fût : 226 kg
Container : 1000 kg

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr