

BLINDAR MINÉRAL

DURCISSEUR DE SURFACE

Pour sols



Mise à jour du 10/07/2023

Propriétés

BLINDAR MINÉRAL, produit prêt à l'emploi, est constitué de liant hydraulique et d'agréats minéraux de haute dureté.

Il se présente sous la forme d'une poudre grise.

L'utilisation de BLINDAR MINÉRAL apporte les qualités suivantes aux sols industriels :

- Résistance à l'abrasion,
- Résistance aux chocs,
- Résistance mécanique élevée,
- Une réduction du poussilage,
- Amélioration de la tenue aux huiles

Domaines d'application

- En général, tous les sols soumis à de fortes sollicitations,
- Parkings,
- Entrepôts,
- Quais de déchargement,
- Chapes anti-usure,
- Voies de circulation.

Caractéristiques

Aspect	Poudre
Couleur	Gris ciment
Températures d'application	+ 5°C à + 35°C
Mise en service	• Trafic piétons : 24 h à 48 h, • Trafic lourd : 21 jours.

Mise en œuvre

Nature du support :
Bétons non durcis.

État du support :
Lissé, taloché, sans ressuage.
Il devra supporter le poids d'un homme en ne laissant qu'une légère empreinte.

Application :
BLINDAR MINÉRAL est saupoudré directement sur le support de façon manuelle ou mécanique.

Talochage :
A la truelle mécanique, pales à plat et tournant à bas régime dès que le mélange a été bien humidifié par l'eau du béton.

Lissage :
Remplacer les taloches de la machine par des lisseuses et commencer le lissage dès que la prise le permet.

Débuter avec des lisseuses à plat et poursuivre en augmentant la vitesse et l'inclinaison des pales. Dès la fin du lissage, appliquer un produit de cure de type PROTECDAL.

Les joints de retrait, les joints de dilatation seront effectués 24 à 48 heures après et remplis avec le mastic TECHNIQUE BETON MP 50 CL.

Dosage

Utilisation modérée : 4 à 5 kg / m²

Utilisation lourde : 5 à 8 kg / m²

Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité.



**Information sur le niveau d'émissions de substances volatiles dans l'air intérieur présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).*

Stockage

1 an à l'abri de l'humidité.

Conditionnement

Sac : 25 kg

Les renseignements contenus dans ce document sont donnés à titre indicatif et correspondent à nos connaissances actuelles. Ils ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité en cas d'utilisation non conforme ou inadaptée de nos produits.

Etant donné les multiples possibilités d'emploi, nos recommandations ne dispensent pas les utilisateurs d'effectuer leurs propres essais. Notre laboratoire et le service technique vous fourniront les renseignements que vous désirez et se tiennent à votre entière disposition.

TAM Groupe Z.I. Avenue Albert Einstein.
CS 90043 - 77555 Moissy Cramayel Cedex - France
S.A.S. au capital de 883 332 € RCS Melun B
SIRET 313 659 674 00029 - FR 76 313 659 674

Tél. : + 33 1 64 13 30 00 – tamgroupe@tamgroupe.fr – www.tamgroupe.fr