

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ PARADIENE 30.1 GS

Fișă Tehnică Produs
Nr: EXP/054 RO rev. 11
Data: 19.03.2020
Pagina: 1/2



DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI UTILIZĂRI

Membrană de bitum elastomeric SBS armată, finisată la partea superioară cu granule, pentru lucrări de hidroizolație. Acest produs este destinat utilizării ca:

- Strat superior într-un sistem bistrat.

STRUCTURĂ

Suprafață	Granule colorate
Suprafața suprapunerii longitudinale	Nisip
Compoziție	Bitum elastomeric SBS filerizat (Styrene-Butadiene_Styrene)
Armătură	Fibră de sticlă nețesută
Suprafața inferioară	Folie termofuzibilă

CARACTERISTICI

	Granule 6 m
Lungime nominală (m)	6,00
Grosime nominală (mm)	3.6
Grosime nominală pe marginea longitudinală (mm)	2.6
Lățime (mm)	1000
Lățime nominală pe marginea longitudinală (mm)	70
Greutate (kg/m ²)	4.537
Greutate per rolă (kg)	26.7

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI:

Conditii de aplicare:

Membrana trebuie aplicată la o temperatură de minimum 0°C. Nu se recomandă aplicarea membranei pe suprafața umedă sau acoperită cu gheață a acoperișului, în timpul precipitațiilor atmosferice sau în caz de vânt puternic.

Conditii de utilizare:

Realizarea lucrărilor de hidroizolație cu ajutorul membranei PARADIENE 30.1 GS trebuie să se realizeze în conformitate cu proiectul tehnic, întocmit în conformitate cu STAS-urile și normativele din construcții aplicabile, respectând inclusiv prevederile detaliate cuprinse în instrucțiunile producătorului.

Depozitare:

Rolele de membrana trebuie depozitate în încăperi acoperite, protejate împotriva umidității și împotriva acțiunii razelor solare sau a surselor de căldură. Rolele trebuie aranjate pe o suprafață netedă în poziție verticală pe un singur rând.

Transport:

Rolele trebuie transportate cu mijloace de transport acoperite, aranjate în poziție verticală pe un singur rând, protejate împotriva răsturnării sau deteriorării. Rolele trebuie aranjate în așa fel încât să nu permită deplasarea lor în timpul transportului

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ PARADIENE 30.1 GS

Fișă Tehnică Produs
Nr: EXP/054 RO rev. 11
Data: 19.03.2020
Pagina: 1/2



PROPRIETĂȚI

Tip Test	Standard	UM	Valori
Rezistență la tracțiune	EN 12 311-1	N/ 50mm	350 x 200
Rezistență la alungire	EN 12 311-1	%	2.5 x 2.0
Rezistență la rupere cu cuiul	EN 12 310-1	N	160 x 160
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	°C	-20
Rezistență la scurgere	EN 1110	°C	100
Etanșeitate	EN 1928	-	Pass

AMBALARE

	Granule 6 m
Cantitate role per palet	40
Cantitate role per palet container	42
Cantitate role per cutie lemn	42

INFORMAȚII COMPLEMENTARE

Valori	Unde sunt afișate 2 valori pentru caracteristicile date, prima reprezintă direcția longitudinală, iar a doua direcția transversală.
Toleranțe	Valorile medii sunt derivate din testele standard și sunt supuse variațiilor de producție obișnuite. Se pot observa unele mici variații, deoarece valorile se bazează pe valorile medii obținute din mai multe fabrici.
Modificări	Compania noastră își rezervă dreptul de a-și modifica compoziția ca urmare a îmbunătățirilor tehnologice și a procedurilor de testare continuă a produselor.. Această fișă tehnică a produsului înlocuiește ediția anterioară. Pentru a obține ultima versiune actualizată, vă rugăm să contactați departamentul tehnic.
Clasificare periculoasă	Nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul internațional (ADR, RID, IATA și RTMDR)
Informații complementare	Acest document este doar o fișă tehnică a produsului. În cazul în care aveți nevoie de detalii suplimentare privind compatibilitatea produsului cu cerințele tehnice ale proiectului dumneavoastră, vă rugăm să contactați departamentul tehnic.
Depozitare	Acest produs este ambalat în role așezate vertical pe palet sau în cutie de lemn. Acesta trebuie depozitat vertical la interior, departe de sursele de căldură.

ISO 9001 DOCUMENT DE REFERINȚĂ

Produsele noastre sunt fabricate în fabrici certificate ISO 9001	
--	---