

Siplast Foundation® Speed Insulation SBS



FISĂ TEHNICĂ

Descrierea produsului

Siplast Foundation® Speed Insulation este o masa densa de acoperire SBS destinata exclusiv pentru protejarea verticala a fundatiilor.

Domeniu de utilizare

Siplast Foundation® Speed Insulation se utilizeaza la rece dupa amorsarea prealabila a stratului protejat cu Siplast Primer. Acest produs ajuta la realizarea protectiei impotriva umezelii peretilor exteriori ai fundatiilor cladirilor. Se poate utiliza doar daca nivelul apei subterane este scazut si nu exercita o presiune hidrostatica pe elementele protejate ale cladirii.

Mod de utilizare

Produsul se aplica cu o bidinea sau o pensula pe suprafata grunduita anterior cu Siplast Primer. Aplicarea se realizeaza pe suprafete uscate la o temperatura cuprinsa intre +5°C si +25°C in straturi subtiri. Aplicarea unor straturi prea groase poate duce la scurgerea masei pe suprafata verticala iar in timp, din cauza actiunii razelor solare puternice, stratul suport poate forma sulfuri. Fiecare strat se poate aplica peste cel anterior dupa ce acesta este uscat complet dar nu mai devreme de 24 h. Produsul nu se va utiliza in timpul precipitatiilor atmosferice sau cand este ceata. Inainte de utilizarea continutului ambalajului, acesta trebuie amestecat foarte bine si nu trebuie diluat folosind solventi organici. Dupa deschiderea recipientului, trebuie utilizat intregul continut deoarece din cauza evaporarii rapide a solventilor din compozitia produsului, acesta se va ingrosa.

Protectia hidroizolatoare necesara se obtine dupa aplicarea a doua straturi, fiecare strat aplicat ulterior imbunatatind protectia hidroizolatoare a suprafetei.

Nu exista contraindicatii privind lipirea placilor de polistiren peste pelicula uscata dupa evaporarea completa a solventului (aprox. 48-72 h).

Pelicula realizata cu o grosime totala de aprox. 3 mm protejeaza constructiile acoperite cu pamant impotriva umezelii, a apelor subterane si a apelor pluviale, ea fiind rezistenta la actiunea deseurilor acide, acizilor slabi si a solutiilor alcaline. Modificarea bitumului cu SBS maresc radical rezistenta peliculei la imbatranire, la posibilele miscari ale substratului si permite utilizarea lui la temperaturi scazute.

In cazul in care se aplica la temperaturi sub +5°C, se recomanda depozitarea produsului in ambalaj intr-o incapere calduroasa aprox. 24 h inainte de inceperea lucrarilor.

Siplast Foundation® Speed Insulation SBS

FISĂ TEHNICĂ



Deozitare

Se pastreaza in ambalajul original in pozitie verticala, in incinte protejate de razele solare si ventilate, departe de orice sursa de caldura sau incendiu.

Consum

Aprox. 0,7 kg/mp/strat in functie de starea si tipul suprafetei dar si de temperatura de aplicare.

Informații practice

- ▲ Ambalaj metalic 20 kg,
- ▲ Valabilitate: 24 luni de la data
- ▲ Isi pastreaza proprietatile la temperaturi scazute, este elastic pana la -15°C,
- ▲ Nu isi schimba consistenta sub actiunea temperaturii, nu prezinta scurgeri pana la +90°C.

Documente de referință

- ▲ PN-B-24620:1998 + PN-B-24620:1998/Az1:2004 Declaratie de conformitate nr6/B/2010
- ▲ Atestata de igiena PZH nr HK/B/1551/04/2012