



Agrement tehnic:	EN 13707:2004/A2:2009 Membrane flexibile pentru hidroizolații - Produse pe bază de bitum armat pentru hidroizolații - Definiții și proprietăți
Producător:	Adresă sediul central: BMI sisteme de acoperișuri și hidroizolații s.r.o. Prosecká 855/68 190 00 Praha Adresă unitate producție: BMI sisteme de acoperișuri și hidroizolații s.r.o. Záluží 19 436 70 Litvínov
Descrierea produsului:	Membrană bituminoasă de strat final din bitum modificat SBS, armată cu poliester nețesut și având partea superioară finisată cu ardezie albastru-verzui, prevăzută cu folie termofuzibilă la partea inferioară
Scopul și domeniul de aplicare:	Membrană de strat final utilizată în realizarea sistemelor de hidroizolație a acoperișurilor noi sau supuse lucrărilor de renovare.
Principale calități:	• Stabilitate termică ridicată • Flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute
Modalitatea de aplicare:	Aplicarea se va realiza prin topirea completă a părții inferioare a membranei pe o membrană aplicată în prealabil ICOLEP L 30, VEDATOP TM, VEDATECT PYE G 200 S4 mineral. Pentru a se realiza apariția cordonului de bitum pe întreaga suprafață inferioară a membranei bituminoase, se va aplica flacăra continuu pe întreaga suprafață concomitent cu presarea cu o forță constantă a acesteia pe stratul suport ! În cazul în care nu se obține cordonul continuu de bitum, se va folosi o rola presoare..

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI:

Condiții de aplicare:

Membrana trebuie aplicată la o temperatură de minimum 0°C. Nu se recomandă aplicarea membranei pe suprafața umedă sau acoperită cu gheață a acoperișului, în timpul precipitațiilor atmosferice sau în caz de vânt puternic..

Condiții de utilizare:

Realizarea izolației cu ajutorul membranei Vedasprint Top S4,2 ar trebui să se realizeze în conformitate cu proiectul tehnic, întocmit în conformitate cu STAS-urile și normativele din construcții aplicabile, respectând inclusiv prevederile detaliate cuprinse în instrucțiunile producătorului.

Depozitare:

Produsul se va depozita în poziție verticală, în incinte acoperite și departe de surse de căldură. În sezonul rece, rolele de membrană se vor depozita înainte de aplicare în spații încălzite. Producătorul recomandă aplicarea produselor într-o perioadă de 90 zile de la data expedierii. Producătorul sau distribuitorul nu sunt vinovați de posibilele daune cauzate de depozitarea, manipularea sau aplicarea necorespunzătoare a produsului..

Transport:

Rolele trebuie transportate cu mijloace de transport acoperite, aranjate în poziție verticală pe un singur rând, protejate împotriva răsturnării sau deteriorării. Rolele trebuie aranjate în așa fel încât să nu permită deplasarea lor în timpul transportului.

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ VEDASPRINT TOP S4,2

Informație Tehnică Produs
Data: 01.01.2022
Pagina: 2/2



8. Proprietățile produsului:

	Proprietăți conform EN 13707 și EN 13969	Metoda de testare/Clasificare	UM	Valoarea sau determinarea
1.	Defecte vizibile	EN 1850-1	---	Fără defecte vizibile
2.	Lungime (*)	EN 1848-1	m	$\geq 7,5$
3.	Lățime (*)	EN 1848-1	m	$\geq 1,0$
4.	Liniaritate	EN 1848-1	mm/10m	≤ 20 mm
5.	Grosime	EN 1849-1	mm	$4,4 \pm 0,2$
6.	Etanșeitate	EN 1928	kPa	≥ 100
7.	Reacția la foc extern	EN 13501-5	-----	BROOF(t1)*
8.	Reacția la foc	EN 13501-1	-----	Clasa E
9.	Permeabilitatea la vapori de apă	EN 1931	-----	$\mu = 20.000$
10.	Proprietăți mecanice la tracțiune, forța maximă - direcție longitudinală, - direcție transversală	EN 12311-1	N/50 mm	$1000/800 \pm 200$
11.	Proprietăți mecanice la întindere - direcție longitudinală, - direcție transversală	EN 12311-1	%	$40/40 \pm 5$
12.	Stabilitate dimensională	EN 1107-1	%	$\leq 0,3$
13.	Flexibilitate la temperatură scăzută	EN 1109	°C	≤ -25
14.	Rezistența la curgere la temperatură ridicată	EN 1110	°C	$\geq +100$

Valorile de mai sus sunt valori nominale și sunt obținute ca și medie a valorilor testelor de laborator efectuate iar acestea sunt supuse posibilelor schimbări din punct de vedere tehnic. Este responsabilitatea beneficiarilor produsului de a verifica compatibilitatea acestuia cu scopul propus precum și faptul că sunt în posesia ultimei versiuni a prezentei fișe tehnice a produsului.

GARANȚIE

Producătorul oferă o perioadă de garanție extinsă față de perioada standard minimă obligatorie. Pentru mai multe informații, va rugăm să contactați departamentul tehnic al S.C. "BMI România Sisteme de Învelitori" S.R.L.