

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ TERMIK TOP 5,2

Informație Tehnică Produs
Nr: IT-12/2013 RO rev. 6
Data: 19.05.2020
Pagina: 1/2



Agrement tehnic:	PN-EN 13707 + A2:2012 IDT. EN 13707:2004 + A2:2009 Produse elastice de protecție împotriva apei - Produse pe bază de bitum pentru învelitori de acoperiș - Definiții și proprietăți
Producator:	BMI ICOPAL S.A., 98-220 Zdunska Wola, str. Laska 169/197, Polonia
Descrierea produsului:	Foaie de bitum modificată SBS, armătură din poliester de 250 g/mp, partea superioară este finisată cu ardezie și cu bandă de folie de 80 mm, partea inferioară acoperită cu vopsea acrilică(SYNTAN) și benzi din bitum SBS și rășini, finisată cu folie. Foaia este produsă pe baza tehnologiei „SPEED PROFILE”.
Scopul și domeniul de aplicare:	Strat superior, în sistem mono sau multi-stratificat pentru hidroizolarea acoperișurilor.
Modalitatea de aplicare:	Activare termică

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI:

Conditii de aplicare:	Conditii de utilizare:	Depozitare:	Transport:
Membrana trebuie aplicată la o temperatură de minimum 0°C. Nu se recomandă aplicarea membranei pe suprafața umedă sau acoperită cu gheață a acoperișului, în timpul precipitațiilor atmosferice sau în caz de vânt puternic..	Realizarea izolației cu ajutorul membranei Termik Top 5,2 ar trebui să se realizeze în conformitate cu proiectul tehnic, întocmit în conformitate cu STAS-urile și normativele din construcții aplicabile, respectând inclusiv prevederile detaliate cuprinse în instrucțiunile producătorului.	Rolele de membrana trebuie depozitate în încăperi acoperite, protejate împotriva umidității și împotriva acțiunii razelor solare sau a surselor de căldură. Rolele trebuie aranjate pe o suprafață netedă în poziție verticală pe un singur rând.	Rolele trebuie transportate cu mijloace de transport acoperite, aranjate în poziție verticală pe un singur rând, protejate împotriva răsturnării sau deteriorării. Rolele trebuie aranjate în așa fel încât să nu permită deplasarea lor în timpul transportului.

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ TERMIK TOP 5,2

Informație Tehnică Produs
Nr: IT-12/2013 RO rev. 6
Data: 19.05.2020
Pagina: 2/2



8. Proprietățile produsului:

	Proprietăți	Metoda de testare/Clasificare	UM	Valoarea sau determinarea
1.	Defecte vizibile	EN 1850-1	---	Fără defecte vizibile
2.	Lungime (*)	EN 1848-1	m	≥ 5
3.	Lățime (*)	EN 1848-1	m	≥ 0.99 (1 ± 0.01)
4.	Liniaritate	EN 1848-1	---	Abatere: ≤ 10 mm / 5 m sau proporțional pentru alte lungimi
5.	Grosime	EN 1849-1	mm	5,2 (-0 / +0,4) / (5,2 ÷ 5,6)
6.	Etanșeitate	EN 1928	-----	Etanș la 10 kPa
7.	Reacția la foc	EN 13501-1	-----	Clasa E
8.	Rezistența la forfecare la îmbinări, -direcție longitudinală, -direcție transversală	EN 12317-1	N/50 mm	800 (-100 / +200) 1000 (-100 / +200)
9.	Proprietăți mecanice la tracțiune -direcție longitudinală, -direcție transversală	EN 12311-1	N/50 mm	950 (-0 / +350) / (950 ÷ 1300) 750 (-0 / +350) / (750 ÷ 1100)
10.	Proprietăți mecanice la întindere -direcție longitudinală, -direcție transversală	EN 12311-1	%	50 ± 15 50 ± 20
11.	Stabilitate dimensională	EN 1107-1 Metoda A	%	≤ 0.5
12.	Rezistența la impact	EN 12691 Metoda A Metoda B	mm	1750 2000
13.	Rezistența la încărcare statică	EN 12730 Metoda A	kg	20
14.	Flexibilitate la temperatură scăzută	EN 1109	°C	≤ -25 / Ø30 mm
15.	Rezistența la curgere la temperatură ridicată	EN 1110	°C	≥ 105
16.	Îmbătrânire artificială prin expunere pe termen lung la temperaturi ridicate	EN 1109 EN 1296	°C	-20 ± 5
17.	Aderență ardezie	EN 12309	%	10 ± 10
18.	Proprietăți de transmitere a vaporilor de apă	EN 13707 + A2:2012	-----	$\mu=20\ 000$

(*) există posibilitatea de a produce foaia cu lungime și / sau lățime diferite, cu condiția ca lungimea și / sau lățimea specificate în teste să nu fie mai mici față de cele declarate