

# Silver Primer®SBS



Produs recomandat de Institutul de Tehnica in  
Constructii din Varsovia



Editia 05/2015

## Descriere:

Silver Primer® Lac Rapid SBS este o noua generatie de lac pe baza de produse asfaltice cu aluminiu lichid destinat renovarii acoperisurilor si prelucrării paziilor realizate din metal.

## Domeniu de utilizare:

- Sindrila veche deteriorata,
- Acoperisuri cu carton bituminat deteriorate,
- Placi ondulate bituminoase,
- Pazii de acoperis sau invelitori din tabla.

## Mod de aplicare:

Substratul trebuie să fie curat și uscat - toate elementele de reducere a aderenței trebuie îndepărtate. Orice fisuri mai mari, goluri și neuniformități ale acoperirii bituminoase trebuie completate cu Siplast Spatula® Quick Insulation.

Punerea in opera se va executa la temperaturi mai mari de +10°C . Continutul trebuie amestecat pana la obtinerea unei structuri argintii omogene fara bule auri . De asemenea, in timpul aplicării, continutul se va amesteca in mod constant.

In functie de structura si tipul substructurii, Silver Primer® Lac Rapid SBS se poate aplica prin pulverizare, prin pensulare sau cu rola. Se recomanda folosirea unei role in cazul acoperisurilor plane iar in locurile greu accesibile se va folosi o pensula. In cazul acoperisurilor inclinate - sindrila sau placi bituminoase, pentru obtinerea unei cat mai bune acoperiri, se recomanda aplicarea prin pulverizare. In cazul aplicării cu rola sau cu pensula , produsul se va pune in opera dintr-o singura aplicare de sus in jos, se va intinde uniform fara a se forma dungi de suprapunere. Produsul se va aplica intr-un singur strat subtire iar timpul de intarire este de 48 h, punerea in opera pe timp de ploaie sau ceata fiind interzisa. Inainte de aplicare, produsul nu se va dilua sau incalzi .

In cazul reabilitării elementelor de racordare, inainte de aplicarea Silver Primer® Lac Rapid SBS se va amorsa suprafata cu Siplast Primer® Grund SBS pentru obtinerea unei suprafete uniforme .

Temperatura optimă de aplicare este de la + 10 ° C până la + 20 ° C.

*\* In momentul emiterii acestei fise tehnice, fisa tehnica Nr. 04/2011 isi pierde valabilitatea*



## Depozitare:

Se pastreaza in ambalajul original in pozitie verticala, in incinte protejate de razele solare si ventilate, departe de orice sursa de caldura sau incendiu .

## Consum:

Intre 0.1 pana la 0.4 l/m2 pe strat, consumul fiind influentat de modul de aplicare, natura si starea stratului suport dar si de temperatura exterioara din momentul aplicării

## Informatii practice:

- Ambalaj metalic : 5 l si 17,5 l,
- Valabilitate: 24 luni de la data fabricatiei,
- Garantie : 6-45 ani in functie de sistemul in care a fost aplicat,
- Indice de reflexie solara - SRI = 80.

## Documentatie de referinta:

PN-C-81803:2002  
Recondare tehnica ITB: nr RT ITB 1122/2008, RT ITB 1251/2012  
Declaratia de performanta nr 1/B/2007  
Raport de clasificare NRO nr 0976.1/11/R13NP, 0976.2/11/R13NP  
Declaratia de mediu EKO ITB nr 006/2012