

Amorsă bituminoasă Villas Pormex Rapid

Informație Tehnică Produs
Data: Martie 2015



Amorsă bituminoasă cu uscare rapidă

DESCRIERE PRODUS

Villas Pormex Rapid este fabricat din mai multe tipuri selectate de bitum și amestecuri speciale de hidrocarburi ca solvent și respectă ÖNORM B 3615 de tip: soluție de bitum VR uscare rapidă. Procesul de fabricație și auto-monitorizare sunt certificate conform EN ISO 9001

APLICARE

Villas Pormex Rapid este un grund bituminos cu uscare rapidă pentru utilizare ca promotor de aderență pentru hidroizolații cu bitum și membrane bituminoase la etanșarea clădirilor, acoperișurilor etc. pe substraturi poroase, de obicei minerale. Grund pentru hidroizolarea podurilor în sistem ISOVILL și alte zone de trafic.

Potrivit pentru utilizare pe beton, zidărie sau metal. Suprafața trebuie să fie uscată curat și fără material liber, murdărie, murdărie, ulei sau alți contaminanți. Aplicarea se face prin pulverizare, pensulare sau cu trafalet. La aplicare în încăperi închise, asigurați o ventilație bună.

DATE TEHNICE		Determinat la o temperatură standard de 20°C / 60% umiditate relativă
Solid: continutul de bitum Penetrare 100g, 5s punct de înmuiere, RuK Solubilitate în tricloretilenă		> 44 Gew% ca. 20 mm/10 ca. 95 °C > 99 %
Vâscozitate STV 4mm/25°C		< 10 s
Uscare		uscare rapida, în functie de cantitatea comandata si conditiile meteo; Timp estimat aproximativ 3 ore
Punct de aprindere (Pensky-Martens)		38 °C
Culoare		Negru
Densitate		ca. 0,89 g/cm ³
Consum: Beton, Zidărie Metal		0,3 l/m ² 0,2 l/m ² In functie de substrat ex.: rugozitate
Ambalare / nr.		Container de 28 litri / 103866

Valorile numerice sunt valori nominale care sunt supuse fluctuațiilor statistice. Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice. Aceasta Este responsabilitatea utilizatorului să evalueze caracterul adecvat al produsului în cazul unui obiect și să se asigure că are versiunea valabilă a fișei de date. VILLAS PORMEX R008

Instrucțiuni de depozitare: Manipularea și depozitarea conform fișei de securitate Villas Pormex. Închis în ambalajul original, depozitare în zonă uscată, protejată de temperature. Stocare 2 ani.

Instrucțiuni de siguranță: Atentie in timpul transportului: marfuri periculoase conform GGBG.

Eliminare: Cod deșeu ÖN S2100, cod deșeu UE Cod EAV: uscat

Resturi 54912 (050117), masa lucrabilă 55502 (080111).

Solicitați o fișă cu date de securitate sau disponibilă și la Descărcări la www.villas.at.

Vă rugăm să rețineți și informațiile de pe ambalaje.

Conținutul de VOC conform CemVOCFarbV cat.1i vopsea specială monocomponentă.

Valoarea limită conform Anexei II 500 g/l. Produsul contine max 500 g/l.

COD GIS: BBP 50