

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ ADESOLO G

Fișă Tehnică Produs
Nr: EXP/038 RO rev. 02
Data: 14.01.2020
Pagina: 1/2



DESCRIEREA PRODUSULUI ȘI UTILIZĂRI

Membrană de înaltă performanță cu bitum elastomeric SBS armat, semiaderentă și finisată cu granule minerale ceramice, pentru lucrări de hidroizolații. Dispune de benzi autoadezive aplicate din fabrică pentru lipirea parțială și SISTEMUL PROFIL (brevet SIPLAST), care prin scarificarea marginilor, îmbunătățește foarte mult eficiența instalării (arderea totală a foliei).

Acest produs este destinat utilizării ca membrană a unui sistem de hidroizolație autoprotejat cu un singur strat pentru acoperișuri inaccesibile; sau ca membrană de acoperiș pentru atic, jgheaburi, pătrunderi și alte detalii de acoperiș. Poate fi folosit și pentru lucrări diverse. În ambele cazuri, acest produs trebuie utilizat în conformitate cu specificațiile tehnice relevante.

STRUCTURĂ

Suprafață	Granule colorate
Suprafața suprapunerii longitudinale	Folie termofuzibilă scarificată
Compoziție	Bitum elastomeric SBS filerizat (Styrene-Butadiene-Styrene)
Armătură	Poliester nețesut stabilizat, impregnat cu bitum elastomeric SBS filerizat (Styrene-Butadiene-Styrene)
Suprafața inferioară	Folie siliconată la benzile autoadezive

CARACTERISTICI

	Granule 6 m
Lungime nominală (m)	7,00
Grosime nominală (mm)	5.00
Grosime nominală pe marginea longitudinală (mm)	4.00
Lățime (mm)	1000
Greutate (kg/m ²)	6.5
Greutate per rolă (kg)	45.5

INFORMAȚII PENTRU UTILIZATORI:

Condiții de aplicare:

Membrana trebuie aplicată la o temperatură de minimum 0°C. Nu se recomandă aplicarea membranei pe suprafața umedă sau acoperită cu gheață a acoperișului, în timpul precipitațiilor atmosferice sau în caz de vânt puternic.

Condiții de utilizare:

Realizarea lucrărilor de hidroizolație cu ajutorul membranei ADESOLO G trebuie să se realizeze în conformitate cu proiectul tehnic, întocmit în conformitate cu STAS-urile și normativele din construcții aplicabile, respectând inclusiv prevederile detaliate cuprinse în instrucțiunile producătorului.

Depozitare:

Rolele de membrana trebuie depozitate în încăperi acoperite, protejate împotriva umidității și împotriva acțiunii razelor solare sau a surselor de căldură. Rolele trebuie aranjate pe o suprafață netedă în poziție verticală pe un singur rând.

Transport:

Rolele trebuie transportate cu mijloace de transport acoperite, aranjate în poziție verticală pe un singur rând, protejate împotriva răsturnării sau deteriorării. Rolele trebuie aranjate în așa fel încât să nu permită deplasarea lor în timpul transportului

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ ADESOLO G

Fișă Tehnică Produs
Nr: EXP/038 RO rev. 02
Data: 14.01.2020
Pagina: 1/2



PROPRIETĂȚI

Tip Test	Standard	UM	Valori
Rezistență la tracțiune	EN 12 311-1	N/ 50mm	850 x 600
Rezistență la alungire	EN 12 311-1	%	40 x 49
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	°C	-20
Rezistență la scurgere	EN 1110	°C	100
Stabilitate dimensională	EN 1107-1	%	-0,3
Rezistența statică la perforare	EN 12730	kg	20

AMBALARE

	Granule 6 m
Cantitate role per palet	20
Cantitate role per palet container	25
Cantitate role per cutie lemn	20

INFORMAȚII COMPLEMENTARE

Valori	Unde sunt afișate 2 valori pentru caracteristicile date, prima reprezintă direcția longitudinală, iar a doua direcția transversală.
Toleranțe	Valorile medii sunt derivate din testele standard și sunt supuse variațiilor de producție obișnuite. Se pot observa unele mici variații, deoarece valorile se bazează pe valorile medii obținute din mai multe fabrici.
Modificări	Compania noastră își rezervă dreptul de a-și modifica compoziția ca urmare a îmbunătățirilor tehnologice și a procedurilor de testare continuă a produselor.. Această fișă tehnică a produsului înlocuiește ediția anterioară. Pentru a obține ultima versiune actualizată, vă rugăm să contactați departamentul tehnic.
Clasificare periculoasă	Nu este clasificat ca periculos în conformitate cu regulamentul internațional (ADR, RID, IATA și RTMDR)
Informații complementare	Acest document este doar o fișă tehnică a produsului. În cazul în care aveți nevoie de detalii suplimentare privind compatibilitatea produsului cu cerințele tehnice ale proiectului dumneavoastră, vă rugăm să contactați departamentul tehnic.
Depozitare	Acest produs este ambalat în role așezate vertical pe palet sau în cutie de lemn. Acesta trebuie depozitat vertical la interior, departe de sursele de căldură.

ISO 9001 DOCUMENT DE REFERINȚĂ

Produsele noastre sunt fabricate în fabrici certificate ISO 9001	
--	---