

TEROSON AD 914

(fost TEROKAL 914)

06.04.2020

**Adeziv de contact transparent pentru lipire
Membrane PVC pentru acoperiș și folie PVC / membrană sintetică**

PROPRIETĂȚI

- Aplicare ușoară cu pensula, rola sau spray
- Rezistență mare la coeziune a materialelor lipite
- Rezistent la lumină, fără decolorare prin contact
- Rezistent la apă, îmbătrânire și plastifianți

UTILIZĂRI

TEROSON AD 914 este utilizat pentru lipirea membranelor din PVC, folii și membrane sintetice între ele și pe tablă de oțel zincată, tablă de zinc, cupru, foi de cupru și plumb, aluminiu (netratat, anodizat), folii de aluminiu, metale (brut, fosfatizat, pre-acoperit, emailat la cuptor, anodizat), materiale de construcții din lemn, GRP și folii bituminoase

Cu ajutorul TEROSON AD 914, membranele PVC pot fi fixate pe suprafețe abrupte sau înalte, zone (parapete de acoperiș), beton, fibrociment, poliestere, PVC rigid, ABS și materiale lemnoase. TEROSON AD 914 servește ca o barieră împotriva migrării plastifianților atunci când lipiți produse precum TEROSON TA FLEECE și TEROSON TA ALU pe PVC plastifiat (de exemplu, membrane plastic de acoperiș).

TEROSON AD 914 este un adeziv de contact cu solvent pe bază de cauciuc. Legăturile rezultate au un nivel ridicat putere de coeziune și prezintă o bună rezistență la lumină. Deoarece nu există riscul decolorării prin contact, lipirea de membranei PVC de culoare deschisă nu reprezintă o problemă. Aderența inițială puternică permite, de asemenea, lipirea sub tensiune.

TEROSON AD 914 este rezistent la apă și oferă o bună rezistență la îmbătrânire și plastifianți.

PREGĂTIREA SUBSTRATULUI

Substraturile care trebuie lipite trebuie să fie portante, curate, nivelate, uscate și fără praf, grăsimi, ulei și fisuri. Substraturile foarte absorbante trebuie pre tratate cu un strat generos de grund cu acțiune profundă conform instrucțiunilor producătorului..

**APLICARE**

Aplicați adezivul uniform cu o perie, o rolă sau dispozitiv de pulverizare pe ambele părți ale zonelor de lipit. Lăsați un timp de stingere de aprox. 10 până la 15 minute, în funcție de metoda de aplicare, grosimea stratului, temperaturile, ventilația încăperii și umiditatea aerului. După că, materialele pot fi îmbinate. Aderarea prea devreme mai duce la o rezistență redusă de lipire. O modalitate mai sigură de a determina timpul adecvat de oprire este testul cu degetul.

Când ajungeți la momentul potrivit pentru aderare, plasați zonele ce urmează să fie lipite cu precizie una peste alta. Ajustarea ulterioară a poziției nu este posibilă. Cu fermitate apăsați suprafețele împreună. Forța legăturii depinde de intensitatea presiunii aplicate. Se recomandă folosirea unei role de cauciuc dur. Puterea inițială este deja atinsă imediat după îmbinare.

VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI

Temperaturi sub +5°C, umiditate și umezeală, ninsoare iar gheața, vântul mușcător și gerul pot avea un efect dăunător asupra lipirii. Prin urmare, nu aplicați adezivul în aceste condiții (vezi DIN 18338).

CURĂȚARE

Îndepărtați excesul de adeziv/petele cu un detergent adecvat în timp ce adezivul este încă neîntărit. Purtați mănuși rezistente la solvenți și protecție pentru ochi. Folosiți o rolă sau o pensulă din peri naturali. Asigurați-vă că respectați siguranța menționată mai sus măsuri. Pentru informații detaliate despre siguranță, consultați Fișele cu date de securitate respective.

INFORMAȚII IMPORTANTE

Vă rugăm să consultați în special următoarele linii directoare și reglementările în versiunile lor valabile în prezent:
DIN 1055, partea 4: Sarcini presupuse pentru clădiri, trafic și încărcăturile vântului cu clădiri care nu sunt susceptibile la vibrație
DIN 18338: Lucrări de acoperire și etanșare pentru acoperiș
Ghid pentru planificarea și execuția hidroizolațiilor la acoperiș

DATE TEHNICE

TEROSON AD 914

Bază:	Cauciuc nitril-butadiene (NBR)
Consistență:	Lichid, pensulabil
Miros:	Miros de ester și acetonă
Culoare:	turbure, transparent
Densitate la +20 °C:	ca. 0,9 g/cm ³
Conținut solid:	ca. 28 %
Temperatură aplicare (aer și substrat):	+5 °C la +30 °C

Rezistență la căldură: Aprox +80 °C

Tip de uscare:

Depinde de temperatura aerului/substratului și umiditatea relativă. Execută un test cu degetul

Temp deschis (la +23 °C / 50 % rel. umiditate):

Aprox. 10 – 15 minute

Consum:

aproximativ 200 - 300 g/m², în funcție de starea substratului și metoda de aplicare, atunci când este aplicată pe ambele părți (lipire de contact)

DEPOZITARE

TEROSON AD 914 poate fi păstrat timp de 12 luni într-un loc răcoros, ideal între +10 °C și +20 °C.

AMBALARE

Bidon metalic 10 kg

ELIMINARE

Returnează doar ambalajul golit complet pt reciclare. Eliminați reziduurile de produs întărit ca deșeuri industriale de tip menajer sau șantier deșeuri. Reziduurile de produs neîntărite trebuie duse la un punct de colectare a deșeurilor periculoase.

Codul european al deșeurilor (EWC): 080409

Pe lângă informațiile furnizate în această fișă tehnică, este de asemenea important să respectați îndrumările și reglementările relevante ale diferitelor organizații și asociațiile comerciale, precum și standardele naționale aplicabile. Toate datele furnizate au fost obținute la o temperatură ambientală și a materialului de +23°C și 50 % umiditatea relativă dacă nu se specifică altfel. Vă rugăm să rețineți că, în alte condiții climatice, întărirea poate fi accelerată sau întârziată și să ia rezultatul consecințe în considerare.

Informațiile de mai sus, în special propunerile pentru manipularea, aplicarea și utilizarea produselor noastre, se bazează pe cunoștințele și experiența noastră. Ca materiale și condițiile pot varia în funcție de fiecare aplicație intenționată și, prin urmare, sunt în afara influenței noastre, recomandăm cu tărie ca în fiecare caz utilizatorul să conducă suficiente teste pentru a ne asigura că produsele noastre sunt adecvate pentru metoda de aplicare și utilizarea dorită. Răspunderea juridică nu poate fi acceptată, nici pe baza conținutului acestei fișe tehnice sau orice sfat verbal oferit, cu excepția cazului în care există dovezi de neglijență sau neglijență gravă din partea producătorului.

Această fișă tehnică înlocuiește toate problemele anterioare. Vă rugăm să consultați Fișa noastră cu date de securitate pentru avertismente de pericol, sfaturi de siguranță și informații despre etichetarea transportului..