

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ PM PLUS

Informație Tehnică Produs
Nr: IT-1/2014 ro rev.6 Data:
20.02.2020
Pagina: 1/2



Agrement tehnic: PN-EN 13707 + A2:2012 IDT. EN 13707:2004 + A2:2009 Produse elastice de protecție împotriva apei - Produse pe bază de bitum pentru învelitori de acoperiș - Definiții și proprietăți

Producator: BMI ICOPAL S.A., 98-220 Zdunska Wola, str. Laska 169/197, Polonia

Descrierea produsului: Membrană bituminoasă modificată SBS cu filer mineral armată cu poliester stabilizat. Partea superioară este profilată și acoperită cu folie, partea inferioară acoperită cu nisip.

Scopul și domeniul de aplicare: Prim strat, în sistem multi-stratificat pentru hidroizolarea acoperișurilor.

Modalitatea de aplicare: Torța sau fixare mecanică

INFORMAJII PENTRU UTILIZATORI:

Conditii de aplicare:

Membrana trebuie aplicată la o temperatură de minimum 0°C. Nu se recomandă aplicarea membranei pe suprafața umedă sau acoperită cu gheață a acoperișului, în timpul precipitațiilor atmosferice sau în caz de vânt puternic..

Conditii de utilizare:

Realizarea izolației cu ajutorul membranei PM Plus ar trebui să se realizeze în conformitate cu proiectul tehnic, întocmit în conformitate cu STAS-urile și normativele din construcții aplicabile, respectând inclusiv prevederile detaliate cuprinse în instrucțiunile producătorului.

Depozitare:

Rolele de membrana trebuie depozitate în încăperi acoperite, protejate împotriva umidității și împotriva acțiunii razelor solare sau a surselor de căldură. Rolele trebuie aranjate pe o suprafață netedă în poziție verticală pe un singur rând.

Transport:

Rolele trebuie transportate cu mijloace de transport acoperite, aranjate în poziție verticală pe un singur rând, protejate împotriva răsturnării sau deteriorării. Rolele trebuie aranjate în așa fel încât să nu permită deplasarea lor în timpul transportului.

MEMBRANĂ BITUMINOASĂ PM PLUS

Informație Tehnică Produs
Nr: IT-1/2014 ro rev.6
Data: 20.02.2020
Pagina: 2/2



8. Proprietățile produsului:

	Proprietăți	Metoda de testare/Clasificare	UM	Valoarea sau determinarea
1.	Defecte vizibile	EN 1850-1	---	Fără defecte vizibile
2.	Lungime (*)	EN 1848-1	m	≥ 710
3.	Lățime (*)	EN 1848-1	m	≥ 0,99 (1,00 ± 0,01)
4.	Liniaritate	EN 1848-1	---	Abatere: ≤20 mm / 10 m sau proporțional pentru alte lungimi
5.	Grosime	EN 1849-1	mm	3,0 ± 0,2%
6.	Etanșeitate	EN 1928	----	Etanș
7.	Reacția la foc	EN 13501-1	----	Clasa E
8.	Proprietăți mecanice la tracțiune, forță maximă -direcție longitudinală, -direcție transversală	EN 12311-1	N/50 mm	750 ± 250 550 ± 200
9.	Proprietăți mecanice la întindere -direcție longitudinală, -direcție transversală	EN 12311-1	%	45 ± 15 45 ± 15
10.	Rezistență la rupere -direcție longitudinală -direcție transversală	EN 12310-1	N	275 ± 100 275 ± 100
11.	Flexibilitate la temperatură scăzută	EN 1109	°C	≤ -15 / Ø30 mm
12.	Rezistența la curgere la temperatură ridicată	EN 1110	°C	≥ 100
13.	Proprietăți de transmitere a vaporilor de apă	EN 13707 + A2:2012	----	μ=20 000

(*)există posibilitatea de a produce foaia cu lungime și / sau lățime diferite, cu condiția ca lungimea și / sau lățimea specificate în teste să nu fie mai mici față de cele declarate