

Membrană Bituminoasă Icopal V Base 30

Informație Tehnică Produs

Nr: N2060

Data 03.01.2022



Membrană de acoperire și hidroizolație din bitum

DESCRIERE PRODUS

Foi flexibile bituminoase pentru hidroizolarea acoperisurilor, pentru a fi aplicate în sisteme multistrat ca strat de baza sau strat intermediar. Foile sunt realizate din bitum oxidat pe fibră de sticlă. Suprafețele sunt protejate cu nisip fin pe suprafața superioară și cu folie de polietilenă pe suprafața inferioară. Acest produs îndeplinește cerințele standardelor europene EN13707:2014 and EN13969:2009

DOMENII DE APLICARE

Poate fi aplicată:

- hidroizolație în sisteme multistrat
- corectarea pantei în hidroizolații împotriva apei pluviale și substrat în sistemele de hidroizolații pluviale

METODA DE APLICARE

Se aplică pe suprafața amorsată cu Siplast Primer Speed SBS sau Icopal Elastoprimer ca adeziv conform manualului de aplicare. Aplicând pe vreme rece, produsul trebuie păstrat la cel puțin 12°C timp de 24 de ore. În timpul aplicării, temperatura trebuie să fie mai mare de +5°C.

DEPOZITARE SI TRANSPORT

Trebuie depozitat într-un loc uscat, acoperit. Ferit de lumina soarelui și căldura radiantă. Rulourile nu trebuie culcate pentru a fi depozitate sau transportate. Paletii nu trebuie depozitați unul peste altul. În timpul transportului, paletii trebuie fixați.

CERTIFICATE

Producătorul, BMI Magyarország Kft. îndeplinește cerințele standardului EN ISO 9001: 2015, numărul certificatului QM HU 1 16 381 12 emis de e.com CERT.

Produsul este certificat conform standardelor EN 13707: 2014 și EN 13969: 2009

Sistemul 2+

INFORMAȚII

Acest produs nu conține azbest, nici gudron de cărbune sau alte materiale periculoase. Orice deșeuri rămase în urma aplicării acestui produs sunt considerate deșeuri nepericuloase având codul EWC 170 604. Orice deșeuri care apar, trebuie să fie transportat la un depozit legal de deșeuri solide sau folosind orice alt tratament aprobat pentru deșeuri.

Membrană Bituminoasă

Icopal V Base 30



Fișa tehnică a produsului, din 03.01.2022

Aplicare	Flacăra cu torța		
Descriere	Membrană din bitum oxidat armată cu fibră de sticlă		
Strat superior	Nisip fin		
Strat inferior	Folie PE		
Denumire:	Icopal V Base 30		
DATE TEHNICE	Metoda de testare	UM	Valoare / Determinare
Defecte Vizibile	EN 1850-1	-	Fără defecte vizibile
Greutate	EN 1849-1	kg	3,0±10%
Lungime/ Lățime	EN 1848-1	mm	12000 / 995
Liniaritate	EN 1848-1	mm/10 m	< 20
Etanșeitate la apă (metoda B la 100 kPa/24h)	EN 1928	kPa	conform
Reacție la foc	EN 13501-1	-	Clasa E
Difuzie la vapori (valoare sd)	EN 1931	μ	20000
Rezistența maximă la tracțiune pe longitudinal / transversal	EN 12311-1	N / 50 mm	lungime: 550 ± 50 lățime: 300 ± 50
Rezistență la alungire longitudinal / transversal	EN 12311-1	%	lungime: 4±2 lățime: 4±2
Rezistență la lovire (Metoda A)	EN 12691	mm	500±50
Rezistență la forțe statice (Metoda A)	EN 12730	kg	<10
Rezistență la sfâșiere longitudinal / transversal	EN 12310-1	N	lungime: 125 ± 25 lățime: 125 ± 25
Flexibilitate la temperaturi scăzute	EN 1109	°C	0
Rezistență la scurgere	EN 1110	°C	70
Rezistență la temperaturi scăzute după îmbătrânire artificială	EN 1296	-	NPD
Rezistență la temperaturi ridicate după îmbătrânire artificială	EN 1296	-	NPD

NPD = Nu este necesară nicio performanță conform ÖNORM, NPD = nu este determinată nicio valoare caracteristică